

Rappausprofiilien valinta rappauslaastin /-tyypin mukaan.

Laasti / Rappaus	Ulos					Sisälle (paitsi kosteat tilat)				
	Sinkitty	Sinkitty, pinnoitettu	Sinkitty, PVC suojaalla	Alumiini	Ruostumaton teräs, rst	Sinkitty	Sinkitty, pinnoitettu	Sinkitty, PVC suojaattu	Alumiini	Ruostumaton teräs, rst
Kipsilaasti	-	-	-	-	-	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³
Kalkkilaasti	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ²	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³
Kalkkisementtilaasti	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ²	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³
Sementtilaasti	ei ¹	kyllä	kyllä	kyllä ²	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³
Silikaattilaasti	ei ¹	kyllä	kyllä	kyllä ²	kyllä	ei ¹	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³
Keinohartsilaasti	ei ¹	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei ¹	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³
Keinohartsipohjainen ohutrappauslaasti	ei ¹	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei ¹	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³
Siliconhartsilaasti	ei ¹	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	ei ¹	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³
Ohutrappaus	ei	kyllä	kyllä	kyllä ²	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³
Lämpörappaus	kyllä	kyllä	kyllä		kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³
Saneerauslaasti	ei	ei	ei	ei	kyllä	ei	ei	ei	ei	kyllä ³
Savilaasti	-	-	-	-	-	ei	kyllä	ei	kyllä	kyllä ³
Orgaaninen kuitulaasti	ei	kyllä	ei	kyllä	kyllä	ei	kyllä	ei	kyllä	kyllä ³
Mineraalinen kuitulaasti	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ²	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³
Asennuslaasti⁴	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä ³

- 1) Jos mineraalisen laastin pinnoitteena käytetään keinoharts-, siliconharts- tai silikaattilaastia, tulee sinkityt profiilit suojata kvartsihiekkää sisältävällä orgaanisella pohjusteella.
- 2) Alumiiniset profiilit käsiteltävä pohjusteella.
- 3) Katso kostean tilan profiilit. (yleisesti kosteat tilat, suurkeittiöt, elintarviketilat ja alueet jotka ovat tekemisissä maan tai veden kanssa, tulee käyttää rst-profiileja)
- 4) Laastit, jotka sisältävät kloridisia kiihdyttämiä, eivät sovellu käytettäviksi sinkittyjen profiilien kanssa.
- 5) Rappauksen on oltava kuiva ennen pinnoitusta. Olosuhteet huomioiden normaalit kuivumisajat normaalisti kuivuvilla laasteilla on 1 päivä/mm. Vuodenaika, ilmankosteus ja -lämpötila vaikuttavat kuivumiseen mikä on myös huomioitava. Kuivumisajat käytettäessä Savilaastia 6 pv/mm tai Lämpörappauslaastia 1 pv/ 10 mm, minimiaika 7 päivää.

Huomioitavaa:

- Sinkityt profiilit eivät saa olla suorassa kontaktissa alumiiniin tai ruostumattomaan teräksen kanssa.
- Jos ulkona käytetään sinkittyjä profiileja tulee pinnoitteen olla min. 3 mm paksuinen.
- Sinkityt profiilit, joissa on pehmeä PVC-suoja ei saa peittää mineraalisilla laasteilla. PVC-suoja on puhdistettava välittömästi mineraalisesta laastista. PVC-pinnoite tulisi olla UV-suojattu.
- Sinkityt profiilit, joissa on kova PVC-suoja voidaan jättää mineraalisen laastin alle. PVC-pinnoite tulisi olla UV-suojattu.
- Jos käytetään liikuntasaumaprofiileja sauma-alue jätettävä puhtaaksi laasteista.
- Saneerauslaastien kanssa tulee käyttää rst-profiileja.