



FINTEX®

FINTEX 2 **VESIOHENTEINEN LIUOTTEETON** **AKRYLAATTILATEKSIMAALI**

Fintex 2. Täyshimmeä vesiohenteinen akrylaattilateksimaali, sisäkattojen ja seinien pohjamaali. Voidaan käyttää pintamaalina rasisluokkaan I kuuluvissa sisäkatoissa.

Käyttöohjeet:

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaa käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan joko telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Työkalat pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Soveltuvuus:

- Betoni- ja tasoitepinnat.
- Maalatut ja rappauspinnat.
- Kipsilevy.
- Lastulevy ja puukuitulevy.
- Lasikuitutapetti.

Ominaisuudet:

- Soveltuu käytettäväksi katto- ja seinäpohjamaaliksi.
- Hyvä peittokyky.
- Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Puhtaan valkoinen.

Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva	30 min
Päällemaalattavissa	2 tunnin kuluttua
Käyttölämpötila vähintään	+ 5°C
Ilman suhteellinen kosteus enintään	80%



Varastointi: 12 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila n. + 5°C

Pakkauskoort: 2,7l, 9l, 18l

Sävytys: NCS-, RAL- ja Monicolorsävyt

Suojeltava jäätymiseltä.



Tekniset tiedot:

Kulutuksen kesto	kohtalainen, kestää yli 2000 harjausta. SFS 3455
Litrapaino	n. 1,4 kg/l
Ohenne	vesi
Maalaustarvikeryhmä	30. Pintamateriaalien päästöluokitus M1.
Valonkesto	hyvä, ei kellastu vanhetessaan.
Kiiltoryhmä	täyshimmeä 6 (RT-luokitus)
Tulenarkuus	ei pala
Värit	valkoinen, A-perusmaali on sävytettävissä vaaleisiin sävyihin, väripastan määrä 50% normaalista, sävytarkkuus ei ole täydellinen.

Riittoisuus:

Maalatut pinnat	10 – 12 m ² /l
Tasoite-, lastulevy-, puukuitulevyypinnat	7 – 10 m ² /l
Betoni- ja rappauspinnat	5 – 7 m ² /l
Lasikuitutapettipinnat	3 – 5 m ² /l

FT



FINTEX 20
Vesiohenteinen liuotteeton
akrylaattilateksimaali, 5020



FINTEX 7
Vesiohenteinen liuotteeton
akrylaattilateksimaali 5007

FINTEX®

FINTEX 20 JA FINTEX 7 VESIOHENTEINEN LIUOTTEETON AKRYLAATTILATEKSIMAALI

Fintex 20. Akryylilateksimaali sisätilojen kattoihin ja seiniin. Erinomainen pesunkesto.
Fintex 7. Himmeä vesiohenteinen akryylilateksimaali sisätilojen kattoihin ja seiniin.

Fintex 20

Käyttöohjeet:

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Kolot ja halkeamat tasoitetaan sopivalla Fintex-tasoihteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaa käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan joko telalla, ruiskulla tai sivelimellä. Vanhat, aiemmin maalatut kovat pinnat pestään nestemäisellä pesuaineella ja hiotaan hienolla hiekkapaperilla ennen maalausta. Tarvittaessa pohjamaalaus Fintex 2:lla. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Soveltuvuus:

- Betoni- ja tasoitepinnat.
- Maalatut ja rappauspinnat.
- Kipsilevy.
- Lastulevy ja puukuitulevy.
- Lasikuitutapetti.
- Ilmastointiputket.



Fintex 7

Käyttöohjeet:

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Kolot ja halkeamat tasoitetaan sopivalla Fintex- tasoihteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaa käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan joko telalla, ruiskulla tai sivelimellä. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Soveltuvuus:

- Betoni- ja tasoitepinnat.
- Maalatut ja rappauspinnat.
- Kipsilevy.
- Lastulevy ja puukuitulevy.
- Lasikuitutapetti.
- Ilmastointiputket.



Ominaisuudet:

- Soveltu käytettäväksi katto- ja seinämaalina pinnoille, joita vaaditaan hyvää kulutuksen- ja pesunkestävyyttä.
- Hyvä peittokyky.
- Soveltu käytettäväksi sisätiloissa.
- Puhtaan valkoinen.
- Erinomainen pesunkestävyys. Saa käyttää pesuaineita.

Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva	30 min
Kosketuskuiva	1 tunnin kuluttua
Päällemaalattavissa.	2 tunnin kuluttua
Käyttölämpötila vähintään	+ 5°C
Ilman suhteellinen kosteus enintään	80%

Riittoisuus:

Maalatut pinnat	10 – 12 m ² /l
Tasoite-, lastulevy-, puukuitulevyypinnat	7 – 10 m ² /l
Betoni- ja rappauspinnat	5 – 7 m ² /l
Lasikuitutapettipinnat	7 – 10 m ² /l

Ominaisuudet:

- Soveltu käytettäväksi sisäkattojen ja –seiniin pohja- ja pintamaaliksi.
- Hyvä peittokyky.
- Soveltu käytettäväksi sisätiloissa.
- Puhtaan valkoinen.
- Pesunkestävä.

Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva	30 min
Kosketuskuiva	1 tunnin kuluttua
Päällemaalattavissa.	2 tunnin kuluttua
Käyttölämpötila vähintään	+ 5°C
Ilman suhteellinen kosteus enintään	80%

Riittoisuus:

Maalatut pinnat	10 – 12 m ² /l
Tasoite-, lastulevy-, puukuitulevyypinnat	8 – 10 m ² /l
Betoni- ja rappauspinnat	5 – 7 m ² /l
Lasikuitutapettipinnat	8 – 10 m ² /l



Varastointi: 12 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila vähintään + 5°C

Pakkauskoost: 0,9l, 2,7l, 9l, 18l

Säilytys: NCS-, RAL-, Monicolorsävyt.A- ja C-pohja. Suojeltava jäätymiseltä.

Fintex 20

Tekniset tiedot:

Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä, kestävä yli 15000 harjausta. SFS 3755
Litrapaino	n. 1,3 kg/l
Ohenne	vesi
Maalaustarvikeryhmä	32. Pintamateriaalin päästöluokitus M1.
Valonkesto	hyvä, ei kellastu vanhetessaan.
Kiiltoryhmä	puolihihmeä 4 (RT-luokitus)
Tulenarkuus	ei pala
Värit	valkoinen, A-perusmaali ja C-pohja.

Fintex 7

Tekniset tiedot:

Kulutuksen kesto	hyvä, kestävä yli 5000 harjausta. SFS 3755
Litrapaino	n. 1,3 kg/l
Ohenne	vesi
Maalaustarvikeryhmä	31. Pintamateriaalin päästöluokitus M1.
Valonkesto	hyvä, ei kellastu vanhetessaan.
Kiiltoryhmä	himmeä 5 (RT-luokitus)
Tulenarkuus	ei pala
Värit	valkoinen, A-perusmaali ja C-pohja.