



AM 51

Asennuslaasti



Käyttöalueet

Nopeasti sitoutuva kulmasuojien, profiilien ja liitoskaistojen asennuslaasti.

Jakorasioiden ja katkaisimien asennustöihin.

Soveltuu käytettäväksi kalkki- ja/tai sementtipitoisten laastien yhteydessä. Ei saa käyttää jos jatkotyöstössä käytetään kipsipitoista laastia.

Voidaan käyttää ulko, kosteissa ja märissäkin tiloissa.

Paikkauslaasti pieniin korjauksiin.

Tuoteominaisuudet

Nopeasti sitoutuva.

Erinomainen pitävyys.

Stabiili.

Helppo työstää.

Tekniset tiedot

Koostumus:	Hiekka, nopeasti sitoutuva erikoisementti ja lisäaineita parantamaan työstöominaisuuksia ja tartuntaa.
Raekoko:	0 - 0,8 mm
Puristuslujuus:	Laastiryhmä P II, DIN 18550, >5 N/mm ²
Työstöaika:	noin 15 - 20 min.
Riittoisuus:	n. 19 l märkäläastia / säkki:
Veden tarve:	7,5 - 8,5 l / säkki
Pakkaus:	25 kg paperisäkki / 42 säkkiä lavalla (1,05 t)
Varastointi:	Säilytetään kuivassa ja suojattuna. Varastointiaika ei saa olla pidempi kuin 3 kk. Pidempi varastointiaika hidastaa sitoutumis- ja kovettumisaikaa.
Laatu:	Laaduntarkkailua suoritetaan jatkuvasti koskien valmistamista valmiita tuotteita sekä raaka-aineita. TÜV:n tarkastama ja sertifikoitu DIN EN ISO 9001 mukainen laaduntarkkailumenetelmä, joka täyttää myös ISO 14001 säätämät ympäristönormit.

BAYOSAN Järjestelmäohjeita

MULTI 61: parantamaan tartuntaa ja sokkelilaastiksi.

HM 50: tartuntasilta sileillä betonipinnoilla.

MP 69: puhtaasti mineraalinen kevytlaasti DIN 18550 osan 4 mukaisesti.

SL 67: kevytlaasti, johon lisätty EPS-lisäaineita DIN 18550 osan 4 mukaisesti.

DP 85: lämpörappauslaasti.

RK 39: sisältää luonnollista, korkeahydraulista kalkki, ei sisällä sementtiä.

KP 37: kalkkilaasti. Sisältää hieman sementtiä.

HSP 60: pintalaastiksi tai sokkeleihin.

SHF 01/02: silikonihartsimaali, valkoinen tai värillinen.

SHF 01/02 AP: home- ja sienisuojattuna.

SIF 01/02: silikaattimaali, valkoinen tai värillinen.

1. Pohja

Pohjien tulee olla lujat, kuivuneet, kantavat, puhtaat pölystä ja irrotusaineista. Pohjiksi soveltuvat kaikki yleisimmät seinien rakennuskivet.

2. Työstö

AM 51 sekoitetaan puhtaaseen veteen ilman lisäaineita. Ensin laasti sitten vesi. Sekoitetaan käsin tai vispilällä. Sekoitettu aines jäykistyy hieman 5:ssä minuutissa. Kertaluonteinen läpisekoitus, ilman vedenlisäystä, tekee laastista joustavan massan, joka on työstettävä n. 15 - 20 min. sisällä. Ei saa sekoittaa kipsiä, muita sementtejä tai sementtipitoisia tuotteita, koska AM 51 on nopeasti sitoutuvaa erikoisementtiä.

Aineen ärsyttävyys

AM 51 ei sisällä haitallisia lisäaineita.

Sidonta-ainee sementti reagoi kosteuden kanssa alkaalisesti. Iho ja silmät suojattava.

Ihokosketuksessa huuhdellaan runsaalla vedellä. Tuotetta joutuessa silmiin ota yhteys lääkäriin.

Tarvittaessa voidaan pyytää tuotteen käyttöturvallisuusohjeet.

Vähäkromaattinen TRGS 613 mukaisesti.

AM 51 on työstettävä ennen jähmettymistä. Jähmettynyttä materiaalia ei saa sekoittaa uudelleen eikä ohentaa vedellä. Työvälineet pestävä heti käytön jälkeen vedellä. Purseet ja roiskeet poistettava välittömästi tuotteen lyhyestä työstöajasta ja nopeasta sitoutumisesta johtuen. Ohjureiden asennuksessa sisätiloissa, käytettäessä kipsi- tai kalkki-kipsi-laastia, on odotettava ensin AM 51 täydellistä kuivumista. Jos täydellistä kuivumista ei pystytä takaamaan, ei AM 51 saa tässä yhteydessä käyttöä.

Tärkeää: Sekoitettava kerralla vain niin paljon laastia, kuin 15 - 20 min. pystytään työstämään. Jähmettynyttä materiaalia ei saa sekoittaa uudelleen.

**Ei saa työstää alle +5°C pohjan- ja ilman lämpötilassa.
DIN 18550 huomioitava.**

Tuotekortin voimassaolo

Kaikki tämän tuotekortin tiedot pohjautuvat käyttö- ja kehitysosastoilla tehtyihin kokeisiin, kuin myös käytännön kokemuksiin. Koska työstöolosuhteet ovat kuitenkin aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Rakennustekniikan yleisiä ohjeita tulee noudattaa. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Jos muutoksia tulee, ovat kaikki aikaisemmat julkaisut pätemättömiä. Jos tuotetta on käytetty väärin, emme vastaa vahingoista.

AM 51 02-06/03



Maahantuonti ja myynti:

Kivira Oy

Juvan teollisuuskatu 21 B
02920 ESPOO

Puh 09 - 774 2720

Fax 09 - 774 27211

info@kivira.fi

www.kivira.fi