

ArtLine Kalkkimaali sisä- ja ulkokäyttöön

Tuote	Mineraalinen hautakalkkimaali. Liuotteeton ja pehmitteetön. Sisä- ja ulkokäyttöön.
Käyttö	Soveltuu hyvin sisäseinien ja -kattojen koristeelliseen maalaukseen sekä käytettäväksi kohteissa jossa otettava rakennusbiologiset ja historialliset näkökohdat huomioon. Hyvin peittävä kalkkimaali, jota voidaan käyttää sekä uudis- että kunnostusmaalina. Soveltuu kaikille vanhoille ja uusille mineraalisille, imukykyisille pohjille. Ei sovellu puhtaille kipsirappauspohjille.
Koostumus	Kalkkihydraatti, mineraalinen täyteaine, vähäinen liimaosuus, titaanioksidi, lisäaineita, vesi.
Ominaisuudet	Helposti työstettävä, hyvän tartunnan omaava ja jännitteettömästi kuivava hautakalkkimaali. Muodostaa kuivumisen jälkeen tahraamattoman, matan, luonnonvalkoisen pinnan. Tilauksesta sävytys pastellinsävyisillä, luonnonmukaisilla pigmenteillä on mahdollista.
Tekniset tiedot	Ominaispaino: n. 1,22 kg /dm ³ pH-arvo: > 12 μ-arvo: n. 7 Sd-arvo: < 0,06 m Kiiltoaste: matta EU-raja-arvo: Katteisuus c(WB); 75 g/l (2007); 40 g/l (2010) - mitattu arvo < 40 g/l VOC Menekki: n. 0,2 l /m ² per maalauskerros (riippuen pohjasta) Riittoisuus: n. 75 m ² / 15 l ämpäri
Pakkaus	15 litran muovikämpäri (24 ämpäriä kuormalavalla = 360 l)
Varastointi	Varastoitava suljetussa ämpärissä viileässä, ei kuitenkaan alle + 5 °C. Varastointisaika korkeintaan 12 kuukautta.
Laadunvarmistus	Säännöllinen laadunvalvonta- ja tarkastus sekä kaikkien raaka-aineiden tiukka vastaanottotarkastus. TÜV-hyväksytty ja sertifioitu, maailmanlaajuisesti hyväksytyn DIN EN ISO 9001 standardin mukainen laatujärjestelmä. TÜV-hyväksytty ja sertifioitu, maailmanlaajuisesti hyväksytyn standardin DIN EN ISO 14001 mukainen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä.
Kemikaalilain mukainen luokitus	Varoitusmerkki: Xi ärsyttävä R-lausekkeet: R 36/38: ärsyttää silmiä ja ihoa R 41: vakavan silmävaurion vaara R 43: ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä S-lausekkeet: S 2: säilytettävä lasten ulottumattomissa S 24/25: varottava kemikaalin joutumista silmiin ja iholle S 26: roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin S 37/39: käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien suojainta S 46: jos ainetta on nieltävä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tuotteen pakkaus tai etiketti.

Alusta	<p>Soveltuu mineraalisille, imukykyisille pinnoille, joiden on oltava kovia, kestäviä, puhtaita ja kuivia. Irralliset ja koholla olevat osat sekä hilseilevät maalit, vanhat liimamaalit, öljy ja rasva tulee poistaa. Voimakkaasti imevät, liituuntuneet ja hiekkaiset pohjat tulee puhdistaa ja pohjustaa. Kalkkirappauksen tulee olla karbonisoitunut. ArtLine Kalkkimaali voidaan myös märkämaalata tuoreelle kalkkirappaukselle. Ei sovelle puhtaalle kipsirappauspohjille. Kalkkikipsirappauspohjille maalattessa on soveltuvuutta ensin testattava pienellä alueella.</p> <p>Pohjalaastin tulee olla kovettunut ja täydellisesti kuivanut. Pinnat, joita ei haluta maalata on suojattava tarkoin. Käytettäessä saneerausrapauspohjille on alustan neutralisointi pakollista.</p>
Työstö	<p>ArtLine Kalkkimaalia ei saa ohentaa eikä siihen saa sekoittaa muita aineita. Ennen käyttöä sekoitettava tasaiseksi hitaasti pyörivällä sekoittimella. Levitetään tasaiseksi, peittäväksi pinnaksi siveltimellä tai telalla. Jotta saavutetaan täydellinen lopputulos vaaditaan siihen yleensä kolme maalauskertaa (pohjamaalaus, välimaalaus ja pintamaalaus). Maalauskerrojen välillä kuivumisaika on n. 3 – 4 tuntia olosuhteista riippuen.</p>
Huomioitavaa	<p>Maalattava pinta on suojattava suoralta auringonpaisteelta, sateelta tai tuulelta kovettumiseen asti. Korkea ilmankosteus ja matala lämpötila voivat pidentää kuivumisaikaa.</p> <p>Maalattavan alueen ympäristö, erityisesti lasi-, keramiikka-, klinkkeri-, luonnonkivi, lakka-, ja metallipinnat on suojattava tarkoin. Roiskeet huuhdeltava välittömästi vedellä ennen kuin maali kovettuu. Työkalut puhdistettava heti käytön jälkeen vedellä.</p> <p>Valmiista maalauspinnaasta tuleva kalkin haju häviää riittävän tuuletuksen avulla noin 4 viikon kuluessa.</p> <p>Jotta vältetään maalien mahdollisilta värieroilta on koko kohteen maalit hyvä tilattava samalla kertaa / käytettävä samaa erää olevaa maalia.</p> <p>Seinän ja ulkoilman lämpötilan on oltava maalatessa ja pinnan kuivuessa alhaisimmillaan + 12 °C ja korkeintaan + 20 °C.</p> <p>Seuraavat normit on otettava huomioon: DIN V 18550, DIN 18350, DIN 18363 (VOB osa C) sekä yleiset rakennustapa määräykset.</p>

Tuotekortti 01-01/08 ArtLine KalkColour Valmistaja: BaumitBayosan GmbH & Co. KG

Maahantuonti ja myynti: Kivira Oy

Tuotteiden ostajalle ja käyttäjälle antamamme käyttösuositukset perustuvat kokemuksiimme ja ne vastaavat nykyisiä tieteellisiä tuloksia ja käytännön kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia eivätkä perusta sopimusperusteiselle oikeussuhteelle tai kauppasopimuksen perusteella esitettäville lisävelvoitteille. Ostajalla on edelleen velvollisuus ottaa itse selvälle, sopivatko tuotteemme hänen aikomaansa tarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen tai sen käyttöalueeseen muutoksia tai parannuksia, jotka vastaavat tekniikan kehitystä. Tämän tuoteselosteverSION julkaiseminen kumoaa kaikki aikaisemmat versiot. Ajantasaisia tietoja saatte internet-sivuiltamme.