



BTX 07

Tartuntapohjuste



Käyttöalueet

Imemättömien pohjien, kuten si-
leän betonin, styroporin jne.
tartuntapohjustukseen.

Vain kipsi- ja kalkkikipsi-
rappausten pohjustukseen sopi-
va. Helppo työstää.

Ei sovellu kalkkisementti- ja se-
menttirappausten pohjustukseen!

Tekniset tiedot

Koostumus:	Vesiohenteinen polyvinyylisetaatti-dispersio, johon lisätty mineraalista kevytlisäainetta.
Veden tarve:	5 l / ämpäri (huom. täyttöviiva!) Sekoitusuhde: 1 osaa vettä, 3 osaa BTX 07
Riittoisuus:	Pohjan kunnosta ja imukyvystä riippuen: n. 60 - 70 m ² / 14 l ämpäri (ohentamisen jälkeen)
Pakkaus:	14 l muoviämpäri (32 ämpäriä lavalla = 448 l)
Varastointi:	Villeässä (ei alle +5°C lämpötilassa), ämpärit suljettuina. Ei saa jäätyä! Avatut ämpärit tulee sulkea huolellisesti ja käyttää mahdollisimman nopeasti. Säily alkuperäis- pakkauksessa n. 12 kuukautta.
Laatu:	Laaduntarkkailua suoritetaan jatkuvasti koskien valmistamista valmiita tuotteita sekä raaka-aineita. TÜV:n tarkastama ja sertifikoitu DIN EN ISO 9001 mukainen laaduntarkkailumenetelmä, joka täyttää myös ISO 14001 säätämät ympäristönormit.

Tuoteominaisuudet

Hyvä tarttuvuus.

Erittäin riittoisaa.

Lisätty mineraalista kevyt-
lisäainetta.

Parannettu työstövarmuus ja
käyttöystävällisyys.

BAYOSAN Järjestelmäohjeita

Muita pohjusteita:

ISO 08: vähentämään pohjan
imua (voidaan käyttää vain
kipsilaastien yhteydessä).

SG 04: vähentämään voimak-
kaasti imevien pintojen imukykyä.

PF 05: vahvistamaan hiekkaisia
pohjia.

BAYOSAN Sisälaastit:

KG 15: Kalkkikipsilaasti, jossa
kevytlisäainetta.

IL 17: Kalkkikipsilaasti, erittäin
riittoisaa.

IF 19: Kalkkikipsilaasti, hierto.

IS 20: Hienotasoite sisäseinien
tasoittamiseen.

1. Pohja

Soveltuvia pohjia ovat heikosti imevät tai imemättömät pohjat, kuten betoni, styropor jne. Pohjan tulee olla puhdas, kuiva öljytön ja rasvaton. Irtonaiset osat, lika ja pöly tulee poistaa. Ikkunat, ovat jne. tulee peittää.

2. Työstö

BTX 07 tulee ohentaa ja sekoittaa hyvin ennen käyttöä. Sekoitussuhde enintään 1 osa vettä, 3 osaa BTX 07:ää. Veden tarve / ämpäri on 5 litraa. Ämpäri on mitoitettu niin, että ohennus voidaan suorittaa alkuperäis-astiassa.

BTX 07 sivellään, telataan tai levitetään koneistetusti. Levitys tulee tehdä tasaisesti. Keltainen väri helpottaa käsittelyn alueen havaitsemista.

Aineen ärsyttävyys

Ei sisällä haitallisia lisäaineita.

Palamaton, myrkytön.

Jos ainetta joutuu iholle pestään se pois vedellä ja saippualla. Ainetta joutuessa silmiin ota yhteys lääkäriin.

Ainetta nieltäessä, pyri oksentamaan.

Ei saa työstää alle +5°C pohjan- ja ilman lämpötilassa.

3. Jälkikäsittely

Annettava kuivua täysin kuivaksi tuulettamalla ja pitämällä tilat lämpiminä, niin että pintaan muodostuu kalvo.

Vain kokonaan kuivunut pinnoitus on tartuntakykyinen. Ennen rappausta tulee tarkistaa pohjan kuivuus esim. rätilä hankaamalla. Hangatessa rätiin ei saa tarttua pohjustetta eikä rätti saa kostua. Työvälineet tulee puhdistaa välittömästi käytön jälkeen.

Tuotekortin voimassaolo

Kaikki tämän tuotekortin tiedot pohjautuvat käyttö- ja kehitysosastoilla tehtyihin kokeisiin, kuin myös käytännön kokemuksiin.

Koska työstöolosuhteet ovat kuitenkin aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Rakennustekniikan yleisiä ohjeita tulee noudattaa.

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Jos muutoksia tulee, ovat kaikki aikaisemmat julkaisut pätemättömiä. Jos tuotetta on käytetty väärin, emme vastaa vahingoista.

BTX 09-2003



Maahantuonti ja myynti:
Kivira Oy
Juvan teollisuuskatu 21 B
02920 ESPOO

Puh 09 - 774 2720
Fax 09 - 774 27211

info@kivira.fi
www.kivira.fi