

# Baumacol Planea Korjauslaasti

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Tuote</b>                           | Nopeasti sitoutuva, vahvistettu, mineraalinen korjauslaasti seinä- ja lattiapinnoille sisä- ja ulkokäyttöön.   |   |
| <b>Käyttö</b>                          | Seinien ja lattiatasojen tasoittamiseen 20 mm:n saakka ja kuitenkin enintään 40 mm:n paksuiseksi kerrokseksi pienillä alueilla.<br>Mineraalisille ja sementtipohjaisille alustoille ennen laatoittamista tai seuraavaa kerrosta. Vioittuneiden rappauskohtien sekä betonisten julkisivun osien kunnostamiseen. Betonin valmisosien saumojen täyttämiseen.<br>Sopii asuintiloihin, suihkuihin, märkiin työtiloihin, parvekkeille, terasseille ja portaiden kunnostamiseen.<br><br>Älä käytä kipsipinnoille. |   |
| <b>Koostumus</b>                       | Hiekka, sementti sekä lisäaineita työstettävyyttä ja tarttuvuutta parantamaan.   |   |
| <b>Ominaisuudet</b>                    | <b>Mineraalinen, nopeasti sitoutuva, veden lisäämisen jälkeen notkea tasoituslaasti, joka on luja ja jolla on hyvä tarttuvuus alustaan. Kovettumisen jälkeen sään- ja pakkasenkestävä.</b>   |   |
| <b>Tekniset tiedot</b>                 | Raekoko:<br>Veden tarve:<br>Menekki*:<br>Työstöaika:<br>Ylipinnoitettavissa:<br><br>Suurin sallittu kerrospaksuus:   | 0,8 mm<br>noin 4,8 - 5,2 l / 25 kg säkki<br>noin n. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>noin 30 minuuttia 20 °C:ssa<br>noin 4 tunnin kuluttua, laatoitus<br>noin 12 tunnin kuluttua, muut pinnoitteet<br>20 mm, pienillä pinnoilla 40mm:iin saakka   |
| <b>Pakkaus</b>                         | Paperisäkki, säkki sisältää 25 kg (48 säkkiä kuormalavalla = 1.200 kg)   |   |
| <b>Varastointi</b>                     | Varastoitava kuivassa, suojattuna. Varastointiaika korkeintaan 6 kuukautta.  |   |
| <b>Laadunvarmistus</b>                 | Säännöllinen laadunvalvonta- ja tarkastus ja kaikkien raaka-aineiden tiukka vastaanottotarkastus. Yrityksellä on TÜV-hyväksytyt ja sertifioitu, maailmanlaajuisen DIN EN ISO 9001 –normin mukainen laatujärjestelmä sekä TÜV-hyväksytyt ja sertifioitu ympäristön johtamisen järjestelmä, maailmanlaajuisen DIN EN ISO 14001 –normin mukaisesti.   |   |
| <b>Kemikaalilain mukainen luokitus</b> | Varoitusmerkki: Xi<br>R-lausekkeet: R 37/38:<br>R 41:<br><br>S-lausekkeet: S 2:<br>S 22:<br>S 24/25:<br>S 26:<br><br>S 37/39:<br><br>S 46:   | Ärsyttävä<br>Ärsyttää hengitysteitä ja ihoa<br>Vakavan silmävaurion vaara<br><br>Säilytettävä lasten ulottumattomissa<br>Vältettävä pölyn hengittämistä<br>Varottava kemikaalin joutumista silmiin ja iholle<br>Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, ja mentävä lääkäriin.<br>Käytettävä sopivia suojakäsineitä, suojalaseja ja kasvojen suojainta.<br>Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti. |
|  | Vähäkromaattinen TRGS 613:n mukaan.  |   |

**Alusta**

Alustan pitää olla tukeva, kantava, puhdas, kauttaaltaan kuivunut sekä vastattava rakennustekniikan sääntöjä ja normeja.  
 Karhenna tasaiset alustat ja esikäsittele Baumit SuperPohjusteella.  
 Pohjusta imevät alustat Baumit Pohjusteella.  
 Ei sovi sellaisille alustoille, kuten puu, metalli, muovi ja kipsilevyt.

**Työstö**

Sekoita Baumacol Planea Korjauslaasti vain puhtaaseen veteen, jossa ei ole muita lisäaineita. Pane vettä, ripottele ainetta ja sekoita sopivalla välineellä käsin tai vispilällä, kunnes muodostuu paakkuuntumaton, työstettävä laasti. Sekoitusaika noin 4 minuuttia. Levitä laasti käsittelyn vahvuudesta riippuen laastikauhalla tai tasoituslastalla. Kun käsittelypinta on suuri, levitä enintään 20 mm syvyyteen, tasoita ja työstä kostealla sienellä tai huovalla.  
 Kerroksen vahvuus saa olla enintään 40 mm.  
 Työstöaika on noin 30 minuuttia 20 °C:ssa. Kiirehdi suuremmissa lämpötiloissa, kun taas kylmemmät lämpötilat pidentävät työstöaikaa.  
 Käsittely pinta voidaan laatoittaa noin 4 tunnin kuluttua tai pinnoittaa 12 tunnin kuluttua (jolloin 20 °C/ilman kosteus 65 % ja enintään 20 mm paksu kerros).

**Ohjeita**

Suojaa nopealta kuivatukselta (suora auringonsäteily, veto).  
 Ota levityspinnoille käyttöön vastaavat liikuntasamat alustalta. Ennen laatoitusta on odotettava, kunnes kuivuminen on täydellistä.

Älä kastele Baumacol Planea Korjauslaastia liikaa, sillä muuten lujuus vähenee huomattavasti.  
 Älä sekoita jo jäykistynyttä laastia uudestaan.

Aiemmat tiedot vastaavat tämänhetkistä kokemustamme, ja ne ovat neuvoa-antavia. Takuuta käyttöön ei voida antaa, sillä meillä ei ole mahdollisuutta valvoa kaikkea käyttöä ja työstöä.

**\* Annetut käyttötiedot perustuvat huolellisiin tutkimuksiin.** Menekkievät ovat mahdollisia riippuen alustan ominaisuuksista (karkeus, tasaisuus, pinta), käsittelystä sekä työvälineiden ja laitteiden kunnosta.

Laastia työstettäessä ja sen kuivuessa seinän-, lattian ja ulkoilman lämpötila saa olla alhaisimmillaan + 5 °C ja korkeintaan 30 °C. Yleisiä rakennusteknisiä sääntöjä (normit DIN 18299, 18363 sekä BFS-ohjelehteä nro 1 Ulkotilojen betonipintojen suojaaminen ja kunnostaminen maanpäällisessä rakentamisessa; Saksa) on noudatettava rakennettaessa.

Tekninen tuotekortti: Baumacol Planea (01/03/10)  
 Valmistaja: Baumit GmbH, Saksa  
 Maahantuonti ja myynti: Kivira Oy

Tuotteiden ostajalle ja käyttäjälle antamamme käyttösuositukset perustuvat kokemuksiimme ja ne vastaavat nykyisiä tieteellisiä tuloksia ja käytännön kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia eivätkä perusta sopimusperusteiselle oikeussuhteelle tai kauppasopimuksen perusteella esitettävälle lisävelvoitteille. Ostajalla on edelleen velvollisuus ottaa itse selvälle, sopivatko tuotteemme hänen aikomaansa tarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen tai sen käyttöalueeseen muutoksia tai parannuksia, jotka vastaavat tekniikan kehitystä. Tämän tuoteselosteversion julkaiseminen kumoaa kaikki aikaisemmat versiot. Ajantasaisia tietoja saatte internet-sivuiltamme.

Kivira Oy

Juvan Teollisuuskatu 21 B  
 02920 Espoo

Puh. 09 7742720  
 Fax. 09 77427212

www.kivira.fi  
 info@kivira.fi

Sivu 2/2