

Baumit Grund

Tuote

Orgaaninen pohjuste, jonka tunkeutumiskyky on hyvä imevyyden säännöstelyyn ja pinnan kiinteyden lisäämiseksi.

Käyttö

Alustojen pohjustamiseen tasoite-, laatoitus- ja maalaustöissä sisä- ja ulkotiloissa. Soveltuu kipsi-, kalkkikipsi-, kalkki- ja kalkkisementtilaasteille, tiilelle, kevytbetonille, kipskartonkilevyille, kalsiumsulfaatti- ja sementtilattialle, betonille ja alusbetonille. Käytä kosteissa tiloissa vain yhdessä Baumacol-Vedeneristejärjestelmän kanssa. Pohjuste palvelee pinnan kiinnittämistä ja alustan imevyyden vähentämistä.

Koostumus

Vesi, keinohartseja, liuotinaineeton.

Ominaisuudet

Käyttövalmis, löysä, liuotinaineeton, hyvin tarttuva, hieno dispersio, liuotinaineeton neste kaikkien rakennuksissa tavallisten, sannoittuneiden ja mineraalisten alustojen sitomiseen. Vähentää huokoisuutta pohjien imukykyä vähentämällä. Baumit Grundin koostumus parantaa adheesiota ja vaikuttaa erittäin kiinnittävästi. BaumitGrund on kuivumisen jälkeen kosteutta hylkivä ja avoin diffuusiolle.

Tekniset tiedot

Olomuoto:	nestemäinen
Väri:	sininen
Tiheys:	noin 1g/cm ³
pH-arvo:	7,4
Aineen menekki:	* noin 150 g/m ² (riippuu alustasta*)
Riittoisuus:	noin 30 m ² / 5 kg kanisteri noin 150 m ² / 25 kg kanisteri
Päällystysvalmis:	noin 15 minuutin kuluttua imevillä alustoilla noin 12 tunnin kuluttua kosteudelle herkkillä alustoilla
Luokitus:	EMICODE EC 1

Pakkaus

Muovikanisteri, sisältö 5 kg, (84 kanisteria kuormalavalla = 420 kg)
Muovikanisteri, sisältö 25 kg, (24 kanisteria kuormalavalla = 600 kg)

Varastointi

Suljetussa kanisterissa, viileässä, muttei alle + 5°C. Varastointiaika ei saa ylittää 12 kuukautta.

Laadunvarmistus

Säännöllinen laadunvalvonta- ja tarkastus ja kaikkien raaka-aineiden tiukka vastaanottotarkastus. Yrityksellä on TÜV-hyväksytty ja sertifioitu, maailmanlaajuisesti voimassa olevan normin DIN EN ISO 9001 mukainen laatujärjestelmä sekä TÜV-hyväksytty ja sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä, maailmanlaajuisesti voimassa olevan normin DIN EN ISO 14001 mukaisesti.

Kemikaalilain mukainen luokitus

Varoitusmerkki: Ei edellytä tunnistemerkintää

S-lausekkeet:

S 2:	Ei lasten ulottuville.
S 24/25:	Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.
S 26:	Silmiin joutuessa huuhdeltava heti hyvin vedellä, ja mentävä lääkäriin.
S 37/39:	Käytä työssä sopivia suojakäsineitä ja suojalaseja/kasvojen suojainta.
S 46:	Ainetta nieltäessä mentävä heti lääkäriin, ja näytettävä pakkaus tai etiketti.

Alusta

Alustan on oltava kantava, jäätön, imevä eikä siinä saa olla tarttuvuutta vähentäviä jäämiä sekä sen on vastattava teknikan sääntöjä. Suuremmat alustan epätasaisuudet on tasoitettava sopivalla aineella, jos pohjusteella pitää saavuttaa tasainen imentä seuraavia kerroksia varten. Sopivia alustoja ovat mineraaliset, kuten betoni, kalkki-sementti- ja sementtirappaukset, sementtilattiat, kipsirakennusaineet, anhydriittilattiat, kalsiumsulfaattilattiat, tiilimuuri, kevytbetoni ja kalkkipitoinen hiekkakivi. Kaikkien alustojen on oltava riittävän kovettuneita, kuivuneita ja täysin sitoutuneita. Soveltumattomia alustoja ovat puu, metalli, muovi ja vanhat maalit.

Työstö

Baumit Grund on käyttövalmis. Älä sekoita mitään muita aineita. Hyvin imeville sementtialustoille voidaan tehdä tasainen, enintään 20 %:n ohennus vedellä.

Levitä BaumitGrund puhdistetulle alustalle sivelemällä tai telalla kauttaaltaan vaelumaalauksena. Aloita seuraavat vaiheet vasta, kun pohjuste on riittävän kuiva tulevalle tuotteelle.

Käytä Baumacol-Vedeneristejärjestelmien yhteydessä sekä kaikilla kosteudelle herkkillä alustoilla Baumit Grund ohentamattomana.

Ohjeita

Älä työstä suorassa auringonvalossa, sateessa tai kovassa tuulessa tai suoja pinnat kunnolla. Esikostuta alusta ja suoja liian nopealta kuivumiselta. Suuri ilman kosteus ja matalat lämpötilat voivat pidentää kuivumisaikaa huomattavasti. Suojaa vaarassa olevat alueet (lasi, keramiikka, metalli jne.). Huuhtelee roiskeet heti runsaalla vedellä. Älä odota kovettumista. Yllä olevat tiedot vastaavat kokemustamme ja ovat neuvoa-antavia. Takuuta käyttötapaukseen ei niistä voida johtaa, sillä kukin käyttö ja työstö on tarkastusmahdollisuuksiemme ulottumattomissa. * Annetut käyttötiedot perustuvat tarkkoihin tutkimuksiin. Alustan ominaisuuksien (karheus, tasaisuus, pinta) ja käsittelyn sekä työvälineiden ja laitteiden kunnan mukaan vaihtelut aineen menekissä ovat mahdollisia.

Pohjustetta työstettäessä ja sen kuivuessa seinän- ja ulkoilman lämpötila saa olla alhaisimmillaan + 5 °C ja korkeintaan 30 °C. Noudata rakentamisessa yleisiä, rakennusteknisiä sääntöjä (erityisesti DIN 18352, DIN 18353 sekä ohjelehtiä ZDB, TKB ja BEB).

Tekninen tuotekortti: Baumit Grund 01-03/10 (Baumit Grund)

Valmistaja: Baumit GmbH, Saksa.

Maahantuonti ja Myynti: Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumooa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.

Kivira Oy
Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo

Puh. 097742720
Fax. 0977427212

info@kivira.fi
www.kivira.fi

sivu 2/2