

Bayosan[®]-Syväpohjuste

Tuote	Käyttövalmis, orgaaninen dispersiopohjuste ulos ja sisälle.	
Käyttö	Tartuntana ja rappausten pohjusteena mineraalisille pinoille etupäässä ennen orgaanisesti sitoutuvien rappausten ja maalien käyttöä, kuten myös ennen julkisivun eristyslevyjien liimaamista (liimalaasti DC 56) eristysrappausjärjestelmissä tai ennen joustavien, liimattavien lattojen käyttöä. Käytetään kipsi-, kalkki-, kalkkisementti ja sementtilaastien pinnan lujuuden parantamiseksi sekä alustan imemiskykyä vähentämään.	
Koostumus	Vesi, orgaaniset sideaineet, lisäaineet, liuotinaineeton.	
Ominaisuudet	Hieno dispersio, käyttövalmis, liuotinaineeton neste, kaikkien rakennuksissa yleisten, huokoisten, mineraalisten alustojen vahvistamiseen. Laastien imemiskyky vähenee huokoisuuden vähentäessä. Kun tuotetta sivellään ensin, sideaineen- ja vedenimu vähenee imevien, mineraalisten rakennusaineiden (alustoiden) kautta siten, että sitoutumisprosessi voi tapahtua ihanteellisesti. Pohjusteen koostumus parantaa tarttuvuutta ja vaikuttaa kiinnittävästi.	
Tekniset tiedot	Olomuoto:	neste
	Väri:	väritön
	Kiintoainepitoisuus:	noin 15 %
	Tiheys:	noin 1,0 kg/dm ³
	PH-arvo:	neutraali tai hieman alkalinen
	EU:n raja-arvo:	ryhmä Ah (WB); 50 g/l (2007); 30 g/l (2010)
	- Nykyarvo:	< 30 g/l VOC
	Menekki [m ²]:	noin 0,25 l/m ² sivelyä kohden (riippuu alustasta)
	Riittoisuus:	noin 48 m ² /12 l:n kanisteri noin 20 m ² / 5 l:n kanisteri
Pakkaus	Muovikanisteri, sisältö 12 l (40 kanisteria kuormalavalla=480 kg) Muovikanisteri, sisältö 5 l (48 kanisteria kuormalavalla=240 kg)	
Varastointi	Suljetussa kanisterissa, viileässä, muttei alle + 5 °C:n lämpötilassa. Varastointiaika korkeintaan 12 kuukautta.	
Laadunvarmistus	Säännöllinen laadunvalvonta- ja tarkastus ja kaikkien raaka-aineiden tiukka vastaanottotarkastus. Yrityksellä on TÜV-hyväksytyt ja sertifioitu, maailmanlaajuisen DIN EN ISO 9001 –standardin mukainen laatujärjestelmä sekä TÜV-hyväksytyt ja sertifioitu ympäristön johtamisen järjestelmä, maailmanlaajuisen DIN EN ISO 14001 –standardin mukaisesti.	
Kemikaalilain mukainen luokitus	Varoitusmerkki:	ei edellytä tunnistemerkintää
	S-lausekkeet:	S 2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa S 24/25: Varottava kemikaalin joutumista silmiin ja iholle S 26: Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S 37/39: Käytettävä sopivia suojakäsineitä, suojalaseja ja kasvojen suojainta. S 46: Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

Alusta

Sopivia alustoja ovat hyvin hioutuneet tai eri tavoin imevät, mineraaliset rappaukset ja muut mineraaliset, kalkki- ja/tai sementtipohjaiset rakennusaineet niin kauan kuin ne ovat kiinteitä, kantavia, puhtaita ja kuivuneita. Irtonaiset osat ja ontot kohdat, kuten myös vanhat värikerrokset on poistettava täysin, hyvin sään kuluttamat rappaukset on piikattava ja vaihdettava. Alustan kosteuskuormitusta ei saa olla. Ne pinnat, joita ei käsitellä, on suojattava teippaamalla.

Työstö

Bayosan®-syväpohjuste on muokattu käyttövalmiiksi. Älä sekoita mitään muita aineita. Tarvittaessa voidaan tehdä tasainen ohennus enintään 20 %:lla vettä. Sekoita ennen työstöä perusteellisesti.

Alustan on oltava täysin sitoutunutta. Levitä Bayosan®-syväpohjustetta puhdistetulle alustalle alustan imemiskyvystä riippuen ohentamattomana tai ohennettuna sivelemällä tai telalla koko alueelle useassa työvaiheessa, märkää märälle. Pinnoitettaessa jälkikäteen mineraalisilla aineilla vain ohennettuna, enintään kaksi käsittelyä. Kiiltäviä pintoja ei saa esiintyä.

Vähintään 12 tunnin kuivumisaika on tarpeen ennen rappaustöiden aloittamista.

Ohjeita

Älä työstä suorassa auringonsäteilyssä, sateessa tai tuulessa tai suojaa julkisivu kunnolla (telineverkko).

Korkea ilman kosteus ja matalat lämpötilat voidaan pidentää sitoutumisaikaa huomattavasti.

Vaarassa olevat alueet (lasi, keramiikka, metalli jne) on suojattava. Huuhtelee roiskeet heti runsaalla vedellä. Älä odota kovettumista. Puhdista työkalut heti käytön jälkeen vedellä. Älä anna joutua maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Pohjustetta työstettäessä ja sen kuivussa seinän- ja ulkoilman lämpötila saa olla alhaisimmillaan + 5 °C ja korkeintaan 30 °C. Normeja DIN V 18550 ja DIN 18350 (VOB, osa C; Saksa) on noudatettava.

Tekninen tuotekortti: Bayosan® Syväpohjuste 05-03-09

Valmistaja: Baumit GmbH, Saksa

Maahantuojat: Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.