

BAYOSAN EDELWEISS EST 00 -JALOLAASTI

valkoinen kalkkisementttilaasti

Tuote

- puhtaanvalkoinen
- kalkkisementttilaasti
- raekoko 0,6 mm
- koostumus; valkoinen marmorihiekka, valkosementti, valkokalkki sekä tarttuvuutta ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita
- ei sisällä keinohartsilisäaineita
- pakkasenkestävä
- ei sisällä vahingollisia lisäaineita
- vettä huonosti imevä, ”hengittävä”, ns. hydrofobinen
- täyttää DIN 18550, osa 2, P II, > 2,5 N/mm² vaatimukset

Käyttökohteet

- rapatut ulko- ja sisäpinnat
- kosteat tilat
- erilaiset hienorappaukset (muotoilu, slammaus jne.)
- pohjustuksena, esim. kipsilevyt ja betoni, valkoisille EST –laasteille
- eristelevyjen liimaukseen
- saumauksiin

Työstäminen

- kone- ja käsirappaukseen
- ruiskuttamalla, hiertämällä, muotoilemalla (esim. kauhalla), slammaamalla ja jne.
- alustan on oltava puhdas, pölytön ja kiinteä
- vahvasti imevät ja kipsipohjaiset alustat on käsiteltävä ennen rappausta Bayosan SG 04 –primerilla
- voimakkaasti hiekkainen pinta sekä heikot, huokoiset vanhat rappaukset on pohjustettava Bayosan PF 05 -primerilla
- vähimmäispaksuus 1-2 mm, maksimivahvuus 5 mm
- pintalaastina käytettäessä työvälineiden on oltava puhtaat ja ruostumatontaterästä värivirheiden välttämiseksi
- työstöaika noudattaa normaalia sementin kovettumista ja on riippuvainen ilman kosteudesta, tuulesta, lämpötilasta sekä alustan imukyvyistä
- alin työstölämpötila + 5 °C
- jälkikastelu on suoritettava olosuhteet huomioiden
- välttää nopeaa kuivumista ja voimakasta auringonpaistetta

- ei saa sekoittaa kipsin kanssa
- välttääkseen rumat saumat työ tehdään ns. märkää märälle
- työvälineet puhdistetaan välittömästi vedellä
- vuodenaikojen lämpötila- ja kosteusvaihtelut on otettava huomioon, jotta vältettäisiin laikukkuus

Sekoitus 8 – 9 l vettä/25 kg:n säkki, märkälaasti n. 20 l

Menekki n. 1,25kg/m²/mm

Pakkaus 25 kg:n paperisäkki
42 säkkiä / lava = 1050 kg

Varastointi Kuivassa, varastointiaika n. 3 kuukautta

Normit DIN, EN ISO 9001 ja EN ISO 14001

Muuta

- laasti on alkaalista ja ärsyttää ihoa ja silmiä, jotka on suojattava työskenneltäessä
- jos laastia joutuu iholle, huuhdeltava runsaalla vedellä
- jos laastia joutuu silmiin huuhdeltava runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin.

Jos tuotetta on käytetty väärin, emme vastaa vahingoista.