

## **BAYOSAN KG 15 -KALKKIKIPSILAASTI**

Sisärappaukseen tarkoitettu peruslaasti

### **Tuote**

Sisärappauslaasti, kiviaines 0 – 1,0 mm. Koostumus; hiekka, kalkki, kipsi, mineraalinen kevytainen sekä tarttuvuutta ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Ei sisällä vahingollisia lisäaineita, täyttää DIN 18550 P IV c, > 2,0 N/mm<sup>2</sup> vaatimukset.

### **Käyttökohteet**

Sisäseinät ja –katot, keittiöt ja kylpyhuoneet. **Ei märkätiloihin. Ei rakennuslevyjien päälle.**

### **Työstäminen**

Käsi- ja konerappaukseen, kevyt ja helppo työstää, minimipaksuus 10 mm. Alustan on oltava puhdas, pölytön ja kiinteä. Voimakkaasti imevät alustat pohjustetaan ISO 08-pohjusteella, sileät betonipinnat pohjustetaan BTX 07-pohjusteella. Pinta huopa- ja sienihierrettävä. Ennen pinnoitusta laastin on oltava täysin kuiva, työstöaika n. 120 minuuttia. Lopputyöstö n. 3 tunnin kuluttua. Kuivumisaika on riippuvainen mm. olosuhteista, alustan imukyvyistä jne. Alin työstölämpötila + 5 °C.

### **Sekoitus**

n. 17,5 l vettä / 40 kg:n säkki

### **Menekki**

n. 1,07 kg/mm/m<sup>2</sup>

### **Pakkaus**

40 kg:n paperisäkki, 30 säkkiä / lava = 1200 kg

### **Varastointi**

Kuivassa, varastointiaika n. 3 kuukautta

### **Normit**

DIN, EN ISO 9001 ja ISO 14001

### **Muuta**

laasti on alkaalista ja ärsyttää ihoa ja silmiä, jotka on suojattava työskenneltäessä. Jos laastia joutuu iholle, huuhdeltava runsaalla vedellä, jos laastia joutuu silmiin huuhdeltava runsaalla vedellä ja vakavassa tapauksessa on otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on käytetty vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.