

Kalkkilaasti MaltaFina

Tuote	Käyttövalmis, luonnonvalkoinen hautakalkkilaasti, johon lisätty hienorakenteista kalkkihiekkää. Käsirappaukseen.
Käyttö	Hienorakenteinen pintarappauslaasti hydraulisille ja korkeahydraulisille kalkkipohjille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Täyttää rakennusbiologiset vaatimukset ja soveltuu hyvin historiallisten rakennusten saneeraamiseen. Kalkin MaltaFinalla saadaan erittäin hienojakoinen pintarappaus. Erinomaisten diffuusio-ominaisuuksien ansiosta kosteuden haihtuminen on nopeaa.
Koostumus	Kalkki, kalkkihiekkä ja vesi.
Ominaisuudet	Täyttää rakennusbiologiset ja –fysikaaliset ominaisuudet. Korkea kosteudenläpäisykyky. Mattapintainen. Helppo työstää ja strukturoida.
Tekniset tiedot	Raekoko: 0 - 0,6 mm μ-arvo: 7 Riittoisuus: n. 9,3 m ² / ämpäri 2 mm:n kerrospaksuudella Menekki: n. 3,2 kg/m ² / 2 mm
Pakkaus	30 kg muovikämpäri (24 ämpäriä kuormalavalla = 720 kg)
Varastointi	Varastoitava kuivassa ja suojatussa tilassa. Varastoimisaika rajoittamaton.
Laadunvarmistus	Säännöllinen laadunvalvonta- ja tarkastus sekä kaikkien raaka-aineiden tiukka vastaanottotarkastus. TÜV-hyväksytty ja sertifioitu, maailmanlaajuisesti hyväksytyyn DIN EN ISO 9001 standardin mukainen laatujärjestelmä. TÜV-hyväksytty ja sertifioitu, maailmanlaajuisesti hyväksytyyn standardin DIN EN ISO 14001 mukainen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä.
Kemikaalilain mukainen luokitus	Varoitusmerkki: Xi ärsyttävä R-lausekkeet: R 36/38: ärsyttää silmiä ja ihoa R 41: vakavan silmävaurion vaara S-lausekkeet: S 2: säilytettävä lasten ulottumattomissa S 24/25: varottava kemikaalin joutumista silmiin ja iholle S 26: roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin S 37/39: käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien suojainta S 46: jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tuotteen pakkaus tai etiketti
	Kromaattivapaa TRGS 613:n mukaan
Alusta	Alustan on oltava luja, kantava sekä puhdas pölystä ja liasta. Mahdolliset halkeamat tulee korjata. Voimakkaasti imevät pinnat voidaan tarvittaessa kostuttaa. Pohjalaastin tulee olla kuiva ja moitteettomasti sitoutunut. Sileät betonipinnat tulee karhentaa hyvin tai käsitellä esim. HaftMörtel HM50 tartuntalaastilla. Hiekkaiset pohjalaastit tulee vahvistaa esim. PF50:llä.
Työstö	Kalkin MaltaFina soveltuu vain käsirappaukseen, jolloin laasti voidaan sekoittaa vispilällä. Sekoitettava riittävästi, ei kuitenkaan liika, koska tällöin laastin lujuus heikkenee. Minimi laastikerrospaksuus pintalaastina on 1 mm. Kalkin MaltaFina levitetään teräslastalla 1 mm - Max. 3 mm paksuudelta hyvin peittäen. Laastin alkaessa sitoutua voidaan pintaa tehdä struktoureja esimerkiksi huopahiertimellä.

Huomioitavaa Jos rappauskerros on ohut tai kuivuminen tapahtuu nopeasti on valmista rappauspintaa kostutettava suihkuttamalla vettä kerran tai useammin. Suojattava suoralta auringonpaisteelta ja voimakkaalta ilmavirralta. Ei saa sekoittaa kipsin kanssa. Valmiista rappauksesta tuleva kalkin haju häviää riittävän tuuletuksen avulla noin 4 viikon kuluessa.

Laastia käytettäessä ja sen kuivuessa saa seinän ja ulkoilman lämpötila olla alhaisimmillaan + 5 °C ja korkeintaan + 30 °C.

Seuraavat normit on otettava huomioon: DIN EN 998-1, DIN 18550 ja DIN 18350 (VOB, osa C).

Tuotekortti 01-01/08 Kalkin MaltaFina

Valmistaja: BaunitBayosan GmbH & Co. KG

Maahantuonti ja myynti: Kivira Oy

Tuotteiden ostajalle ja käyttäjälle antamamme käyttösuositukset perustuvat kokemuksiimme ja ne vastaavat nykyisiä tieteellisiä tuloksia ja käytännön kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia eivätkä perusta sopimusperusteiselle oikeussuhteelle tai kauppasopimuksen perusteella esitettäville lisävelvoitteille. Ostajalla on edelleen velvollisuus ottaa itse selville, sopivatko tuotteemme hänen aikomaansa tarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen tai sen käyttöalueeseen muutoksia tai parannuksia, jotka vastaavat tekniikan kehitystä. Tämän tuoteselosteverSION julkaiseminen kumoaa kaikki aikaisemmat versiot. Ajantasaisia tietoja saatte internet-sivuiltamme.