

Akryylilakka, puolikiiltävä

Acryllack Seidenglänzend

Art. Nro.: 00057

Ominaisuudet: Puolikiiltävä, vesiohenteinen akryylilakka, mikä soveltuu tartuntalujille pohjille sisä- ja ulkotiloihin. Sopii sekä uusille pinnoille että vanhojen pintojen kunnostukseen. Pehmitinvapaa, liisteröitymätön, sateen kestävä ja vesihöyryn läpäisevä. Sään ja teollisuusilmaston kestävä. Hyvän peitto- ja täyttö-ominaisuutensa vuoksi edullista käyttää. Kuivuminen tapahtuu fyysikaalisesti, veden haihtumisen johdosta.

Käyttö: Akryylilakkaa voidaan käyttää jokaiselle lujalle, kiinteälle ja kuivalle pinnalle, esim. rappauksille sekä erilaisille tiilirakenteille. Lisäksi sitä voidaan käyttää sementtikuitu-, puu- ja kovakuitulevyillä sekä pohjustetuilla metallipinnoilla. Soveltuu myös jo käsitellyille pinnoille, kuten mineraali-, dispersio- tai alkydihartsimaalilla käsitellyille pinnoille. Tällöin on kuitenkin tehtävä pohjustuskäsittely. Ei saa käyttää kosteille pohjille.

Värisävyt: Toimitetaan 15:ssä eri värisävyssä Fema-värikartan mukaan: valkoinen, harmaa, vaalean oranssi, tumman oranssi, keltainen, okra, punaruskea, ruskea, tumman ruskea, sininen, oliivin vihreä, turkoosin vihreä, vihreä, tumman vihreä, musta. Muut värisävyt tiedustelun mukaan. Fema täyssävy- sekä värjäysvärillä voidaan rajoitetuissa määrin suorittaa jälkisävytystä. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, ettei kiiltoaste eikä tartuntalujuus jälkisävytyksen johdosta pienene.

Sidonta-aine: Puhdas akrylaatti-sekoitepolymerisaatti.

Pigmentti: Titaanioksidi, valon ja alkalien kestäviä värjäyspigmenttejä

Ohenne: Vesi

Ominaispaino: Noin 1,22 kg/dm³

Esityöt: Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti, pitoa heikentävät jäännökset poistettava, jotta saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset ja liituuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Syväpohjuste W:llä tai liuotinohenteisellä Syväpohjuste T:llä. Uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään Fema Neutralisoinnilla.

Pohjat, joilla on taipumusta tunkeutua lakan läpi, kuten lastu- ja kovakuitulevy, oksan kohdat, pihkaiset puut sekä vesiläikät, tulee pohjustaa vesiohenteisellä Peittopohjuste W:llä. Nikotiinista ja tervasta likaantuneet alueet käsitellään liuotinpohjaisella Peittomaalilla. Kiiltävät ja imemättömät pinnat, kuten alkydihartsimaalit hiotaan. Muottiöljyt tai betonin irrottamiseen käytettävät aineet on poistettava siihen tarkoitetuilla puhdistusaineilla. Näin taataan uudelle pinnoitukselle paras mahdollinen kiinnitys.

Materiaali: Akryylilakka on käyttövalmista. Tarvittaessa se voidaan ohentaa pienellä vesimäärällä haluttuun notkeuteen. Sekoitettava hyvin ennen käyttöä, mutta ei liian suurilla kierroksilla. Eri toimituseristä olevat materiaalit on käytettävä kokonaan erikseen tai sekoitettava keskenään sävyerojen ehkäisemiseksi. Toimituserän numero on painettu etikettiin.

Pohjamaalaus: Akryylilakka ohennetaan 10 % vedellä tai Universal 2000:lla akryylilakan lähimpään värisävyyden sävytettynä.

Pintamaalaus: Pohjamaalauksen kuivumisen jälkeen, aikaisintaan kuitenkin 6 tunnin kuluttua pohjamaalauksesta, suoritetaan pintamaalaus ohentamattomalla Akryylilakalla. Mahdollisesti voidaan ohentaa 5% vedellä. Sivellään, telataan tai ruiskutetaan. Suositellaan kaksinkertaista maalausta.

Menekki: Noin 150 - 200 ml/m² kahdenkertaisessa maalauksessa. Menekki riippuu pohjan tasaisuudesta, imukyvystä sekä maalausmenetelmästä. Tarkka menekki saadaan selville koemaalauksen avulla.

Kalvopaksuus: 75 - 100 µ kuivana / kerros.

Työkalujen puhdistus: Puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä

Työstövaatimuksia: Ei saa käyttää pohjan tai ilman lämpötilan ollessa alle + 5 °C. Suojattava suoralta, voimakkaalta auringonpaisteelta sekä jäätymisvaaralta.

Kuivuminen: Maalattu pinta on suojattava kosteuden vaikutuksilta koko kuivumisen ajan. Kuivumisaika riippuu lämpötilasta sekä ilman kosteudesta, alhainen lämpötila ja/tai korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa. Yleensä pinta on 24 tunnin kuluttua kokonaan kuivunut.

Pakkaus: 5 l:n ovaaliastia

Varastointi: Säilytetään viileässä astiat suljettuina. Suojattava jäätymiseltä sekä suoralta auringonpaisteelta. Avatut astiat tulee suojata vesikalvolla. Säilyy suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään vuoden.

Jätehuolto: Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin, annetaan kuivua ja hävitetään.

Huomioitavaa: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia.

Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään.

Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

Tekninen tuotekortti: Fema Akryylilakka, puolikiiltävä

Maahantuoja: Kivira Oy

Valmistaja: Fema® Farben + Putze GmbH

Tuotteiden ostajalle ja käyttäjälle antamamme käyttösuositukset perustuvat kokemuksiimme ja ne vastaavat nykyisiä tieteellisiä tuloksia ja käytännön kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia eivätkä perusta sopimusperusteiselle oikeussuhteelle tai kauppasopimuksen perusteella esitettävälle lisävelvoitteille. Ostajalla on edelleen velvollisuus ottaa itse selville, sopivatko tuotteemme hänen aikomaansa tarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen tai sen käyttöalueeseen muutoksia tai parannuksia, jotka vastaavat tekniikan kehitystä. Tämän tuoteselosteversion julkaiseminen kumoaa kaikki aikaisemmat versiot. Ajantasaisia tietoja saatte internet-sivuiltamme.