

## Kiiltävä Akryylilakka

## Fema – Acryllack Hochglänzend

Art. Nro.: 00054

**Ominaisuudet:** Kiiltävä, vesiohenteinen akryylilakka, mikä soveltuu tartuntalujille pinnoituksille sisä- ja ulkotiloihin. Sopii sekä uusille pinnoille että vanhojen pintojen kunnostukseen. Pehmitinvapaa, liisteröitymätön, sateen kestävä ja vesihöyryn läpäisevä. Sään ja teollisuusilmaston kestävä. Hyvän peitto- ja täyttöominaisuutensa vuoksi edullista käyttää. Kuivuminen tapahtuu fysikaalisesti veden haihtumisen johdosta.

**Käyttö:** Akryylilakkaa voidaan käyttää jokaiselle lujalle, kiinteälle ja kuivalle pinnalle, esim. rappauksille sekä erilaisille tiilirakenteille. Lisäksi sitä voidaan käyttää sementtikuitu-, puu- ja kovakuitulevyillä sekä pohjustetuilla metallipinnoilla. Se soveltuu myös jo käsitellyille pinnoille. Tällöin on kuitenkin tehtävä pohjustuskäsittely. Ei saa käyttää kosteille pohjille.

**Värisävyt:** Toimitetaan 15:ssä eri värisävyssä FEMA – värikartan mukaan: valkoinen, harmaa, vaalean oranssi, tumman oranssi, keltainen, okra, punaruskea, ruskea, tumman ruskea, sininen, oliivin vihreä, turkoosin vihreä, vihreä, tumman vihreä, musta. Muut värisävyt tiedustelun mukaan. Feman täyssävy- sekä värjäysvärillä voidaan rajoitetuissa määrin suorittaa jälkisävytystä. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, ettei kiiltoaste eikä tartuntalujuus jälkisävytyksen johdosta pienene.

**Sidonta-aine:** Puhdas akrylaatti-sekoitepolymerisaatti.

**Pigmentti:** Titaanioksidi, valon ja alkalien kestäviä värjäyspigmenttejä.

**Ohenne:** Vesi.

**Ominaispaino:** Noin 1,20 kg/dm<sup>3</sup>.

**Esityöt:** Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti, pitoa heikentävät jäännökset poistettava, jotta saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset ja liituuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Syväpohjuste W II:llä tai liuotinohenteisellä Syväpohjuste T:llä. Uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään FEMA – Neutralisoinnilla. Pohjat, joilla on taipumusta tunkeutua lakan läpi, kuten lastu- ja kovakuitulevy, oksan kohdat, pihkaiset puut sekä vesiläikät, tulee pohjustaa vesiohenteisellä Peittopohjuste W II:llä. Nikotiinista ja tervasta likaantuneet alueet käsitellään liuotinpohjaisella Peittomaalilla. Kiiltävät ja imemättömät pinnat, kuten alkydihartsimaalit hiotaan. Muottöilyt tai betonin irrottamiseen käytettävät aineet on poistettava siihen tarkoitetuilla puhdistusaineilla. Näin taataan uudelle pinnoitukselle paras mahdollinen kiinnitys.

**Materiaali:** Akryylilakka on käyttövalmista. Tarvittaessa se voidaan ohentaa pienellä vesimäärällä haluttuun notkeuteen. Sekoitettava hyvin ennen käyttöä, mutta ei liian suurilla kierroksilla. Eri toimituseristä olevat materiaalit on käytettävä kokonaan erikseen tai sekoitettava keskenään sävyerojen ehkäisemiseksi. Toimituserän numero on painettu etikettiin.

**Pohjamaalaus:** Akryylilakka ohennetaan 10% vedellä tai Universal 2000:lla, akryylilakan lähimpään värisävyyn sävytettynä.

**Pintamaalaus:** Pohjamaalauksen kuivumisen jälkeen, aikaisintaan kuitenkin 6 tunnin kuluttua, suoritetaan pintamaalaus ohentamattomalla Akryylilakalla. Voidaan ohentaa 5% vedellä. Sivellään, telataan tai ruiskutetaan. Suositellaan kaksinkertaista maalausta.

**Menekki:** Noin 150 - 200 ml/m<sup>2</sup> kahdenkertaisessa maalauksessa. Menekki riippuu pohjan tasaisuudesta, imukyvästä sekä maalausmenetelmästä. Tarkka menekki saadaan selville koemaalauksen avulla.

**Kalvopaksuus:** 75 - 100 µm kuivana / kerros.

**Puhdistus:** Heti käytön jälkeen vedellä.

**Työstövaatimuksia:** Ei saa käyttää pohjan tai ilman lämpötilan ollessa alle + 5°C. Suojattava suoralta, voimakkaalta auringonpaisteelta sekä jäätymisvaaralta.

Kiiltävä Akryylilakka

**Kuivuminen:** Maalattu pinta on suojattava kosteuden vaikutuksilta koko kuivumisen ajan. Kuivumisaika riippuu lämpötilasta sekä ilmankosteudesta, alhainen lämpötila ja/tai korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa. Yleensä pinta on 24 tunnin kuluttua kokonaan kuivunut.

**Pakkaus:** 5 l:n ovaaliastia.

**Varastointi:** Säilytetään viileässä astiat suljettuina. Suojattava jäätymiseltä sekä suoralta auringonpaisteelta. Avatut astiat tulee suojata vesikalvolla. Säilyy suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään vuoden.

**Jätehuolto:** Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin, annetaan kuivua ja hävitetään.

**Huomioitavaa:** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suorituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

