

FEMA-Clean-Julkisivumaali

Clean-Fassadenfarbe

Art. Nro 00274

Ominaisuudet: Fema-Clean:llä on erittäin hyvä likaa hylkivä ominaisuus perustuen erityiseen yläpinnan suureen hydrofobisuuteen.

Maalaus on jännitteetön ja sillä on erittäin hyvät vesihöyrynläpäisyominaisuudet ja samalla merkittävä vettä hylkivä omaisuus. Yläpinnan suuren hydrofobisuuden ansiosta likaantuvuus merkittävästi vähenee. Sadevesi helmeilee yhdessä likapartikkeleiden kanssa alas, jolloin julkisivu pysyy pidempään kuivana ja siistinä huomattavan voimakkaillakin säärasituksen alaisilla seinillä. Erinomainen UV:n – ja säänkestävyys, resistenssi mikro-organismeja vastaan, kevyesti työstettävä, suuri valoisuusaste, hyvä peittävyys, pehmitinvapaa ja alkalinkestävä.

Käyttö: Fema-Clean voidaan käyttää ongelmattomasti jokaisella lujalla, puhtaalla, kuivalla ja tarttuvalla pohjalla ja ennen kaikkea kaiken laatuilla mineraalisilla pohjilla. Myös kantavat vanhat silikaatti- ja dispersiomaalit ja keinohartsirappaukset ovat sopivia pohjaksi ilman tarttumisongelmia. Huomattava vaadittava pohjustus. Ei saa käyttää kipsipitoisille pohjille.

Ei saa käyttää kosteilla alustoilla, maalattavan alustan on oltava kuiva.

Värisävyt: Toimitetaan valkoisena ja Fema värikartan mukaan sävytettynä. Muut sävyt tiedustelun mukaan. Fema Täyssävy- ja värjäysväreillä on mahdollista rajoitetussa määrin paikallisesti suorittaa sävytystä.

Sidonta-aine: Siliconhartsiemulsion ja keinohartsidispersion kombinaatti ja erityisiä hydrofobisuusaktiiviteetteja.

Pigmentti: Titaanioksidi, epäorgaanisia väripigmenttejä.

Ohenne: Vesi.

Ominaispaino: N.1,50 kg/dm³.

Kulutus: N. 200 - 400 ml/m², kaksinkertainen käsittely. Materiaalin kulutus riippuu pohjan karkeudesta ja imukyvästä sekä valitusta työmenetelmästä.

Peittokyky: 7 m²/l

Pesunkestävyys: 10 000 harjauskierrosta.

Pakkaus: 15 l:n ovaalimuoviasia.

Esityöt: Likaantuneet alueet perusteellisesti puhdistettava, pitoa heikentävät ainekset poistettava, niin että saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja.

Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset tai liituuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Fema-Syväpohjuste W 401 tai liuotinpohjaisella Fema-Syväpohjuste T 408:lla. Uudet/uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään Fema-Neutralisointi 423:lla.

Pohjat, jotka sisältävät aineita joilla on taipumusta läpilyönteihin, kuten puu-, kovakuitulevyt, oksat, pihkaiset puut sekä vesiläiskät pohjustetaan Fema-Isoliergrund spezial W 1807:llä. Nikotiinista likaantuneet alueet ja tervaläiskät käsitellään liuotinpohjaisella Fema-Isolierfarbe 429:llä.

Kiiltävät ja imemättömät pinnat kuten esim. akrylihartsimaalit karhennetaan hiomalla. Muottiöljyt tai betonin irrotusaineet pitää lisäksi sopivilla puhdistusmenetelmillä huolellisesti poistaa, jotta seuraaville pinnoituksille voidaan taata moitteeton kiinnitys.

Fema-Glean-Julkisivumaali

Materiaali: Fema-Clean on käyttövalmis, mutta voidaan ennen käyttöä tarpeen mukaan vähäisellä vesimäärällä ohentaa toivottuun notkeuteen. Ennen käyttöä hyvin mutta ei liian suurella nopeudella sekoitettava. Materiaalit, jotka ovat eri valmistuserää on ennen käyttöä sekoitettava toisiinsa. Valmistuserän numero on painettuna etikettiin.

Pohjamaalaus: Fema-Clean 10 % vedellä ohennettuna hieroen sivellään tai telataan.

Pintamaalaus: Pohjustuksen kuivumisen jälkeen kuitenkin aikaisintaan 6:n tunnin kuluttua Fema-Clean mahdollisesti 5 % vedellä ohennettuna sivellään, telataan tai ruiskutetaan.

Kalvopaksuus: 100 - 200 µm kuivana.

Kuivuminen: Tuore pinnoitettu pinta on täydelliseen läpikuivumiseen asti suojattava kosteuden vaikutuksilta. Kuivumisaika riippuu lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Se voi ilma korkean suhteellisen ilmankosteuden vuoksi ja/tai alhaisen lämpötilanjohdosta pidentyä. Yleensä on pinnoite 24 tunnin kuluttua kuiva ja voidaan ottaa käyttöön. Lopullinen hydrofobinen efekti muodostuu vasta usean päivän kuivumisen jälkeen.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen vedellä.

Käyttö: Ei saa käyttää alle + 5 °C ilman- tai pohjan lämpötilassa. Suojattava maalaus ja kuivumisaikana suoralta, voimakkaalta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä.

Varastointi: Asiat hyvin suljettuina, viileässä ja jäätymiseltä sekä suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Avatut astiat vesikalvolla peitettynä. Suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään vuoden.

Jätehuolto: Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan esim. sementtiin, annetaan sitoutua ja sen jälkeen hävitetään.

Huomioitava: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Värisävyjen jälkitoimitus rajoitetussa määrin on mahdollista. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan ja värisävyltään.

Jos tuotetta on käytetty vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.