

## Fema-Cryl 2000

## COLOR-Cryl 2000

Art. Nro 00040

**Ominaisuudet:** Sisä- ja ulkokäyttöön, dispersiopohjainen, matta, puhdas akrylaatti julkisivumaali. Erinomainen säänkestävyys. Pehmitinvapaa, veden- ja alkalinen kestävä, vesihöyrynläpäisevä ja teollisuusilmastoa kestävä. Hyvin peittävä. Kuivuminen tapahtuu fysikaalisesti veden haihtumisen johdosta.

**Käyttö:** Cryl 2000 voidaan käyttää jokaisella puhtaalla, kuivalla, lujalla ja kiinteällä pohjalla, kuten esim. rappauksilla ja kaikenlaisissa muuratuissa rakenteissa. Lisäksi sementtikuitu-, puu-, ja kovakuitulevyillä, kuin myös pohjustetuilla metallisilla pinnoilla. Sopii myös silikaatti- dispersio- tai alkydiharstimaalilla käsitellyille pinnoille. Tällöin huomattava vaadittava pohjustuskäsittely. Ei saa käyttää kosteille pinnoille.

**Värisävyt:** Toimitetaan valkoisena ja Fema värikartan mukaan sävytettyinä. Muut sävyt tiedustelun mukaan. Fema Täyssävy- ja värjäysväreillä on mahdollista rajoitetussa määrin paikallisesti suorittaa sävytystä.

**Sidonta-aine:** Puhdas akrylaattidispersio

**Ohenne:** Vesi

**Pigmentti:** Titaanioksidi; alkaalin- ja valonkestävä

**Ominaispaino:** N. 1,57 kg/dm<sup>3</sup>

**Kulutus:** N. 220 - 450 ml/m<sup>2</sup>, kahdenkertaisella maalauksella. Materiaalin kulutus riippuu pohjan karkeudesta ja imukyvästä sekä valitusta työmenetelmästä.

**Peittokyky:** 7 m<sup>2</sup>/l

**Pesunkestävyys:** 10 000 harjauskierrosta

**Maalaustarvikeryhmä:** 38

**Pakkaus:** 15 l:n ovaaliastia

**Esityöt:** Likaantuneet alueet puhdistettava perusteellisesti, pitoa heikentävät ainekset poistettava, niin että saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja.

Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset tai liituuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Syväpohjuste W:llä tai liuotinpohjaisella Syväpohjuste T:llä. Uudet/uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään Fema Neutralisoinnilla.

Pohjat, jotka sisältävät aineita joilla on taipumusta läpilyönteihin, kuten puu-, kovakuitulevyt, oksat, pihkaiset puut sekä vesiläiskät pohjustetaan Peittopohjuste W:llä. Nikotiinista likaantuneet alueet ja tervaläiskät käsitellään liuotinpohjaisella Peittomaalilla.

Kiiltävät ja imemättömät pinnat kuten esim. akryyliharstimaalit karhennetaan hiomalla. Muottiöljyt tai betonin irrotusaineet tulee poistaa huolellisesti sopivilla puhdistusvälineillä, jotta seuraaville pinnoituksille voidaan taata moitteeton kiinnitys.

**Materiaali:** Cryl 2000 on käyttövalmis, mutta voidaan ennen käyttöä tarpeen mukaan vähäisellä vesimäärällä ohentaa toivottuun notkeuteen. Ennen käyttöä sekoitettava hyvin mutta ei liian suurella nopeudella. Materiaalit, jotka ovat eri valmistuserää on ennen käyttöä sekoitettava toisiinsa. Valmistuserän numero on painettuna etikettiin.

**Pohjamaalaus:** Cryl 2000 vedellä 20 % ohennettuna hieroen maalataan tai telataan.

**Pintamaalaus:** Pohjustuksen kuivumisen jälkeen kuitenkin aikaisintaan 6:n tunnin kuluttua Cryl 2000 mahdollisesti 5 % vedellä ohennettuna sivellään, telataan tai ruiskutetaan.

**Kalvopaksuus:** 110 - 220 µm kuivana.

Cryl 2000

**Kuivuminen:** Tuore pinnoitettu pinta on täydelliseen kuivumiseen asti suojattava kosteuden vaikutuksilta. Kuivumisaika riippuu lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Se voi ilmankosteuden vuoksi ja/tai alhaisen lämpötilan johdosta pidentyä. Yleensä maalaus on 24 tunnin kuluttua kuiva ja voidaan ottaa käyttöön.

**Puhdistus:** Heti käytön jälkeen vedellä.

**Käyttö:** Ei saa käyttää alle + 5 °C ilman- tai pohjan lämpötilassa. Suojattava kuivumisaikana suoralta, voimakkaalta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä.

**Varastointi:** Astiat hyvin suljettuina, viileässä ja jäätymiseltä sekä suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Avatut astiat vesikalvolla peitettynä. Suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään vuoden.

**Jätehuolto:** Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan esim. sementtiin, annetaan sitoutua ja sen jälkeen hävitetään.

**Huomioitava:** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Värisävyjen jälkitoimitus rajoitetussa määrin on mahdollista. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan ja värisävyltään. Jos tuotetta on käytetty vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.