

EuroValkoinen

Fema - Euroweiss

Art. Nro 00046

Ominaisuudet: Taloudellinen, matta, dispersiosisämaali. Kestävä, liisteröitymätön, vesihöyrynläpäisevä ja on työstettävissä myös ilmattomalla ruiskulla.

Käyttö: EuroValkoinen voidaan käyttää jokaiselle lujalle, puhtaalle, kuivalle ja pitävälle pohjalle, kuten esim. rappaukset ja muuratut pohjat. Lisäksi kuitusementti-, puukuitu- ja kovakuitulevyille, kuitutapeteille ja pohjustetuille metallipinnoille. Sopii käytettäväksi myös mineraali-, dispersio- tai akryylihartsimaaleilla maalatuille pinnoille asianmukaisen pohjakäsittelyn jälkeen. Ei sovi käytettäväksi kostealla alustalla.

Värisävyt: Toimitetaan ainoastaan valkoisena.

Sidonta-aine: Akrylaatti polymerisaatio sekoite.

Pigmentti: Titaanioksidi.

Ohenne: Vesi.

Ominaispaino: N. 1,76 kg/dm³

Kulutus: Noin 200 – 300 ml/m², kaksinkertainen maalaus. Materiaalin kulutus on riippuvainen pohjan karkeudesta ja imukyvyistä kuten myös työstömenetelmästä.

Pakkaus: 15 l:n muoviasia.

Esityöt: Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti, pitoa heikentävät ainekset poistettava, niin että saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja.

Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset tai liituuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Syväpohjuste W:llä tai liuotinpohjaisella Syväpohjuste T:llä. Uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään Fema - Neutralisoinnilla.

Pohjat, jotka sisältävät aineita joilla on taipumusta läpilyön-teihin, kuten puu-, kovakuitulevyt, oksat, pihkaiset puut sekä vesiläiskät, pohjustetaan Peittopohjuste W:llä. Nikotiinista ja tervasta likaantuneet alueet käsitellään liuotinpohjaisella Peittomaalilla.

Kiiltävät ja imemättömät pinnat kuten esim. akryylihartsimaalit karhennetaan hiomalla. Muottiöljyt tai betonin irrotusaineet tulee poistaa huolellisesti sopivilla puhdistusvälineillä. Näin taataan uudelle pinnoitukselle paras mahdollinen kiinnitys.

Materiaali: EuroValkoinen on käyttövalmis, mutta voidaan tarpeen mukaan vähäisellä vesimäärällä ohentaa ennen telausta tai ilmatonta ruiskutusta varten toivottuun notkeuteen. Sekoitettava ennen käyttöä hyvin mutta ei liian suurilla kierroksilla.

Eri valmistuserää olevat materiaalit on ennen käyttöä sekoitettava toisiinsa. Valmistuserän numero on painettuna etikettiin.

Pohjamaalaus: EuroValkoinen, 15 % vedellä ohennettuna sivellään, telataan tai ilmattomasti ruiskutetaan.

Pintamaalaus: Pohjustuksen kuivumisen jälkeen kuitenkin aikaisintaan 6 tunnin kuluttua EuroValkoinen ohentamattomana. Mahdollisesti 5 %:in asti vedellä ohennettuna sivellään ,telataan tai ilmattomasti ruiskutetaan.

Kalvopaksuus: 120 – 180 my kuivana.

Kuivuminen: Kuivumisaika on riippuvainen lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Se voi korkean suhteellisen ilmankosteuden ja/tai alhaisen lämpötilan johdosta pidentyä. Yleensä maalaus on 24 tunnin kuluttua läpikuiva ja voidaan ottaa käyttöön.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen vedellä.



EuroValkoinen

Käyttö: Ei saa käyttää alle +5 °C ilman tai alustan lämpötilassa. Suojattava voimakkaalta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä.

Varastointi: Astiat hyvin suljettuina, viileässä ja jäätymiseltä, sekä avatut astiat, suoralta auringonloisteelta suojattuna. Avatut astiat vesikalvolla peitettynä. Säilyvyys suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään yksi vuosi.

Jätehuolto: Kuivunut jäte esim. sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin ja annetaan sitoutua ja sen jälkeen hävitetään.

Huomioitava: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset on tarkastettava ennen käyttöönottamista oikeellisuudeltaan ja värisävyiltään.

Mikäli tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

