

**FEMA - POHJALAKKA****FEMA VORLACK**

Art. Nro.: 00951

**Ominaisuudet:** Pohjalakka puu- ja metallipinnoille. Nopeasti kuivava, hyvä kiinnitys, leviää tasaisesti, helposti hiottavissa. FEMA – Pohjalakka on säänkestävä ja se kestää myös jonkin aikaa ilman pintalakkaa. Helppo työstää.

**Käyttö:** Puu- ja metallipintojen pohjalakkaukseen, soveltuu myös lämmityslaitteisiin. Takaa varman ja luotettavan pohjan kaikille FEMA – Keinohartsilakoille. Voidaan sivellä, telata tai ruiskuttaa.

**Värisävyt:** Toimitetaan RAL – Värikartan mukaisesti. Muut värisävyt tilauksesta. Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa.

**Sidonta-aine:** Keinoharts-yhdistelmä.

**Pigmentti:** Titaanioksidi ja jatkoaine.

**Ohenne:** FEMA – Keinohartsiohenne L 361.

**Ominaispaino:** Noin 1,5 kg/dm<sup>3</sup>.

**Esityöt:** Pohjien tulee olla puhtaita, kuivia sekä rasvattomia. Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti. Rauta ja teräs tulee pohjakäsitellä FEMA – Ruostesuoja 990:llä. Käsittelemätön puu pohjakäsitellään FEMA – Puupohjuste 506:lla. Vanhojen, liukkaat, kiiltävien ja imemättömien pintojen (esim. vanhat öljy- ja alkydilakat) kunnostuksessa tulee pinta kevyesti karhentaa tai hioa, jotta saadaan mahdollisimmat hyvä kiinnitys uudelle pinnoitteelle.

**Materiaali:** FEMA – Pohjalakka tulee ohentaa maalaustavan vaatimaan notkeuteen FEMA – Keinohartsiohenne L 361:llä. Sekoitettava hyvin ennen maalausta, mutta ei liian suurilla kierroksilla. Eri toimituseristä olevat materiaalit on käytettävä kokonaan erikseen tai sekoitettava keskenään sävyerojen ehkäisemiseksi. Toimituserän numero on painettu etikettiin.

**Työstö:** Pohjasta, peittävyysasteesta ja maalaustavasta riippuen tulee FEMA – Pohjalakka maalata yhden- tai kahdenkertaisesti. Pinta voidaan maalata uudelleen noin 12 tunnin kuluttua edellisestä maalauksesta.

**Kuivuminen:** Kuivumisaika riippuu pohjasta, lämpötilasta sekä ilman kosteudesta. 20°C asteen lämpötilassa ja 60-65% ilmankosteudessa ovat pinnoitetut alueet noin 1,5 tunnin kuluttua pölykuivia ja noin 2,5 tunnin kuluttua tarttumaton. 12 tunnin päästä pinta on uudelleen maalattavissa ja 24 tunnin kuluttua kokonaan kovettunut ja hiottavissa.

**Menekki:** Noin 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> yhdenkertaisessa maalauksessa. Tarkka menekki saadaan selville koemaalauksen avulla.

**Kalvopaksuus:** 40 - 50 µm kuivana.

**Työkalujen puhdistus:** Puhdistetaan heti käytön jälkeen FEMA – Puhdistusaine extra 468:lla tai FEMA – Keinohartsiohenne L 361:llä.

**Pakkaus:** 2,5 litran peltiastia.

**Varomääräys:** R 10 Leimahtavaa.

**Turvallisuusmääräyksiä:** S 7 Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina vailleässä, ilmastoidussa tilassa.  
S 16 Pidettävä erillään sytytyslähteestä. Ei saa polttaa.  
S 23 Höyryä ei saa hengittää.

Fema - Pohjalakka

**Varastointi:** Astiat säilytetään hyvin suljettuina suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Ei saa säilyttää lämmityslaitteiden välittömässä läheisyydessä. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti. Säilyy oikein varastoituna 2 vuotta.

**Jätehuolto:** Jäämämateriaalit on hävitettävä ongelmajätteen mukana.

**Huomioitavaa:** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat sitomattomia ja niitä tulee sopeuttaa tilanteen mukaan. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

