

Finjet-sisätasoite

Spritzspachtel Finjet

Art.-Nr. 09072

TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet:

Tasoitemassa ainoastaan sisäkäyttöön, hyvin täyttävä ja riittoisa. Liisteröitymätön, hankauksen kestävä ja vesihöyryä läpäisevä. Ohutkalvoinen, kevyesti työstettävä, ylitasoitukseen ja ruiskupinnoitukseen.

Käyttö:

Erityisesti mineraalisten kokonaispintojen, ohutkalvoiseen tasoitukseen. Voidaan käyttää kaikille kiinteille, kuiville ja puhtaille alustoille, kuten kaikille rappauksille, muurauksille, betonille, siporexille sekä kipsi-, kuitusementti-, puukuitu- ja kovakuitulevyille. Soveltuu jo mineraalisilla, dispersio- tai alkydihartsimaaleilla maalatuille pinnoille. Kulloisenkin tapauksen mukainen pohjustus on huomioitava. Ei sovi käytettäväksi kosteilla pohjilla eikä märkätiloihin.

Väri:

Luonnonvalkoinen

Sideaine:

Sekapolymeraatti, synteettinen kautsulatexsi

Pigmenttipohja:

Alkalinkestävä täyttöaine

Ohenne:

Vesi

Ominaispaino:

N. 1,7 kg / dm³

Pohjustus:

Likaantuneet alueet on puhdistettava huolellisesti, pitoa heikentävät osat irrotettava, niin että saadaan luja, kiinteä, puhdas ja kuiva alusta.

Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset tai liituuntuneet alustat lujitetaan vesiohenteisella Syväpohjuste W:llä tai liuotinohenteisellä Syväpohjuste T:llä.

Uudisrakenteet neutralisoidaan ja pestään Neutralisoinnilla.

Pohjat, mitkä sisältävät läpilyönteihin taipuvia aineita (puu- ja lujakuitulevyt, oksat ja muovitetut puut, vesiläiskät) pohjustetaan Peittopohjuste W:llä. Nikotiinista likaantuneet alueet, kuten tervaläiskät, käsitellään Peittomaalilla. Kiiltävät ja imemättömät, kuten esim. akryylihartsimaalilla käsitellyt pinnat, tulee ensin hioa.

Muottiöljy ja muut betonin irrotusaineet tulee poistaa huolellisesti sopivilla puhdistusmenetelmillä, millä voidaan taata seuraaville seuraavien pinnoitusten moitteeton kiinnitys. Metalliosat tulee suojata korroosiolta.

Siporexin- ja valmisbetoniosien saumat, rikkoontuneet kohdat ja tasoerot on tasoitettava etukäteen Täyttötasoitteella.

Työstö:

Esityöt:

Finjet-tasoite on käyttövalmis mutta voidaan kuitenkin käytössä olevan ruiskun ominaisuuksien perusteella ohentaa vähäisellä vesimäärällä. Sekoitettava hyvin mutta ei liian nopeilla kierroksilla.

Finjet-sisätasoite

Tasoitetyö:

Tasoite ruiskutetaan sopivalla ruiskulla täysin peittävästi ja tasoitetaan välittömästi käsi- tai varsiliipalla. Tasaisen pinnan saavuttamiseksi suositellaan kaksinkertaista tasoitusta.

Soveltuu myös pintojen ruiskupinnoitukseen.

Käyttö:

Ei saa käyttää alle +5 °C ilman- tai pohjanlämpötilassa. Suojattava voimakkaalta auringonpaisteelta sekä jäätymisvaaralta.

Kuivuminen:

Kuivumisaika on riippuvainen lämpötilasta ja ilman-/pohjan kosteudesta. Kuivumisaika pitenee suuressa ilman suhteellisessa kosteudessa, kosteassa pohjassa ja/tai vähäisissä lämpötiloissa. Yleensä Finjet-tasoite on 12 – 48 tunnin kuluttua hyvin kuivunut ja on jatkotyöstettävissä. Kevyt ja helppo hioa.

Menekki:

kertatyöstö	n. 1,4 kg / m ²
2 työstökertaa	n. 2,0 kg / m ²
ruiskupinta	n. 0,6 kg / m ²

Todellinen menekki on riippuvainen pohjan karheudesta, täyttöpaksuudesta ja tasoitekerrosten määrästä. Menekki ilmenee koetyöstöllä.

Työvälineiden puhdistus:

Heti käytön jälkeen vedellä.

Toimitus:

25 kg:n muoviastia tai muovisäkki.

Varastointi:

Astiat hyvin suljettuina viileässä. Suojattava jäätymiseltä ja suoralta auringonpaisteelta.

Avatut astiat vesikalvolla peitettynä. Säilyvyys suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään yksi (1) vuosi.

Jätehuolto:

Kuivunut jäte, esim. sitoutunut materiaali, voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen kanssa. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin, annetaan kovettua ja sen jälkeen hävitetään.

Huomioitavaa:

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisinä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

04.2002