

Ikkunalakka

Fema – Fensterlack

Art. Nro.: 00952

Ominaisuudet: Kiiltävä, elastinen alkylihartsipohjainen lakka, säänkestävä, hyvin täyttävä ja hyvä kulmapeittävyys. Helposti työstettävissä ja tasaisesti levitettävissä.

Käyttö: Puu- ja metallipintaisten ikkunoiden ja ovien maalaukseen. Sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu myös puutarha-aitoihin, päätyihin ja rakennusten puiisiin tai metallisiin osiin. Ikkunalakkaa voidaan levittää sivelemällä, telaamalla, ruiskuttamalla tai upottamalla. Pinnasta tulee mahdollisimman hyvä, jos pohja on tasoitettu, pohjustettu ja/tai hiottu.

Värisävyt: Toimitetaan RAL – Värikartan mukaisesti. Muut värisävyt tilauksesta. Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa.

Sidonta-aine: Alkydihartsii.

Pigmentti: Titaanioksidi, valon ja säänkestäviä väripigmenttejä.

Ohenne: Keinohartsiohenne L.

Ominaispaino: Noin 1,3 kg/dm³.

Esityöt: Pohjien tulee olla puhtaita, kuivia sekä rasvattomia. Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti. Paljaat metalliosat tulee poistaa rasvasta sekä pohjakäsittellä Ruostesuojalla. Ulkokäyttöön tuleva käsittelemätön puu pohjakäsittellään Puupohjusteella, ellei puu ole painekyllästettyä. Tämän jälkeen pohjustus Ikkunapohjusteella. Vanhat, liukkaat ja kiiltävät pinnat tulee kevyesti karhentaa tai hioa. Matat, sään kuluttamat maalaukset tulee puhdistaa perusteellisesti, irtonaiset ja hilseilevät lakkaukset on poistettava ja pinta on niin ikään pohjustettava Ikkunapohjusteella.

Materiaali: Ikkunalakka tulee ohentaa maalaustavan vaatimaan notkeuteen Keinohartsiohenne L:llä. Sekoitettava hyvin ennen maalausta, mutta ei liian suurilla kierroksilla. Eri toimituseristä olevat materiaalit on käytettävä kokonaan erikseen tai sekoitettava keskenään sävyerojen ehkäisemiseksi. Toimituserän numero on painettu etikettiin.

Työstö: Pohjasta, peittävyysasteesta ja maalaustavasta riippuen tulee Ikkunalakka maalata yhden- tai kahdenkertaisesti. Pinta voidaan maalata uudelleen 24 tunnin kuluttua edellisestä maalauksesta.

Kuivuminen: Kuivumisaika riippuu pohjasta, lämpötilasta sekä ilmankosteudesta. +20 °C lämpötilassa ja 60-65% ilmankosteudessa ovat pinnoitetut alueet noin 4 tunnin kuluttua pölykuivia ja noin 8 tunnin kuluttua liimaantumattomia. 24 tunnin päästä pinta on kokonaan kuivunut ja rasitettavissa.

Menekki: Noin 80 - 100 ml/m² yhdenkertaisessa maalauksessa. Tarkka menekki saadaan selville koemaalauksen avulla.

Kalvopaksuus: 40 - 50 µm kuivana.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen Puhdistusaine Extra:lla tai Keinohartsiohenne L:llä.

Pakkaus: 2,5 l:n peltiastia.

Varomääräys: R10 Leimahtavaa.

Turvallisuusmääräyksiä: S7 Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina viileässä, ilmastoidussa tilassa.
S16 Pidettävä erillään sytytyslähteestä. Ei saa polttaa.
S23 Höyryä ei saa hengittää.

Varastointi: Astiat säilytetään hyvin suljettuina suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Ei saa säilyttää lämmityslaitteiden välittömässä läheisyydessä. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti. Säilyy oikein varastoituna 2 vuotta.

Ikkunalakka

Jätehuolto: Jäämämateriaalit on hävitettävä ongelmajätteen mukana.

Huomioitavaa: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

