

Ikkunapohjuste

Fema – Fenstergrund

Art. Nro.: 00950

Ominaisuudet: Alkyylihartsi pohjainen pohjuste puisille, metallisille ja säänkestäville ikkunapinnoille. Hyvin täyttävä ja peittävä. Tasaisesti leviävä.

Käyttö: Ikkuna- ja ovimaalauksien pohjalakkaukseen, metalli- ja puupinnoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu myös puutarha-aitojen, päätykolmioiden ja rakennusten puisten tai metallisten osien pohjustukseen. Ikkunapohjuste sivellään, ruiskutetaan tai telataan.

Värisävyt: Toimitetaan RAL – Värikartan mukaisesti. Muut värisävyt tilauksesta. Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa.

Sidonta-aine: Alkydihartsi.

Pigmentti: Titaanioksidi, valon ja säänkestäviä väripigmenttejä.

Ohenne: Keinohartsi ohenne L.

Ominaispaino: Noin 1,4 kg/dm³.

Esityöt: Pohjien on oltava puhtaita, kuivia sekä rasvattomia. Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti. Paljaat metalliosat tulee poistaa rasvasta sekä pohjakäsitellä Ruostesuojalla. Ulkokäyttöön tuleva käsittelemätön puu pohjakäsitellään Puupohjusteella, ellei puuta ole painekyllästettyä. Vanhat, liukkaat ja kiiltävät pinnat tulee kevyesti karhentaa tai hioa. Matat, sään kuluttamat maalaukset tulee puhdistaa perusteellisesti, irtonaiset ja hilseilevät lakkaukset on poistettava.

Materiaali: Ikkunapohjuste tulee ohentaa maalaustavan vaatimaan notkeuteen Keinohartsi ohenne L:llä. Sekoitettava hyvin ennen maalausta, mutta ei liian suurilla kierroksilla. Eri toimituseristä olevat materiaalit on käytettävä kokonaan erikseen tai sekoitettava keskenään sävyerojen ehkäisemiseksi. Toimituserän numero on painettu etikettiin.

Työstö: Pohjasta, peittävyysasteesta ja maalaustavasta riippuen tulee pohjustus tehdä yhden- tai kahdenkertaisesti. Pinta voidaan maalata uudelleen 24 tunnin kuluttua edellisestä maalauksesta.

Kuivuminen: Kuivumisaika riippuu pohjasta, lämpötilasta sekä ilmankosteudesta. +20 °C lämpötilassa ja 60-65% ilmankosteudessa ovat pinnoitetut alueet 1,5 tunnin kuluttua pölykuivia ja 2,5 tunnin kuluttua liimaantumattomia. 16 tunnin päästä pinta on kokonaan kuivunut ja rasiitettavissa.

Menekki: Noin 100 - 150 ml/m², yhdenkertaisessa maalauksessa. Tarkka menekki saadaan selville koemaalauksen avulla.

Kalvopaksuus: 40 - 60 µm kuivana.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen Puhdistusaine Extra:lla tai Keinohartsi ohenne L:llä.

Pakkaus: 2,5 l:n peltiastia.

Varomääräys: R10 Leimahtavaa.

Turvallisuusmääräyksiä: S7 Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina viileässä, ilmastoidussa tilassa.
S16 Pidettävä erillään sytytyslähteestä. Ei saa polttaa.
S23 Höyryä ei saa hengittää.

Varastointi: Astiat säilytetään hyvin suljettuina suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Ei saa säilyttää lämmityslaitteiden välittömässä läheisyydessä. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti. Säilyy oikein varastoituna 2 vuotta.

Jätehuolto: Jäämämateriaalit on hävitettävä ongelmajätteen mukana.

Ikkunapohjuste

Huomioitavaa: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

