

Lateksimaali

Fema - Kunststoff – Latexfarbe

Art. Nro 00019, 00034, 00039

Ominaisuudet: Korkealaatuinen muovilateksimaali vaativille sisäseinien pinnoille, kuten esimerkiksi lasikuitutapettien viimeistelypinnoitteeksi korostamaan tekstiilitapetin kuviointia. Hyvin peittävä, pehmitinvapaa, alkalinen ja hankauksen kestävä DIN 53778 mukaisesti.

Toimitetaan kolmena eri kiiltoasteena:

Tuotenro.: 00019, matta

Tuotenro.: 00034, silkinhimmeä

Tuotenro.: 00039, kiiltävä

Käyttö: Lateksimaali voidaan maalata jokaiselle lujalle, puhtaalle, kuivalle ja pitävälle pohjalle, kuten esim. rappaukset ja muuratut pohjat. Lisäksi kuitusementti-, puukuitu- ja kovakuitulevyille, kuitutapetti- ja pohjustetuille metallipinnoille. Sopii käytettäväksi myös mineraali-, dispersio- tai akryylihartsimaaleilla maalatuille pinnoille asianmukaisen pohjakäsittelyn jälkeen.

Ei sovi käytettäväksi kostealla alustalla.

Värisävyt: Toimitetaan valkoisena ja Feman värikartan mukaan, muut sävyt tilauksesta Feman Täyssävy- ja Värijäsvärien kanssa on mahdollista rajoitetussa määrin suorittaa jälkisävytystä.

Sidonta-aine: Akrylaatti polymeeri sekoite.

Pigmentti: Titaanioksidi, alkalinen ja valonkestävä.

Ohenne: Vesi

Ominaispaino: N. 1,35 – 1,45 kg/dm³

Kulutus: Noin 120 – 280 ml/m², kaksinkertainen maalaus. Materiaalin kulutus on riippuvainen pohjan karkeudesta ja imukyvystä sekä työstömenetelmästä.

Peittokyky: 7 m²/l

Pesunkestävyys: 5000 harjauskierrosta.

Maalaustarvikeryhmä: 32

Pakkaus: 15 l:n muoviasia.

Esityöt: Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti, pitoa heikentävät ainekset poistettava, niin että saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja.

Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset tai liituuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Syväpohjuste W:llä tai liuotinpohjaisella Syväpohjuste T:llä. Uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään Fema - Neutralisoinnilla.

Pohjat, jotka sisältävät aineita joilla on taipumusta läpilyönteihin, kuten puu-, kovakuitulevyt, oksat, piikkaiset puut sekä vesiläiskät, pohjustetaan Peittopohjuste W:llä. Nikotiinista ja tervasta likaantuneet alueet käsitellään liuotinpohjaisella Peittomaalilla.

Kiiltävät ja imemättömät pinnat kuten esim. akryylihartsimaalit tulee aluksi hioa. Muottiöljyt tai betonin irrotusaineet tulee poistaa huolellisesti sopivilla puhdistusvälineillä, jotta seuraaville pinnoituksille voidaan taata moitteeton kiinnitys.

Materiaali: Lateksimaali on käyttövalmis, mutta voidaan tarvittaessa ohentaa vähäisellä vesimäärällä telauksen tai ilmattoman ruiskutuksen vaatimaan notkeuteen. Ennen työstöä sekoitettava hyvin, mutta ei liian suurilla kierroksilla.

Eri valmistuserää olevat materiaalit on ennen käyttöä sekoitettava toisiinsa. Kulloinkin valmistuserän numero on painettuna etikettiin.

Lateksimaali

Maalaus: Monissa tapauksissa riittää jo yksi maalaus täydelliseen pohjan peittämiseen. Jos kuitenkin on tarpeellista suorittaa pohjamaalaus niin se tehdään Lateksimaalilla 2:1 vedellä ohennettuna siveltimellä, harjalla tai lammasnahkarullalla. Pohjustuksen kuivumisen jälkeen kuitenkin aikaisintaan 6 tunnin kuluttua, Lateksimaali mahdollisesti 5 % vedellä ohennettuna sivellään, telataan tai ruiskutetaan.

Kalvopaksuus: 100 – 150 µm kuivana

Kuivuminen: Kuivumisaika on riippuvainen lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Se voi korkean ilmankosteuden ja/tai alhaisen lämpötilan johdosta pidentyä. Yleensä maalaus on 24 tunnin kuluttua täydellisesti kuivunut ja voidaan ottaa käyttöön.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen vedellä.

Käyttö: Ei saa käyttää alle +5 °C ilman tai alustan lämpötilassa. Suojattava voimakkaalta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä.

Varastointi: Astiat hyvin suljettuina, viileässä ja jäätymiseltä sekä avatut suoralta auringonloisteelta suojattuna. Avatut astiat vesikalvolla peitettynä. Säilyvyys suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään yksi vuosi.

Jätehuolto: Kuivunut jäte esim. sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin ja annetaan sitoutua ja sen jälkeen hävitetään.

Huomioitava: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan ja värisävyltään.

Mikäli tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.