

Lujitetasoite Novo pz

TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet:

Lujitetasoite Novo pz on sementtivapaa, jauhemainen, keinohartsi-dispersio-pohjainen tasoite, jota käytetään rappausverkon asentamiseen. Kuituvahvistettu, elastinen, sään- ja alkalinkestävä. Silloittaa kutistumia sekä hiushalkeamia kestävästi. Helppo työstää ja pysyy erityisen hyvin muodossaan karkean lisäaineksen ansiosta.

Käyttö:

Käytetään EPS-Eristyslevyjen verkotusrappaukseen Kivira TG 15 rappausverkon kanssa. Soveltuu myös säröisten julkisivujen vahvistukseen ennen lujitekankaan asentamista. Lujitetasoite voidaan levittää jokaiselle kestäväälle, kovalle, puhtaalle, mineraaliselle tai dispersiopohjaiselle pohjalle, kuten kaikki rappaukset ja tiilirakenteet, betoni, kevyt betoni, perliitti ja kuitusementti. Voidaan käyttää myös mineraali- tai dispersiomaalilla käsitellyillä pohjilla, kuitenkin vasta alustan mukaisen pohjustuksen jälkeen. Ei saa käyttää kosteilla pohjilla.

Värisävyt:

Luonnonvalkoinen.

Sideaine:

Keinohartsi kuivamuodossa.

Pigmentti:

Ei

Ohenne:

Vesi.

Ominaispaino:

Noin 1,58 kg/dm³, kuivana. Märkäpaino n. 1,64 kg/dm³.

Työkalujen puhdistus:

Puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä.

ESITYÖT

Likaantuneet alueet puhdistetaan perusteellisesti, pitoa heikentävät jäännökset poistettava, jotta saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset ja liuuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella FEMA - Syväpohjuste W:llä tai liuotinohenteisellä FEMA - Syväpohjuste T:llä. Uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään FEMA - Neutralisoimilla. Pohjat, joilla on taipumusta tunkeutua tasoitteen läpi, kuten lastu- ja kovakuitulevy, oksan kohdat, pihkaiset puut sekä vesiläikät, tulee pohjustaa vesiohenteisellä FEMA -Peittophjuste spezial W:llä. Nikotiinista ja tervasta likaantuneet alueet käsitellään liuotinpohjaisella FEMA - Peittophjalla. Maalattujen pohjien tarttuvuus tulee tarkistaa. Kiiltävät ja imemättömät pinnat, kuten alkydihartsimaalit, hiotaan. Muottiöljyt tai betonin irrottamiseen käytettävät aineet on poistettava siihen tarkoitetuilla puhdistusaineilla. Näin taataan uudelle pinnoitukselle paras mahdollinen tarttuvuus.

TUOTE

Materiaali:

Lujitetasoite Novo pz valmistetaan sekoittamalla noin 5 l vettä / 25 kilon säkki. Sekoitetaan niin kauan, että saadaan kermamainen seos. 5 - 10 minuutin kuluttua sekoitetaan lyhyesti uudelleen. Lujitetasoite voidaan myös valmistaa käyttämällä sekoituspumppua tai läpivirtaussekoittajaa.

Käyttö:

Lujitetasoite levitetään sellaisenaan rst – liipalla. Lujiteverkko upotetaan tasoitteeseen silittämällä, ettei ilmakuplia eikä ryppyjä synny. Tämän jälkeen levitetään välittömästi vielä kerros lujitetasoitetta ja tasoitetaan. Lujitekerroksen kokonaispaksuus tulisi olla n. 3 mm. Lujiteverkon tulee sijaita mahdollisimman keskellä lujitekerrosta tai lujitekerroksen ylimmässä kolmanneksessa. Lujiteverkon saumat tulee olla limittäin n. 10 cm. Rakennusten aukot tulee lisäksi vahvistaa 20 x 30 cm:n kokoisilla lujitekankaan kaistaleilla, jotka upotetaan vinottain lujitelaaettiin. Samoin menetellään, jos lujitetasoitetta käytetään säröisten pintojen kunnostukseen. Epätasaisuudet tulee tasoittaa ennen lujitetasoitteen käyttöä.

Menekki:

Käytettäessä EPS-Eristysrappauskassa: Noin 3 - 4 kg/m².
Käytettäessä ylitasoituksena säröisillä pinnoilla: Noin 5 - 6 kg/m², riippuen pohjan karkeudesta. Tarkka menekki sadaan selville koe levityksen avulla.

Käyttölämpötila:

Ei saa käyttää pohjan tai ilman lämpötilan ollessa alle + 5°C. Suojattava suoralta, voimakkaalta auringonpaisteelta sekä jäätymisvaaralta.

Kuivuminen:

Pinnoitus on suojattava kosteuden vaikutuksilta, kunnes pinta on kokonaan kuivanut. Alhainen lämpötila ja/tai korkea suhteellinen kosteus pidentävät kuivumisaikaa. 20°C:n lämpötilassa ja 50% ilmankosteudessa on Lujitetasoite vähintään kahden päivän päästä pinnoitettavissa, esim. Fema-LIT- Keinohartsilaastilla.

Pakkaus:

25 kg paperisäkki.

Varastointi:

Säilytetään kuivassa ja suojattuna kosteudelta. Säilyy avaamattomassa alkuperäispakkauksessa vähintään vuoden.

Jätehuolto:

Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin, annetaan kuivua ja hävitetään.

Huomioitava:

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisinä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voi yleistää.

Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia.

Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään.

Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

Tuotekortti: Fema®-Armierungsspachtel Novo pz 10/03 (kk/vv)

Tuote Nro 09073

Maahantuonti ja myynti: Kivira Oy

Valmistaja: Fema® Farben + Putze GmbH

Tuotteiden ostajalle ja käyttäjälle antamamme käyttösuositukset perustuvat kokemuksiimme ja ne vastaavat nykyisiä tieteellisiä tuloksia ja käytännön kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia eivätkä perusta sopimusperusteiselle oikeussuhteelle tai kauppasopimuksen perusteella esitettäville lisävelvoitteille. Ostajalla on edelleen velvollisuus ottaa itse selville, sopivatko tuotteemme hänen aikomaansa tarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen tai sen käyttöalueeseen muutoksia tai parannuksia, jotka vastaavat tekniikan kehitystä. Tämän tuoteselosteversion julkaiseminen kumoaa kaikki aikaisemmat versiot. Ajantasaisia tietoja saatte internet-sivuiltamme.

Kivira Oy

Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo

Puh. 09 - 774 2720
Fax. 09 - 774 27212

info@kivira.fi
www.kivira.fi

Sivu 2/2