

Lujitetasoite Novo

TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet:

Lujitetasoite Novo on sementitön, keinohartsi-dispersiopohjainen tasoite. Kuituvahvistettu, elastinen, sään ja alkalinkestävä. Silloittaa kutistumia sekä hiushalkeamia kestävästi. Helppo työstää ja pysyy hyvin muodossaan karkean lisäaineksen ansiosta.

Käyttö:

Lujitetasoite voidaan levittää jokaiselle kestäväälle, kovalle, puhtaalle, mineraaliselle tai dispersiopohjaiselle pohjalle, kuten kaikki rappaukset ja tiilirakenteet, betoni, kevytbetoni, perliitti ja kuitusementti. Se soveltuu säröisten julkisivujen vahvistukseen ennen lujitekankaan asentamista. Voidaan käyttää myös mineraali- tai dispersiomaalilla käsitellyillä pohjilla, kuitenkin vasta alustan mukaisen pohjustuksen jälkeen.

Ei saa käyttää kosteilla pohjilla.

Värisävyt:

Luonnonvalkoinen.

Halutessa voidaan sävyttää lähelle pintamaalin sävyä.

Sideaine:

Akrylaatti-sekoitepolymerisaatti.

Pigmentti:

Alkalinkestävä täyteaine.

Ohenne:

Vesi.

Ominaispaino:

Noin 1,60 kg/dm³.

ESITYÖT

Pinnoitettavat pinnat on käsiteltävä Feman betoninkorjausjärjestelmän ohjeiden mukaisesti.

Irtoavat tasoitteet ja maalit on poistettava, pohja on puhdistettava pölystä ja liasta, että saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja. Muottioljyt tai betoninirrotusaineet täytyy poistaa sopivilla puhdistusvälineillä, jotta voidaan taata moitteeton kiinnitys. Suurehkot korjaukset muotoillaan tai täytetään Betonilaasti W:llä. Tällöin saadaan seuraavalle tasoitukselle riittävän karhea pohja (tasoitamaton).

TUOTE

Materiaali:

Lujitetasoite Novo on käyttövalmista. Tarvittaessa se voidaan ohentaa pienellä vesimäärällä haluttuun notkeuteen. Sekoitettava ennen käyttöä, mutta ei liian suurilla kierroksilla.

Käyttö:

Lujitetasoite levitetään sellaisenaan rst – liipalla.

Menekki:

Käytettäessä EPS-Eristysrappausksessa: Noin 3 - 4 kg/m².
Käytettäessä ylitasoituksena säröisillä pinnoilla: Noin 5 - 6 kg/m², riippuen pohjan karkeudesta. Tarkka menekki sadaan selville koe levityksen avulla.

Työkalujen puhdistus:

Puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä.

Käyttölämpötila:

Ei saa käyttää pohjan tai ilman lämpötilan ollessa alle + 5°C. Suojattava suoralta, voimakkaalta auringonpaisteelta sekä jäätymisvaaralta.

Kuivuminen:

Pinnoitus on suojattava kosteuden vaikutuksilta, kunnes pinta on kokonaan kuivanut. Alhainen lämpötila ja/tai korkea suhteellinen kosteus pidentävät kuivumisaikaa. 20°C:n lämpötilassa ja 50% ilmankosteudessa on Lujitetasoite vähintään kahden päivän päästä pinnoitettavissa, esim. Fema-LIT- Keinohartsi-laastilla.

Pakkaus:

25 kg Ovaali muoviastia. Astia ei sovellu elintarvikekäyttöön.

Varastointi:

Säilytetään viileässä astiat suljettuina. Suojattava jäätymiseltä sekä suoralta auringonpaisteelta. Avatut astiat tulee suojata vesikalvolla. Säilyy suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään vuoden.

Jätehuolto:

Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin, annetaan kuivua ja hävitetään.

Huomioitava:

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisinä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voi yleistää.

Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia.

Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään.

Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

Tuotekortti: Fema®-Armierungsspachtel Novo 10/03 (kk/vv)

Tuote Nro 09071

Maahantuonti ja myynti: Kivira Oy

Valmistaja: Fema® Farben + Putze GmbH

Tuotteiden ostajalle ja käyttäjälle antamamme käyttösuositukset perustuvat kokemuksiimme ja ne vastaavat nykyisiä tieteellisiä tuloksia ja käytännön kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia eivätkä perusta sopimusperusteiselle oikeussuhteelle tai kauppasopimuksen perusteella esitettäville lisävelvoitteille. Ostajalla on edelleen velvollisuus ottaa itse selville, sopivatko tuotteemme hänen aikomaansa tarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen tai sen käyttöalueeseen muutoksia tai parannuksia, jotka vastaavat tekniikan kehitystä. Tämän tuoteselosteversion julkaiseminen kumooa kaikki aikaisemmat versiot. Ajantasaisia tietoja saatte internet-sivuiltamme.

Kivira Oy

Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo

Puh. 09 - 774 2720
Fax. 09 - 774 27212

info@kivira.fi
www.kivira.fi

Sivu 2/2