

Pohjalakkamaali

Fema – Vorlack

Art. Nro.: 00951

Ominaisuudet: Pohjalakka puu- ja metallipinnoille. Nopeasti kuivava, hyvä kiinnitys, tasaisesti leviävä, helposti hiottavissa. Pohjalakka on myös jonkin aikaa säänkestävä ilman pintalakkausta. Helppo työstää.

Käyttö: Puu- ja metallipintojen pohjalakkaukseen, soveltuu myös lämmityslaitteisiin. Takaa varman ja luotettavan pohjan kaikille Keinohartsilakoille. Voidaan sivellä, telata tai ruiskuttaa.

Värisävyt: Toimitetaan RAL – Värikartan mukaisesti. Muut värisävyt tilauksesta. Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa.

Sidonta-aine: Keinohartsiyhdistelmä.

Pigmentti: Titaanioksidi ja jatkoaine.

Ohenne: Keinohartsiohenne L.

Ominaispaino: Noin 1,5 kg/dm³.

Esityöt: Pohjien tulee olla puhtaita, kuivia sekä rasvattomia. Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti. Rauta ja teräs tulee pohjakäsitellä Ruostesuojalla. Käsittelemätön puu pohjakäsitellään Puupohjusteella. Vanhojen, liukkaiden, kiiltävien ja imemättömien pintojen (esim. vanhat öljy- ja alkydilakat) kunnostuksessa tulee pinta kevyesti karhentaa tai hioa, jotta saadaan mahdollisimmat hyvät kiinnitys uudelle pinnoitteelle.

Materiaali: Pohjalakka tulee ohentaa maalaustavan vaatimaan notkeuteen Keinohartsiohenne L:llä. Sekoitettava hyvin ennen maalausta, mutta ei liian suurilla kierroksilla. Eri toimituseristä olevat materiaalit on käytettävä kokonaan erikseen tai sekoitettava keskenään sävyerojen ehkäisemiseksi. Toimituserän numero on painettu etikettiin.

Työstö: Pohjasta, peittävyysasteesta ja maalaustavasta riippuen tulee Pohjalakka maalata yhden- tai kahdenkertaisesti. Pinta voidaan maalata uudelleen noin 12 tunnin kuluttua edellisestä maalauksesta.

Kuivuminen: Kuivumisaika riippuu pohjasta, lämpötilasta sekä ilmastokosteudesta. +20 °C lämpötilassa ja 60-65% ilmastokosteudessa ovat pinnoitetut alueet noin 1,5 tunnin kuluttua pölykuivat ja noin 2,5 tunnin kuluttua tarttumattomat. 12 tunnin kuluttua pinta on uudelleen maalattavissa ja 24 tunnin kuluttua kokonaan kovettunut ja hiottavissa.

Menekki: Noin 100 - 150 ml/m², yhdenkertaisessa maalauksessa. Tarkka menekki saadaan selville koemaalauksen avulla.

Kalvopaksuus: 40 - 50 µm kuivana.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen Puhdistusaine Extra:lla tai Keinohartsiohenne L:llä.

Pakkaus: 2,5 l:n peltiastia.

Varomääräys: R10 Leimahtavaa.

Turvallisuusmääräyksiä: S7 Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina viileässä, ilmastoidussa tilassa.
S16 Pidettävä erillään sytytyslähteestä. Ei saa polttaa.
S23 Höyryä ei saa hengittää.

Varastointi: Astiat säilytetään hyvin suljettuina suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Ei saa säilyttää lämmityslaitteiden välittömässä läheisyydessä. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti. Säilyy oikein varastoituna 2 vuotta.

Jätehuolto: Jäämämateriaalit on hävitettävä ongelmajätteen mukana.

Pohjalakka

Huomioitavaa: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

