

Siliconhartsilaasti MK

FEMA-Siliconharzputz MK

Art. Nro 03325-03329

Ominaisuudet: Siliconhartsipohjainen, helposti työstettävä hiertolaasti hierrettyyn ja muihin pintakuviointeihin. Erikokoisia raekokoja ja värisävyjä, sisä- ja ulkokäyttöön. Liki puhtaasti mineraalinen koostumus. Korkea valkoisuusaste, pehmitinvapaa, liisteröitymätön ja säänkestävä. Erittäin hyvä vesihöyryn läpäisykyky ja tästä johtuen julkisivut pysyvät puhtaina ja kuivina. Kestävä teollisuusilmastossa. Puhtaasti fysikaalisesti kuivuva vedenhaihtumisen johdosta.

Käyttö: Siliconhartsilaasti MK:a voidaan käyttää jokaiselle kiinteälle, puhtaalle, kuivalle ja karkealle pohjalle, kuten esimerkiksi kaikenlaisille mineraalisille pohjalaasteille, betoneille, kuitulaasteille, puu- ja kovakuitulevyille sekä pohjustetuille kevytbetoneille ja pohjustetuille metallipinnoille. Sopii jo aiemmin mineraali-, dispersio- tai akryylihartsimaalilla käsitellyille pinnoille. Jokainen välttämätön pohjustuskäsittely on huomioitava. Ei saa käyttää kosteille alustoille.

Värisävyt: Toimitetaan valkoisena tai FEMA – värikartan mukaan sävytettynä, muut värisävyt tarjouksen mukaan. Sävytystä epäorgaanisiin väripigmenteihin perustuvilla FEMA Täyssävy tai Sävytysväreillä voidaan jälkikäteen suorittaa rajoitetussa määrin.

Sidonta-aine: Siliconhartsiemulsion ja akrylaatti – copolymeeridispersioin seos.

Pigmentti: Titaanioksidi, epäorgaanisia värjäyspigmenttejä.

Ohenne: Vesi.

Ominaispaino: 1,70 – 1,90 kg /m².

Pakkaus: 25 kg:n muoviasiasta.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen vedellä.

Esityöt: Likaantuneet alueet tulee puhdistaa huolellisesti, pitoa heikentävät osat poistettava niin, että pohja on luja, kiinteä, puhdas ja kuiva. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset tai liituuntuneet pohjat on lujitettava joko vesiohenteisella Siliconharts - Syväpohjuste W:llä tai liuotinainepohjaisella Siliconharts - Syväpohjuste L:llä. Uudet laastipinnat neutralisoidaan ja pestään Neutralointiaineella. Pohjat, jotka sisältävät aineita, joilla on taipumus läpilyönteihin kuten lastulevyt, kovakuitulevyt, oksat, pihkaiset puulevyt ja vesiläiskät, käsitellään vesiohenteisella Sulkupohjuste Extra W:llä. Nikotiinista likaantuneet alueet ja tervaläiskät käsitellään Eristyspohjamaalilla. Kiiltävät ja imukyvyttömät pinnat, kuten akrylaattipinnat, hiotaan. Muottiöljy tai muut betonissa käytetyt irrotusaineet on poistettava huolellisesti sopivilla puhdistusvälineillä, jotta seuraaville pinnoituksille voidaan taata moitteeton kiinnitys.

Materiaali: Siliconhartsilaasti MK on käyttövalmis, mutta voidaan ennen käyttöä ohentaa tarpeen mukaan vähäisellä vesimäärällä toivottuun notkeuteen. Sekoitettava hyvin mutta ei liian suurilla kierroksilla. Eri valmistuserää olevat materiaalit on sekoitettava ennen käyttöä toisiinsa. Valmistuserän numero on painettuna etikettiin.

Pohjamaalaus: Tasaisesti imevän pohjan saavuttamiseksi on seinäpinnat pohjustettava pinnoitteen väriin sävytetyllä Väripohjusteella, enintään 20 % vedellä ohennettuna.

Pintarappaus: Pohjustuksen kuivumisen jälkeen, aikaisintaan 6 tunnin kuluttua levitetään Siliconhartsilaasti MK joko ruostumattomalla liipalla tai ruiskulla, tasataan rst – liipalla raekoon vahvuuteen. Pinta hierretään kosteana muovihierkimellä toivottuun kuvioon. Suuret raekoot voidaan hiertää joko puu- tai PU-hierkimellä.

Menekki: Tuotenro.: 03326, raekoko 1 mm n. 1,5 kg / m²
Tuotenro.: 03327, raekoko 1,5 mm n. 2,5 kg / m²
Tuotenro.: 03328, raekoko 2 - 3 mm n. 3,5 kg / m²
Tuotenro.: 03329, raekoko 3 mm n. 4,2 kg / m²
Tuotenro.: 03325, raekoko 3 - 4 mm n. 4,5 kg / m²
Menekki on riippuvainen pohjan tasaisuudesta ja työstötavasta.

Kerrospaksuus: Raekoon mukaisesti.

Kuivuminen: Juuri rapattu pinta on suojattava kosteudelta täydelliseen kuivumiseen saakka. Kuivumisaika on riippuvainen mm. raekoosta. Korkea suhteellinen ilmankosteus ja/tai alhainen lämpötila vaikuttavat kuivumiseen pidentävästi. Yleensä pinta on 2 – 3 päivän kuluttua rasitettavissa.

Käyttö: Ei saa käyttää alle +5 °C ilman tai alustan lämpötilassa. Suojattava voimakkaalta auringonpaisteelta ja jäätymisvaaralta.

Varastointi: Astiat hyvin suljetuina viileässä. Suojeltava jäätymiseltä. Suojattava suoralta auringonloisteelta. Avatut astiat peitetään vesikalvolla. Säilyvyys suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään yksi vuosi.

Jätehuolto: Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin, annetaan sitoutua ja sen jälkeen hävitetään.

Huomioitava: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan ja värisävyltään.

Mikäli tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoo aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.