

Siliconhartsipohjuste L

Fema-Siliconharz-Tiefgrund L

Art. Nro.: 00250

Ominaisuudet: Liutinaine pohjainen, liisteröitymätön syväpohjuste. Hyvän tunkeutumiskyvyn omaava, vahvistaa hiekkaisia, jauhoisia sekä liituuntuneita pohjia. Muodostaa seuraavalle pinnoitukselle hyvän tartunnan.

Käyttö: Heikon pohjan vahvistamiseen, sekä epätasaisesti imevän alustan imun tasaamiseen ennen Silikonihartsituotteiden levittämistä. Mahdollistaa helpon jatkotyöstön maaleilla ja laasteilla. Ei saa käyttää pohjille, jotka sisältävät polystyrolia. Ei saa käyttää kosteille pohjille. Vain heikosti hiekkaisille ja liutuisille pohjille suositellaan käytettäväksi vesiohenteista Silikonihartsipohjuste W:tä.

Värisävyt: Väritön.

Sidonta-aine: Polymerisaattihartsia, johon lisätty silikonia, liutinaineyhdistelmään liuotettuna.

Pigmentti: Titaanioksidi, alkalinkestäviä väripigmenttejä.

Ohenne: Erikoisohenne L.

Ominaispaino: Noin 0,85 kg/dm³.

Esityöt: Likaantuneet alueet puhdistetaan perusteellisesti. Hauraat ja irtonaiset ainekset poistettava sekä mahdollisesti pitoa heikentävät aineet niin, että saadaan puhdas, kiinteä ja kuiva pohja. Koska Silikonihartsipohjuste L ei sovellu yhteen veden kanssa, pohjan on oltava ennen levittämistä hyvin kuivunut.

Työstö: Pohjuste levitetään harjalla hieroen alustaan. Normaalisti riittää yksi levityskerta. Vain hyvin huokoisilla tai erittäin imevillä pinnoilla on toinen levityskerta märkää märälle –menetelmällä suositeltavaa. Kuivumisen jälkeen ei saa jäädä näkyvää kiiltävää kalvoa. Ei saa käyttää keinokuituisia harjoja ja pensseleitä!

Menekki: N. 200 – 400 ml/m². Menekki on riippuvainen pohjan imukyvyistä.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen Puhdistusaine Extra:lla tai Erikoisohenne L:llä.

Käyttöolosuhteet: Ei saa työskennellä alle 0 °C ilman- tai pohjanlämpötilassa eikä jäätyneelle pohjalle. Suojattava jäätymiseltä.

Kuivuminen: +20 °C ja 50 % ilmakeuhudessa kuivumisaika n. 6 - 8 tuntia. Silikonihartsipohjuste L:llä pohjustetut alueet ovat uudelleen pinnoitettavissa vasta riittävän pitkän kuivumisajan jälkeen, aikaisintaan 2-3 päivän kuluttua.

Pakkaus: 10 l:n muovikanisteri.

Vaarallisten aineiden määräykset:	Xn	Terveydelle haitallista
	N	Vaarallista ympäristölle.
Varomääräys:	R 10	Syttyvää.
	R 51/53	Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
	R 65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
Turvallisuusmääräyksiä:	S 16	Eristettävä sytytyslähdeistä – Tupakointi kielletty.
	S 23	Vältettävä kaasun/savun/höyryn/sumun hengittämistä.
	S 24	Varottava kemikaalin joutumista iholle.
	S 51	Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
	S 61	Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet / käyttöturvallisuustiedote.
	S 62	Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja



näytettävä pakkaus tai tämä etiketti.

Silikonihartsipohjuse L

Varastointi: Astiat hyvin suljettuina, viileässä, suoralta auringon paisteelta suojattuna. Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa vähintään yksi (1) vuosi.

Jätehuolto: Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää teollisuusjätteen mukana. Kuivumaton materiaali tulee käsitellä ongelmajätteenä.

Huomioitavaa: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

