

## Siliconhartsipohjuste W

## Fema-Siliconharz-Tiefgrund L

Art. Nro.: 00251

**Ominaisuudet:** Pigmentoimaton, liuotinvapaa ja alkalinkestävä pohjustusaine. Imukykyisessä pohjassa hyvä tunkeutumiskyky ja vahvistaa siten hiekkaisia, liituuntuneita ja jauhoisia pohjia.

**Käyttö:** Heikon pohjan vahvistamiseen, sekä epätasaisesti imevän alustan imun tasaamiseen ennen Silikonihartsituotteiden levittämistä. Mahdollistaa helpon jatkotyöstön maaleilla ja laasteilla.

**Värisävyt:** Kuivumisen jälkeen väritön.

**Sidonta-aine:** Silikonihartsiemulsio yhdistettynä akrylaatti-polymeraatti-dispersioon.

**Ohenne:** Vesi.

**Ominaispaino:** Noin 1,00 kg/dm<sup>3</sup>.

**Esityöt:** Likaantuneet alueet puhdistetaan perusteellisesti. Hauraat ja irtonaiset ainekset poistettava sekä mahdollisesti pitoa heikentävät aineet niin, että saadaan puhdas, kiinteä ja kuiva pohja.

**Työstö:** Silikonihartsipohjuste W ohennetaan alustan imukykyistä riippuen, 1:1 - 1:2 vedellä. Pohjuste levitetään harjalla hieroen alustaan. Voimakkaasti imeville alustoille pohjuste levitetään kahteen kertaan märkää märälle -menetelmällä. Kuivumisen jälkeen ei pintaan saa muodostua näkyvää kiiltävää kalvoa.

**Menekki:** N. 150 – 300 ml/m<sup>2</sup>. Menekki on riippuvainen pohjan imukykyistä.

**Puhdistus:** Heti käytön jälkeen vedellä.

**Käyttöolosuhteet:** Ei saa työskennellä alle +5 °C:n ilman- tai pohjanlämpötilassa. Ei saa käyttää jäätyneelle pohjalle.

**Kuivuminen:** +20 °C ja 50 % ilmakeuhudessa kuivumisaika n. 4 - 6 tuntia. Kuivumisaika voi kuitenkin korkean kosteuden ja/tai alhaisen lämpötilan takia pidentyä. Silikonihartsipohjuste W:llä pohjustetut alueet ovat uudelleen pinnoitettavissa vasta riittävän pitkän kuivumisajan jälkeen, n. 24 tunnin kuluttua.

**Pakkaus:** 10 l:n muovikanisteri.

**Varastointi:** Astiat hyvin suljettuina, viileässä, suoralta auringon paisteelta suojattuna.

**Jätehuolto:** Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan esim. sementtiin, annetaan sitoutua ja hävitetään.

**Huomioitavaa:** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.