

Siporex-Sisämaali-Super

FEMA-Porenbeton-Innenfarbe super

Art. Nro 00351

Ominaisuudet:

Matta, hyvin peittävä dispersiomaali Siporex sisäseinille. Pehmitteetön, hyvin täyttävä, vesihöyrynläpäisevä ja hankauksen kestävä DIN 53 778 mukaan. Siveltimellä, telalla tai ilmatommalla ruiskulla työstettävä maali.

Käyttö:

Siporex-Sisämaali-Super on tarkoitettu erityisesti kevytbetonisille sisäseinille, mutta voidaan käyttää muillekin lujille, puhtaille, kuiville ja karkeille pohjille esim. mineraaliset rappaukset, kaikenlaiset muuratut rakenteet, kuitusementtilevyt ja betoni. Voidaan käyttää myös jo mineraali- tai dispersiomaaleilla käsitellyille pinnoille pohjustuskäsittelyn jälkeen. Ei saa käyttää kosteille pohjille.

Värisävyt:

Toimitetaan valkoisena ja Feman värikartan mukaan sävytettynä. Muut sävyt tarjouksen perusteella. Feman-Täyssävy- ja Värjäysvärien kanssa on mahdollista rajoitetussa määrin suorittaa jälkisävytystä.

Sideaine: Akrylaatti-sekoitepolymerisaatti.

Pigmentti: Titaanioksidi, väripigmenttejä.

Ohenne: Vesi

Ominaispaino: Noin 1,48 kg/dm³

Esityöt:

Kevytbetonipinnoilta poistetaan purseet ja irtoavat lohkeamat. Kolot ja saumat täytetään ja tasoitetaan. Kevytbetonipinta harjataan puhtaaksi ja pohjustetaan voimakkaan imun vähentämiseksi joko vesiohenteisella Siporex-pohjuste W:llä tai liuotinpohjaisella Siporex-pohjuste L:llä.

Pohjat, jotka sisältävät aineita joilla on taipumusta läpilyönteihin, kuten puu-, kovakuitulevyt, oksat, pihkaiset puut sekä vesiläiskät pohjustetaan Peittopohjuste W:llä. Nikotiinista likaantuneet alueet ja tervaläiskät käsitellään Peittomaalilla.

Kiiltävät ja imemättömät pinnat, kuten esim. akryylihartsimaalit, tulee karhentaa hiomalla. Rasvaa sisältävät likaantuneet alueet, muottiöljyt tai betonin irrotusaineet tulee puhdistaa huolellisesti sopivilla puhdistusvälineillä, jotta seuraaville pinnoituksille voidaan taata moitteeton kiinnitys.

Materiaali:

Siporex-Sisämaali-Super on käyttövalmista, mutta voidaan tarvittaessa ohentaa pienellä vesimäärällä telausta tai ilmatonta ruiskutusta varten toivottuun notkeuteen. Sekoitettava hyvin ennen käyttöä, mutta ei liian suurella nopeudella.

Materiaalit, jotka ovat eri valmistuserää on käytettävä erikseen tai sekoitettava ennen käyttöä keskenään. Valmistuserän numero on painettuna etikettiin.

Pohjamaalaus:

Siporex-Sisämaali-Super, enintään 10 % vedellä ohennettuna, sivellään, telataan tai ruiskutetaan ilmattomasti.

Pintamaalaus:

Pohjamaalauksen kuivumisen jälkeen, aikaisintaan 6 tunnin kuluttua, Siporex-Sisämaali-Super sivellään, telataan tai ruiskutetaan ilmattomasti, mahdollisesti enintään 5 % vedellä ohennettuna.

Kulutus:

Noin 250 - 450 ml/m², kaksi maalauskerrosta. Kulutus on riippuvainen pohjan karkeudesta, imukyvyistä ja työskentelytavasta.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen vedellä.

Käyttöolosuhteet:

Ei saa käyttää alle + 5 °C ilman tai pohjan lämpötilassa. Ei saa työstää voimakkaassa auringonpaisteessa tai hallan vaarassa.

Kuivuminen:

Kuivumisaika on riippuvainen lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Se voi korkean suhteellisen ilmankosteuden ja/tai alhaisen lämpötilan johdosta pidentyä. Yleensä maalaus on 24 tunnin kuluttua läpikuiva ja se voidaan ottaa käyttöön.

Pakkaus: 15 l:n astia.

Varastointi:

Astiat hyvin suljettuina, viileässä. Jäätymiseltä sekä suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Avatut astiat peitetään vesikalvolla. Säilyvyys suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään yksi (1) vuosi.

Jätehuolto:

Kuivunut jäte esim. sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin, annetaan sitoutua ja hävitetään.

Huomioitava:

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Värisävyjen jälkitoimitus rajoitetussa määrin on mahdollista. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan ja värisävyiltään.

Mikäli tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

Tekninen tuotekortti Fema Siporex-Sisämaali Super 12-1999

Maahantuoja: Kivira Oy

Valmistaja: Fema® Farben + Putz GmbH

Tuotteiden ostajalle ja käyttäjälle antamamme käyttösuositukset perustuvat kokemuksiimme ja ne vastaavat nykyisiä tieteellisiä tuloksia ja käytännön kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia eivätkä perusta sopimusperusteiselle oikeussuhteelle tai kauppasopimuksen perusteella esitettäville lisävelvoitteille. Ostajalla on edelleen velvollisuus ottaa itse selville, sopivatko tuotteemme hänen aikomaansa tarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen tai sen käyttöalueeseen muutoksia tai parannuksia, jotka vastaavat tekniikan kehitystä. Tämän tuoteselosteversion julkaiseminen kumoaa kaikki aikaisemmat versiot. Ajantasaisia tietoja saatte internet-sivuiltamme.