

Styrolit-Väripohjuste W

Fema-Styrolit-Grundierfarbe W

Art. Nro.: 00335

Ominaisuudet: Hyvin peittävä ja täyttävä väripohjuste Styrolit - laasteille. Helppo työstää, pehmitteetön, vesihöyryä läpäisevä ja teollisuusilmaston kestävä. Vesiohenteinen erityisen liuotainelisyksen johdosta. Työstettävissä +1 °C:een saakka. Kuivuminen tapahtuu puhtaasti fysikaalisesti veden höyrystymisen avulla. Styrolit - Väripohjuste W ei syövytä polystyrolia ja soveltuu näin myös lämpörappauksen yhteyteen.

Käyttö: Styrolit - Väripohjuste W voidaan levittää jokaiselle kestäväälle, puhtaalle, kuivalle ja karhealle pohjalle, kuten esim. betoni ja rappaukset. Lisäksi sitä voidaan käyttää sementtikuitu-, puu- ja kovakuitulevyillä sekä pohjustetuilla metallipinnoilla. Soveltuu myös jo käsitellyille pinnoille, kuten mineraali-, dispersio- tai alkydihartsimaalilla käsitellyt pinnat. Tällöin on kuitenkin tehtävä pohjustuskäsittely. Ei saa käyttää kosteille pohjille.

Värisävyt: Toimitetaan valkoisena ja Feman värikartan mukaan, muut sävyt tilauksesta. Feman-Täyssävy- ja Värijäsvärien kanssa on mahdollista rajoitetussa määrin paikallisesti suorittaa sävytystä.

Sidonta-aine: Akrylaatti - sekoitepolymerisaatti.

Pigmentti: Titaanioksidi, alkalinkestäviä väripigmenttejä.

Ohenne: Vesi.

Ominaispaino: Noin 1,61 kg/dm³.

Esityöt: Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti, pitoa heikentävät jäännökset poistettava, jotta saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset ja liituuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Syväpohjuste W:llä tai liuotinohenteisellä Syväpohjuste T:llä. Uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään Neutralisointiaineella. Pohjat, joilla on taipumusta tunkeutua läpi, kuten lastu- ja kovakuitulevy, oksan kohdat, pihkaiset puut sekä vesiläikät, tulee pohjustaa vesiohenteisellä Eristyspohjuste W:llä. Nikotiinista ja tervasta likaantuneet alueet käsitellään liuotinpohjaisella Eristyspohjamaalilla. Kiiltävät ja imemättömät pinnat, kuten alkydihartsimaalit, hiotaan. Muottijäät tai betonin irrottamiseen käytettävät aineet on poistettava siihen tarkoitetuilla puhdistusaineilla. Näin taataan uudelle pinnoitukselle paras mahdollinen kiinnitys.

Materiaali: Styrolit – Väripohjuste W ohennetaan vedellä haluttuun työstönotkeuteen. Sekoitettava hyvin ennen käyttöä mutta ei liian suurilla kierroksilla.

Työstö: Pohjustuksena Styrolit - laasteille: Ohennetaan vedellä, enintään 2:1, pohjan imukyvyistä riippuen. Levitetään harjalla.

Menekki: N. 150 – 250 ml/m². Menekki on riippuvainen pohjan imukyvyistä ja karkeudesta.

Kalvopaksuus: 100 - 150 µm kuivana.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen vedellä tai Puhdistusaine Extra:lla.

Käyttöolosuhteet: Ei saa työskennellä alle +1 °C ilman- tai pohjanlämpötilassa eikä voimakkaassa auringonpaisteessa tai jäätymisvaaran alaisena. Pohja ei saa olla jäätynyt.

Kuivuminen: Käsitellyt alueet tulee suojata täydelliseen kuivumiseen saakka kosteuden vaikutuksilta. Kuivumisaika on riippuvainen ilman lämpötilasta ja suhteellisesta ilmankosteudesta. Kuivumisaikaa pidentää korkea ilmankosteus ja/tai alhainen lämpötila. Yleisesti ovat käsitellyt alueet 24 tunnin kuluttua kuivia ja uudelleen käsiteltävissä.

Pakkaus: 10 l:n muovikanisteri.

Varastointi: Astiat säilytetään hyvin suljettuina suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Avatut astiat vesikalvolla peitettynä. Säilyy suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään yhden (1) vuoden.

Styrolit-Väripohjuste W

Jätehuolto: Kuivunut jäte esim. sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin, annetaan sitoutua ja hävitetään.

Huomioitavaa: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

