

## SuperWeiss LF

## Fema-Color-Superweiss LF

Art. Nro 00038

**Ominaisuudet:** Matta, hajuttomasti kuivuva, päästö- ja liuotinvapaa, erittäin hyvät peitto- ja täyttöominaisuudet omaava dispersiosisämaali. Ilmattomasti ruiskutettava, hankauksen kestävä DIN 53 778 mukaisesti. Vesihöyrynläpäisevä.

Sopii erityisesti tiloihin, jotka otetaan käyttöön mahdollisimman pian maalaustyön jälkeen, esim. koulut, lastentarhat, sairaalat, toimistot, hotellit, ravintolat ja elintarvikelaitokset.

**Käyttö:** SuperValkoinen LF voidaan käyttää jokaiselle lujalle, puhtaalle, kuivalle ja pitävälle pohjalle, kuten esim. rappaukset ja muuratut pohjat. Lisäksi se soveltuu kuitusementti-, puukuitu- ja kovakuitulevyille, kuitutapeteille ja pohjustetuille metallipinnoille. Sopii käytettäväksi myös mineraali-, dispersio- tai akryylihartsimaaleilla maalatuille pinnoille asianmukaisen pohjakäsittelyn jälkeen. Ei saa käyttää kostealla alustalla.

**Värisävyt:** Toimitetaan valkoisena ja Feman värikartan mukaan sävytettyinä, muut sävyt tilauksesta. Feman Täyssävy- ja Värjäysvärien kanssa on mahdollista rajoitetussa määrin suorittaa jälkisävytystä.

**Sidonta-aine:** Vinyyliesteri - kopolymerisaatio.

**Pigmentti:** Titaanioksidi, alkalini ja valonkestävä.

**Ohenne:** Vesi.

**Ominaispaino:** N. 1,52 kg/dm<sup>3</sup>

**Kulutus:** Noin 220 – 280 ml/m<sup>2</sup>, kaksinkertainen maalaus. Materiaalin kulutus on riippuvainen pohjan karkeudesta ja imukyvyistä sekä työstömenetelmästä.

**Peittokyky:** 7 m<sup>2</sup>/l

**Pesunkestävyys:** 5000 harjauskierrosta.

**Maalaustarvikeryhmä:** 32

**Pakkaus:** 15 l:n muoviasiaa.

**Esityöt:** Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti, pitoa heikentävät ainekset poistettava, niin että saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja.

Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset tai liituuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Syväpohjuste W:llä tai liuotinpohjaisella Syväpohjuste T:llä. Uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään Fema- Neutralisoinnilla.

Pohjat, jotka sisältävät aineita joilla on taipumusta läpilyönteihin, kuten puu-, kovakuitulevyt, oksat, pihkaiset puut sekä vesiläiskät, pohjustetaan Peittopohjuste W:llä. Nikotiinista ja tervasta likaantuneet alueet käsitellään liuotinpohjaisella Peittomaalilla.

Kiiltävät ja imemättömät pinnat kuten esim. akryylihartsimaalit karhennetaan hiomalla. Muottiöljyt tai betonin irrotusaineet tulee poistaa huolellisesti sopivilla puhdistusvälineillä. Näin taataan uudelle pinnoitukselle paras mahdollinen kiinnitys.

**Materiaali:** SuperValkoinen LF on käyttövalmis, mutta voidaan tarvittaessa ohentaa pienellä vesimäärällä ennen telausta tai ilmatonta ruiskutusta varten toivottuun notkeuteen. Sekoitettava hyvin ennen käyttöä, mutta ei liian suurilla kierroksilla.

Eri valmistuserää olevat materiaalit on ennen käyttöä sekoitettava toisiinsa. Valmistuserän numero on painettuna etikettiin.

**Pohjamaalaus:** SuperValkoinen LF, 15 % vedellä ohennettuna sivellään, telataan tai ruiskutetaan ilmattomasti.

SuperValkoinen LF

**Pintamaalaus:** Pohjustuksen kuivumisen jälkeen, aikaisintaan 6 tunnin kuluttua SuperValkoinen LF ohentamattomana. Mahdollisesti voidaan ohentaa 5 % vedellä. Työstö siveltimellä, telalla tai ilmattomalla ruiskulla.

**Kalvopaksuus:** 120 – 180 µm kuivana.

**Kuivuminen:** Kuivumisaika on riippuvainen lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Se voi korkean suhteellisen ilmankosteuden ja/tai alhaisen lämpötilan johdosta pidentyä. Yleensä maalaus on 24 tunnin kuluttua läpikuiva ja voidaan ottaa käyttöön.

**Puhdistus:** Heti käytön jälkeen vedellä.

**Käyttö:** Ei saa käyttää alle +5 °C ilman tai alustan lämpötilassa. Suojattava voimakkaalta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä.

**Varastointi:** Astiat hyvin suljettuina, viileässä ja jäätymiseltä sekä avatut suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Avatut astiat vesikalvolla peitettynä. Säilyvyys suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään yksi vuosi.

**Jätehuolto:** Kuivunut jäte esim. sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin ja annetaan sitoutua ja sen jälkeen hävitetään.

**Huomioitava:** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset on tarkistettava ennen käyttöönottamista oikeellisuudeltaan ja värisävyiltään.

Mikäli tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.