

Syväpohjuste L

Tiefgrund L

Art. Nro 00402

Ominaisuudet: Liuotinpohjainen liisteröitymätön syväpohjuste. Tunkeutuu syvälle huokosiin ja vahvistaa samanaikaisesti vahvasti hiekkaista, jauhoista tai liutuunuvaa imukykyistä yläpinnan pohjaa riittävässä määrin, jotta jälkeensä suoritettaville pinnoitteille saadaan riittävä ankkurointi. FEMA – Syväpohjuste L ei tartu Polystyrol-kovavaahtoon kiinni ja voidaan siksi käyttää myös EPS-Julkisivunlämmöneristyslevyillä tai muilla pohjilla, jotka sisältävät Polystyrol-kovavaahtoa.

Käyttö: Heikon pinnan vahvistamiseen ja myös epäsäännöllisesti imevän pohjan imun tasaamiseen. Myös kipsirappauksen, kipsilevyjen, huokoisen betonin kiinteysttämiseen sekä rajoitetusti imevän kalkkirappauksen kiinteysttämiseen. Kalkki- ja mineraalimaaleille sopiva pohjuste, kuten myös kevytbetonin esikäsitteilyyn.

Ainoastaan heikosti santaisilla tai liutuuntuneilla pohjilla on suositeltavaa käyttää vesiohenteista FEMA – Syväpohjuste W:tä. Ei sovi käytettäväksi kosteilla pohjilla.

Värisävyt: Väritön. **Sideaine:** Polymeeriharts. Liuotettuna erityiseen liuoskombinaattiin.

Ominaispaino: Noin 0,85 kg/dm³.

Ohenne: FEMA – Ohenne AL 400.

Kulutus: Noin 200 – 400 ml/m².

Pakkaus: 10 l peltiastia.

Esityöt: Likaantuneet alueet huolellisesti puhdistettava sekä hauraat ja irtoavat osat poistettava, samoin mahdolliset pitoa heikentävät kerrokset, niin että muodostuu puhdas ja kuiva pohja. Koska Fema-Syväpohjuste L ei siedä vettä täytyy pohjan ennen levitystä olla kuiva.

Työstö: Maaliharjalla täyteläisesti hangaten sivellen. Säännön mukaisesti riittää yksi veto. Ainoastaan hyvin huokoisessa tai erittäin imukykyisessä pohjassa on kaksinkertainen sively märkää märälle suositeltavaa. Kuivumisen jälkeen ei kuitenkaan saa jäädä näkyviin mitään kiiltävää näkyvää filmiä. Keinoharjapensseleitä tai siveltimiä ei saa käyttää.

Kuivuminen: 20 °C ja 50 % ilmankosteudessa on kuivumisaika noin 6 – 8 tuntia.

Jatkotyöstö voi tapahtua Fema-Syväpohjuste L pinnoilla vasta hyvän läpikuivumisen jälkeen, aikaisintaan noin 2 - 3 päivän kuluttua.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen Fema-Puhdistusaineella extra:lla tai Fema-Erikoisohenne AL:llä.

Käyttö: Ei alle + 0 °C ilman ja pohjanlämpötilassa. Pohja ei saa olla jäähtynyt.

Työturvallisuus:

Vahingolliset aineet: Symboli Xn Terveydelle vaarallinen.

Symboli N Ympäristölle vaarallinen.

Työsuojeluohjeet: R10 Leimahtavaa.

R20 Hengitettäessä terveydelle vaarallinen.

Työturvallisuusohjeet: S16 Pidettävä erillään sytytysläheteistä. Ei saa tupakoida.

S51 Saa käyttää ainoastaan hyvin ilmastoiduissa olosuhteissa.

Varastointi: Astiat hyvin suljettuina viileässä varastossa. Suojattava suoralta auringonsäteilyltä. Suljetuissa alkuperäispakkauksissa vähintään vuoden.

Jätehuolto: Kovettunut materiaali voidaan hävittää talousjätteen kanssa.

Kovettumaton jäte on hävitettävä ongelmajätteelle säädetyllä tavalla.

Huomioitava: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen sovellettava. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan. Jos tuotetta on käytetty väärin ja vastoin ohjeita emme vastaa mahdollisista vahingoista.