

Fema-Cryl Silkinhimmeä

Fema-Cryl Seidenglanz

Art. Nro 00004

Ominaisuudet: Sisä- ja ulkokäyttöön, dispersiopohjainen, silkinhimmeä, puhdas akrylaatti julkisivumaali. Erinomainen säänkestävyys, pehmitinvapaa, selvästi erottuvaa veden- ja alkalinkestoa, vesihöyrynläpäisevä ja teollisuusilmaston kestävä. Hyvin peittävä. Kuivuminen tapahtuu aidon fysikaalisesti veden haihtumisen johdosta.

Käyttö: Cryl Silkinhimmeä voidaan käyttää jokaisella puhtaalla, kuivalla, lujalla ja kiinteällä pohjalla, kuten esim. rappauksilla ja kaikenlaisissa muuratuissa rakenteissa. Lisäksi sementtikuitu-, puu-, ja kovakuitulevyillä sekä pohjustetuilla metallisilla pinnoilla. Sopii myös jo silikaatti- dispersio- tai alkydiharstimaalilla käsitellyille pinnoille. Tällöin huomattava vaadittava pohjustuskäsittely. Ei saa käyttää kosteille pinnoille, maalattavan alustan on oltava kuiva.

Värisävyt: Toimitetaan valkoisena ja Fema värikartan mukaan. Muut sävyt tiedustelun mukaan. Fema Täyssävy- ja värjäysväreillä on mahdollista rajoitetussa määrin paikallisesti suorittaa sävytystä.

Sidonta-aine: Puhdas akrylaattidispersio

Ohenne: Vesi

Pigmentti: Titaanioksidi; alkalin- ja valonkestävä

Ominaispaino: N. 1,38 kg/dm³

Kulutus: N. 200 - 400 ml/m², kahdenkertaisella maalauksella. Materiaalin kulutus riippuu pohjan karkeudesta ja imukyvystä sekä valitusta työmenetelmästä.

Peittokyky: 7 m²/l

Pesunkestävyys: 10 000 harjauskierrosta

Maalaustarvikeryhmä: 38

Pakkaus: 15 l:n ovaaliastia

Esityöt: Likaantuneet alueet on puhdistettava perusteellisesti, pitoa heikentävät ainekset poistettava, niin että saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja.

Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset tai liituuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Syväpohjuste W:llä tai liuotinpohjaisella Syväpohjuste T:llä. Uudet/uudistetut pohjat neutralisoidaan ja pestään Fema Neutralisoinnilla.

Pohjat, jotka sisältävät aineita joilla on taipumusta läpilyönteihin, kuten puu-, kovakuitulevyt, oksat, pihkaiset puut sekä vesiläiskät pohjustetaan Peittopohjuste W:llä. Nikotiinista likaantuneet alueet ja tervaläiskät käsitellään liuotinpohjaisella Peittomaalilla.

Kiiltävät ja imemättömät pinnat kuten esim. akryliihartsimaalit karhennetaan hiomalla. Muottiöljyt tai betonin irrotusaineet tulee poistaa huolellisesti sopivilla puhdistusmenetelmillä, jotta seuraaville pinnoituksille voidaan taata moitteeton kiinnitys.

Materiaali: Cryl Silkinhimmeä on käyttövalmis, mutta voidaan ennen käyttöä tarpeen mukaan vähäisellä vesimäärällä ohentaa toivottuun notkeuteen. Sekoitettava hyvin mutta ei liian suurella nopeudella. Materiaalit, jotka ovat eri valmistuserää on ennen käyttöä sekoitettava toisiinsa. Valmistuserän numero on painettuna etikettiin.

Pohjamaalaus: Cryl Silkinhimmeä 20 % vedellä ohennettuna hieroen maalataan tai telataan.

Pintamaalaus: Pohjustuksen kuivumisen jälkeen kuitenkin aikaisintaan 6:n tunnin kuluttua Cryl Silkinhimmeä mahdollisesti 5 % vedellä ohennettuna sivellään, telataan tai ruiskutetaan.

Kalvopaksuus: 100 - 200 µm kuivana.

Cryl-Silkinhimmeä

Kuivuminen: Tuore pinnoitettu pinta on täydelliseen kuivumiseen asti suojattava kosteuden vaikutuksilta. Kuivumisaika riippuu lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Se voi ilmankosteuden vuoksi ja/tai alhaisen lämpötilan johdosta pidentyä. Yleensä maalaus on 24 tunnin kuluttua kuiva ja voidaan ottaa käyttöön.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen vedellä

Käyttö: Ei saa käyttää alle + 5 °C ilman- tai pohjan lämpötilassa. Suojattava kuivumisaikana suoralta, voimakkaalta auringonpaisteelta ja jäätymiseltä.

Varastointi: Astiat hyvin suljettuina, viileässä ja jäätymiseltä sekä suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Avatut astiat vesikalvolla peitettynä. Suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään vuoden.

Jätehuolto: Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan esim. sementtiin, annetaan sitoutua ja sen jälkeen hävitetään.

Huomioitava: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Värisävyjen jälkitoimitus rajoitetussa määrin on mahdollista. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan ja värisävyltään. Jos tuotetta on käytetty vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.