

FEMA - IKKUNALAKKA**FEMA - FENSTERLACK**

Art. Nro.: 00952

Ominaisuudet: Kiiltävä, elastinen alkylihartsipohjainen lakka, säänkestävä, hyvin täyttävä ja hyvä kulmapeittävyys, helppo työstää, leviää tasaisesti.

Käyttö: Ikkuna- ja ovimaalaukseen puulle sekä metallille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu myös puutarha-aitoihin, päätyihin ja rakennusten puiisiin tai metallisiin osiin. FEMA – Ikkunalakkaa voidaan levittää sivelemällä, telaamalla, ruiskuttamalla tai upottamalla. Pinnoituksesta tulee mahdollisimman hyvä, jos pohja on tasoitettu, pohjustettu ja/tai hiottu.

Värisävyt: Toimitetaan RAL – Värikartan mukaisesti. Muut värisävyt tilauksesta. Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa.

Sidonta-aine: Alkydihartsii.

Pigmentti: Titaanioksidi, valon ja säänkestäviä väripigmenttejä.

Ohenne: FEMA – Keinohartsiohenne L 361.

Ominaispaino: Noin 1,3 kg/dm³.

Esityöt: Pohjien tulee olla puhtaita, kuivia sekä rasvattomia. Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti. Paljaat metalliosat tulee poistaa rasvasta sekä pohjakäsitellä FEMA – Ruostesuoja 990:llä. Ulkokäyttöön tuleva käsittelemätön puu pohjakäsitellään FEMA – Puupohjuste 506:lla, ellei puu ole painekyllästettyä. Tämän jälkeen pohjustus FEMA – Ikkunapohjuste 950:llä. Vanhat, liukkaat ja kiiltävät pinnat tulee kevyesti karhentaa tai hioa. Matat, sään kuluttamat maalaukset tulee puhdistaa perusteellisesti, irtonaiset ja hilseilevät lakkaukset on poistettava ja pinta on pohjustettava FEMA – Ikkunapohjuste 950:lla.

Materiaali: FEMA – Ikkunalakka tulee ohentaa maalaustavan vaatimaan notkeuteen FEMA – Keinohartsiohenne L 361:llä. Sekoitettava hyvin ennen maalausta, mutta ei liian suurilla kierroksilla. Eri toimituseristä olevat materiaalit on käytettävä kokonaan erikseen tai sekoitettava keskenään sävyerojen ehkäisemiseksi. Toimituserän numero on painettu etikettiin.

Työstö: Pohjasta, peittävyysasteesta ja maalaustavasta riippuen tulee FEMA – Ikkunalakka maalata yhteen tai kahteen kertaan. Pinta voidaan maalata uudelleen 24 tunnin kuluttua edellisestä maalauksesta.

Kuivuminen: Kuivumisaika riippuu pohjasta, lämpötilasta sekä ilman kosteudesta. 20°C asteen lämpötilassa ja 60-65% ilmankosteudessa ovat pinnoitetut alueet noin 4 tunnin kuluttua pölykuivia ja noin 8 tunnin kuluttua liimaantumattomia. 24 tunnin päästä pinta kokonaan kuivunut ja rasitettavissa.

Menekki: Noin 80 - 100 ml/m² yhdenkertaisessa maalauksessa. Tarkka menekki saadaan selville koemaalauksen avulla.

Kalvopaksuus: 40 - 50 µm kuivana.

Työkalujen puhdistus: Puhdistetaan heti käytön jälkeen FEMA – Puhdistusaine extra 468:lla tai FEMA – Keinohartsiohenne L 361:llä.

Pakkaus: 2,5 litran peltiastia.

Varomääräys: R 10 Leimahtavaa.

Turvallisuusmääräyksiä: S 7 Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina viileässä, ilmastoidussa tilassa.
S 16 Pidettävä erillään sytytyslähteestä. Ei saa polttaa.
S 23 Höyryä ei saa hengittää.

Fema - Ikkunalakka

Varastointi: Astiat säilytetään hyvin suljettuina suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Ei saa säilyttää lämmityslaitteiden välittömässä läheisyydessä. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti. Säilyy oikein varastoituna 2 vuotta.

Jätehuolto: Jäämämateriaalit on hävitettävä ongelmajätteen mukana.

Huomioitavaa: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat sitomattomia ja niitä tulee sopeuttaa tilanteen mukaan. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

