

**FEMA - IKKUNAPOHJUSTE****FEMA – FENSTERGRUND**

Art. Nro.: 00950

**Ominaisuudet:** Alkyylihartsipohjainen pohjuste puisille ja metallisille säänkestäville ikkunapinnoille. Hyvin täyttävä ja peittävä. Leviää tasaisesti.

**Käyttö:** Ikkuna- ja ovimaalauksien pohjalakkaukseen, metalli- ja puupinnoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu myös puutarha-aitojen, päätykolmioiden ja rakennusten puisten tai metallisten osien pohjustukseen. FEMA – Ikkunapohjuste sivellään, ruiskutetaan tai telataan.

**Värisävyt:** Toimitetaan RAL – Värikartan mukaisesti. Muut värisävyt tilauksesta. Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa.

**Sidonta-aine:** Alkydihartsii.

**Pigmentti:** Titaanioksidi, valon ja säänkestäviä väripigmenttejä.

**Ohenne:** FEMA – Keinohartsiohenne L 361.

**Ominaispaino:** Noin 1,4 kg/dm<sup>3</sup>.

**Esityöt:** Pohjien tulee olla puhtaita, kuivia sekä rasvattomia. Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti. Paljaat metalliosat tulee poistaa rasvasta sekä pohjakäsitellä FEMA – Ruostesuoja 990:llä. Ulkokäyttöön tuleva käsittelemätön puu pohjakäsitellään FEMA – Puupohjuste 506:lla, ellei puuta ole painekyllästettyä. Vanhat, liukkaat ja kiiltävät pinnat tulee kevyesti karhentaa tai hioa. Matat, sään kuluttamat maalaukset tulee puhdistaa perusteellisesti, irtonaiset ja hilseilevät lakkaukset on poistettava.

**Materiaali:** FEMA – Ikkunapohjuste tulee ohentaa maalaustavan vaatimaan notkeuteen FEMA – Keinohartsiohenne L 361:llä. Sekoitettava hyvin ennen maalausta, mutta ei liian suurilla kierroksilla. Eri toimituseristä olevat materiaalit on käytettävä kokonaan erikseen tai sekoitettava keskenään sävyerojen ehkäisemiseksi. Toimituserän numero on painettu etikettiin.

**Työstö:** Pohjasta, peittävyysasteesta ja maalaustavasta riippuen tulee pohjustus tehdä yhden- tai kahdenkertaisesti. Pinta voidaan maalata uudelleen 24 tunnin kuluttua edellisestä maalauksesta.

**Kuivuminen:** Kuivumisaika riippuu pohjasta, lämpötilasta sekä ilman kosteudesta. 20°C asteen lämpötilassa ja 60-65% ilmankosteudessa ovat pinnoitetut alueet 1,5 tunnin kuluttua pölykuivia ja 2,5 tunnin kuluttua liimaantumattomia. 16 tunnin päästä pinta kokonaan kuivunut ja rasitettavissa.

**Menekki:** Noin 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> yhdenkertaisessa maalauksessa. Tarkka menekki saadaan selville koemaalauksen avulla.

**Kalvopaksuus:** 40 - 60 µm kuivana.

**Työkalujen puhdistus:** Puhdistetaan heti käytön jälkeen FEMA – Puhdistusaine extra 468:lla tai FEMA – Keinohartsiohenne L 361:llä.

**Pakkaus:** 2,5 litran peltiastia.

**Varomääräys:** R 10 Leimahtavaa.

**Turvallisuusmääräyksiä:** S 7 Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina viileässä, ilmastoidussa tilassa.  
S 16 Pidettävä erillään sytytyslähteestä. Ei saa polttaa.  
S 23 Höyryä ei saa hengittää.

**Varastointi:** Astiat säilytetään hyvin suljettuina suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Ei saa säilyttää lämmityslaitteiden välittömässä läheisyydessä. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti. Säilyy oikein varastoituna 2 vuotta.

Fema - Ikkunapohjuste

**Jätehuolto:** Jäämämateriaalit on hävitettävä ongelmajätteen mukana.

**Huomioitavaa:** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat sitomattomia ja niitä tulee sopeuttaa tilanteen mukaan. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

