

**FEMA - VÄRILAKKA, PUOLIKIILTÄVÄ****FEMA BUNTLACK HOCHGLÄNZEND**

Art. Nro.: 00955

**Ominaisuudet:** Säänkestävä, alkydihartsipohjainen pintalakka, joka soveltuu korkealaatuiseen puu- ja metallilakkaukseen. Erinomainen tarttuvuus, täyttää ja peittää hyvin, tasaisesti leviävä. Kiiltävä. Helppo työstää.

**Käyttö:** Puu- ja metallipinnoille sisä- ja ulkotiloihin. FEMA – Värilakkaa voidaan levittää sivelemällä, telaamalla, ruiskuttamalla tai upottamalla. Pinnoituksesta tulee mahdollisimman hyvä, jos pohja on tasoitettu, pohjustettu ja/tai hiottu.

**Värisävyt:** Toimitetaan RAL – Värikartan mukaisesti. Muut värisävyt tilauksesta. Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa.

**Sidonta-aine:** Alkydihartsii.

**Ohenne:** FEMA – Keinohartsiohenne L 361.

**Pigmentti:** Titaanioksidi, valon ja säänkestäviä väripigmenttejä.

**Ominaispaino:** Noin 0,9 kg/dm<sup>3</sup>.

**Pakkaus:** 2,5 litran peltiastia.

**Esityöt:** Pohjien tulee olla puhtaita, kuivia sekä rasvattomia. Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti. Teräkset ja raudat tulee pohjakäsitellä FEMA – Ruostesuoja 990:llä. Käsittelemätön puu pohjakäsitellään FEMA – Puupohjuste 506:lla ja FEMA – Pohjalakka 951:llä. Vanhojen, kiiltävien, imemättömien pintojen (esim. vanhat öljy- ja alkydilakat) kunnostuksessa tulee pinta kevyesti karhentaa tai hioa, jotta saadaan mahdollisimman hyvä kiinnitys uudelle pinnoitteelle.

**Materiaali:** FEMA – Värilakka tulee ohentaa maalaustavan vaatimaan notkeuteen FEMA – Keinohartsiohenne L 361:llä. Sekoitettava hyvin ennen maalausta, mutta ei liian suurilla kierroksilla. Eri toimituseristä olevat materiaalit on käytettävä kokonaan erikseen tai sekoitettava keskenään sävyerojen ehkäisemiseksi. Toimituserän numero on painettu etikettiin.

**Työstö:** Pohjasta, peittävyysasteesta ja maalaustavasta (sively, telaus, ruiskutus, upottaminen) riippuen vaatii FEMA – Värilakka yhden- tai kahdenkertaisen maalauksen. Pinta voidaan maalata 24 tunnin kuluttua edellisestä maalauksesta.

**Kuivuminen:** Kuivumisaika riippuu pohjasta, lämpötilasta sekä ilman kosteudesta. 20°C asteen lämpötilassa ja 60-65% ilmankosteudessa ovat pinnoitetut alueet noin 4 tunnin kuluttua pölykuivia ja noin 8 tunnin kuluttua liimaantumattomia. 24 tunnin päästä pinta kokonaan kuivunut ja rasitettavissa.

**Menekki:** Noin 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> yhdenkertaisessa maalauksessa. Tarkka menekki saadaan selville koemaalauksen avulla.

**Kalvopaksuus:** 30 - 40 µm kuivana.

**Työkalujen puhdistus:** Puhdistetaan heti käytön jälkeen FEMA – Puhdistusaine extra 468:lla tai FEMA – Keinohartsiohenne L 361:llä.

**Varomääräys:** R 10 Leimahtavaa.

**Turvallisuusmääräyksiä:** S 7 Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina viileässä, ilmastoidussa tilassa.  
S 16 Pidettävä erillään sytytyslähteestä. Ei saa polttaa.  
S 23 Höyryä ei saa hengittää.

**Varastointi:** Astiat säilytetään hyvin suljettuina suorilta auringonpaisteelta suojattuna. Ei saa säilyttää lämmityslaitteiden välittömässä läheisyydessä. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti. Säilyy oikein varastoituna 2 vuotta.

**Jätehuolto:** Jäämämateriaalit on hävitettävä ongelmajätteen mukana.

**Huomioitavaa:** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat sitomattomia ja niitä tulee sopeuttaa tilanteen mukaan. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.