

## Kombikontakti

## Fema-Kombikontakt

Art. Nro.: 00406

**Ominaisuudet:** Vesiohenteinen, kivellinen, keinohartsidispersiopohjainen ja alkalinkestävä tartuntapohjuste. Parantaa kipsilaastien mekaanista tartuntaa vahvasti imeville ja tasaisille pohjille. Estää kipsilaasteista liian nopeasti poistuvan veden (dehydrataatio) aiheuttaman kutistumishalkeilun ja pidentää jatkotyöstöaika.

**Käyttö:** Tartunnaksi erityisesti sisätiloissa tasaisille betonipinnoille ja kalkkihiekkamuurauksille jotka rapataan kipsilaasteilla. Toimii myös kevytbetonien ”palamisestona” ja tartuntana erilaisille tasaisten pohjien pinnoitteille.

**Värisävyt:** Punainen. Muut sävyt tilauksesta.

**Sidonta-aine:** Pehmitinaineeton akrylaatti - Copolymeridispersio.

**Ohenne:** Vesi.

**Ominaispaino:** Noin 1,20 kg/dm<sup>3</sup>.

**Esityöt:** Pohjan imukyvyistä riippuen ohennetaan vedellä haluttuun notkeuteen. Sekoitetaan hyvin mutta ei liian nopeilla kierroksilla. Tartunnaksi tai pohjusteeksi ohennetaan enintään 2:1 vedellä.

**Työstö:** Työstetään harjalla, lammasnahkatelalla tai ruiskulla tasaisesti.

**Menekki:** N. 200 – 300 ml/m<sup>2</sup>. Menekki on riippuvainen ohennuksesta ja pohjan imukyvyistä. Todellinen menekki ilmenee koetyöstöllä.

**Puhdistus:** Heti käytön jälkeen vedellä.

**Käyttöolosuhteet:** Ei saa työskennellä alle +5 °C ilman- tai pohjanlämpötilassa. Pohja ei saa olla jäänyt.

**Kuivuminen:** +20 °C:ssa ja 50 %:n ilmankosteudessa kuivumisaika on noin kolme (3) tuntia. Kuivumisaikaa pidentää korkea ilmankosteus ja/tai alhainen lämpötila. Yleisesti voidaan käsitellyt alueet jatkotyöstää noin kuuden (6) tunnin kuluttua.

**Pakkaus:** 15 kg:n muoviastia.

**Varastointi:** Astiat säilytetään hyvin suljettuina, viileässä, suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Säilyy suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään yhden (1) vuoden.

**Jätehuolto:** Kuivunut jäte esim. sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin, annetaan sitoutua ja hävitetään.

**Huomioitavaa:** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan sekä värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

