

Fema-Silikaattipohjuste**SIL-Grund**

Ominaisuudet: Pohjustus-, vahvistus- ja tartunta-aine silikaattilaasteille ja maaleille.

Käyttö: Pohjustuksena hiekaisten ja liituuntuneiden pohjien vahvistukseksi. sekä eri laisten voimakkaasti imevien pohjien imuolosuhteiden tasaamiseen ennen käsittelyä Fema-Sil-tuotteilla.

Käytettäväksi tartukeaineena Fema-Silikaattimaaleille ja Fema-Silikaattilaasteille. Ei sovi käytettäväksi kipsipitoisilla pohjilla.

Sidonta-aine: Kalivesilasi stabilisoituna keinohartsidisperssiolla.

Värisävy: Kuivumisen jälkeen väritön.

Ominaispaino: n. 1,05 kg/dm³.

Esityöt: Likaantuneet kohdat huolellisesti puhdistettava, pitoa heikentävät kohdat poistettava, niin että saadaan kiinteä, luja, puhdas ja kuiva pohja. Annetaan kuivua hyvin.

Työstö: Fema-Silikaattipohjuste ohennetaan vedellä 1:1 sekä pohjustukseen, että Fema-Sil-tuotteiden viskositeetin ohentamiseen ennen käyttöä. Pohjustukseen maalaus hieroen harjalla täyteen. Voimakkaasti imeville pohjille pohjuste levitetään kaksi kertaa märkää märälle.

Kulutus: N. 200 – 300 ml/m² pohjustuksena. N. 300 – 600 ml/m² ohenteena tai tartukkeena.

Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä.

Käyttö: Ei saa työskennellä alle + 5C ilman- tai pohjanlämpötilassa eikä voimakkaassa auringonpaisteessa tai jäätymisvaaran alaisena.

Kuivuminen: +20 C asteessa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa kuivumisaika on noin 4-6 tuntia. Kuivumisaika voi kuitenkin korkean ilmankosteuden ja/tai alhaisen lämpötilan takia pidentyä. Jatko-työskentely on mahdollista Fema-Sil-Pohjusteella käsitellyillä pinnoilla täydellisen läpikuivumisen jälkeen aikaisintaan 24 tunnin kuluttua.

Toimitus: 10 ltr ovaalimuoviämpäri.

Turvaohje: Fema-Sil-Pohjusteella on vähän syövyttävä vaikutus ja tarttuu lakattuihin pintoihin, lasiin, keramiikkaan, alumiiniin ja muihin metalleihin. Sen vuoksi on vaarassa olevat alueet suojattava ja roiskeet heti poistettava vedellä.

Käyttöturvallisuus: R 36/38 Ärsyttää ihoa ja silmiä.

Turvallisuusmääräykset: S 24/25 Silmä- ja ihokosketusta vältettävä.

S 26 Silmäkosketuksessa huuhtominen perusteellisesti vedellä ja yhteys lääkäriin.

S 28 Ihokosketuksessa välittömästi huuhtominen runsaalla vedellä.

S 36/37 Työssä käytettävä suoja käsineitä ja laseja.

Varastointi: Astiat hyvin suljettuina viileässä varastoituna. Suojattuna suoralta auringonpaisteelta. Ei saa jäätyä. Avatut astiat vesikalvolla peitettynä. Varastointiaika suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään 1 vuosi.

Jätehuolto: Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan esim. sementtiin ja annetaan sitoutua ja hävitetään.

Huomioitava: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Värisävyjen jälkitoimitus rajoitetussa määrin mahdollista. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan ja värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.