



## FEMA-Syväpohjuste T Tiefgrund T

12.1.2002

Art. nro 00408

**Tuotekuvaus:** Liuotinperustainen liisteröitymätön pohjuste. Tunkeutuu syvälle huokosiin ja vahvistaa samalla voimakkaasti jauhoisten, santaisten tai liituuntuneiden imukykyisten pohjien yläpintaa siinä määrin, että saadaan seuraaville pinnoituksille riittävä tartunta.

**Käyttö:** Riittämättömän pohjan pinnan vahvistamiseen sekä epätasaisesti imevän alustan tasaamiseen. Myös kipsirappauksen, kipsilevyn, huokoisen betonin kiinteyttämiseen sekä rajoitetusti / epätasaisesti imevän kalkkirappauksen imukykyyn tasaamiseen. Pohjusteena kalkki- ja mineraalimaaleille, lisäksi kevytbetonin käsittelyyn. Ei voida käyttää pohjiin, jotka sisältävät polystyrolhartsivaahtoa tai polystyreeniä. Ei voida käyttää kostealla alustalla. Ainoastaan heikosti hiekkaisilla tai liituuntuneilla pohjilla on vesiohenteisen Fema-Syväpohjustus W 401:n käyttö suositeltavampaa.

**Sideaine:** Polymerisaatiohartsit. Liuotettu liuotinyhdisteeksi.

**Väri:** Väritön. **Ohenne:** Fema-Erikoisohenne L 360. **Ominaispaino:** n. 0,85 kg/dm<sup>3</sup>.

**Esityöt:** Likaantuneet alueet perusteellisesti puhdistettava, hauraat ja irtoavat osat poistettava sekä mahdolliset pitoa heikentävät osat niin, että saadaan puhtas ja kuiva pohja. Koska Fema-Syväpohjuste T ei siedä vettä, täytyy pohjan ennen pohjustusta olla hyvin kuivunut ja kuiva.

**Työstö:** Maaliharjalla täyteläisesti hangaten. Pääsääntöisesti yksi käsittelykerta riittää. Ainoastaan hyvin huokoisessa tai erittäin imukykyisessä pohjassa on kaksikäsitteilyä märkää märälle suositeltava. Kuivumisen jälkeen ei kuitenkaan saa jäädä näkyviin mitään kiiltävää näkyvää filmipintaa. Keinoharjapensseleitä tai siveltimiä ei saa käyttää.

**Kulutus:** Noin. 200 - 400 ml/m<sup>2</sup>. **Toimitus:** 10 litran peltikanisteri.

**Puhdistus:** Heti käytön jälkeen FEMA-Puhdistusaineella 486 tai FEMA-Erikoisohenteella L 360.

**Käyttö:** Ei alle + 0 C° ilman ja pohjanlämpötilassa. Pohja ei saa olla jäätynyt.

**Kuivuminen:** +20 C ja 50 % ilmankosteudessa on kuivumisaika noin 6 – 8 tuntia. Jatkotyöstö voi tapahtua FEMA syväpohjuste T pinnoilla vasta hyvän läpikuivumisen, noin 2 - 3 päivän kuluttua.

**Vahingolliset aineet:** Symboli Xn = Terveydelle vaarallinen. Symboli N = Ympäristölle vaarallinen.

**Työsuojeluohjeet:** R 10 Leimahtavaa. R 51/53 Vahingollista vesiorganismeille, voi aiheuttaa vesistöissä pitkäaikaisia vahingollisia vaikutuksia. R 65 Terveydelle vaarallinen. Voi nieltynä johtaa keuhkovaurioon.

**Työturvallisuusohjeet:** S 16 Pidettävä erillään sytytyslähteistä. Ei saa tupakoida. S 23 Ei saa hengittää savua/kaasua/höyryä/aerosolia. S 24 Ihokosketusta vältettävä. S 51 Saa käyttää ainoastaan hyvin imastoiduissa olosuhteissa. S 61 Ei saa kaataa luontoon. S 62 Nieltynä ei saa oksentaa. Välittömästi käännyttävä lääkärin puoleen ja näytettävä pakkausta tai etikettiä. Ohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava.

**Varastointi:** Astiat hyvin suljettuina viileässä varastossa. Suojattava suoralta auringonsäteilyltä. Suljetuissa alkuperäispakkauksissa vähintään vuoden.

**Jätehuolto:** Kovettunut materiaali voidaan hävittää talousjätteen kanssa. Kovettumaton jäte on hävitettävä ongelmajätteelle säädetyllä tavalla.

**Huomioitava:** Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan. Jos tuotetta on käytetty vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.