



Art.-Nr. 00476

Yleispohjuste

FEMA – Allgrund

TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet:

Liutinpohjainen, pigmentoitu, hyvin tarttuva väripohjuste. Edesauttaa myös pintamaalauksen tarttuvuutta. Nopeasti kuivuva ja kuivaa lämpötilaa kestävä + 80 °C saakka. Kuivunut pohjuste on säänkestävä ja voidaan jatkotyöstää niin liutinpohjaisilla kuin vesiohenteisilläkin maaleilla (alkydihartsit, plioliite, vinyyli- ja akryylihartsit ja kaikki dispersiomaalit).

Käyttö:

Yleispohjuste sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuvia pintoja ovat esim. rauta, teräs, sinkki, alumiini ja keinokuidut (kova PVC, polyesteri, polyamidi, vaadittavalla tavalla käsitelty ABS) ja puu.

Väri:

Valkoinen, muut sävyt kyselyn mukaan

Sideaineet:

Keinohartsit

Pigmenttipohja:

Titaanidioksidi

Ohenne:

Keinohartsiohenne L

Ominaispaino:

N. 1,35 kg / dm³

Pohjustus:

Kaikkien pohjien tulee olla puhtaat, kuivat, rasvattomat, öljyttömät, hilseilemättömät, ruosteettomat ja korrodoitumattomat. Vanhojen pinnoitteiden tarttuvuus on testattava ja tarvittaessa hiottava tai poistettava perusteellisesti jos halutaan pitempiaikainen korroosiosuoja. Keinokuituiset ja tasaiset pohjat suositellaan karhennettavan hienolla hiomapaperilla minkä jälkeen pesu Erikoisohenne L:llä.

Työstö:

Esityöt:

Yleispohjuste ohennetaan Keinohartsiohenne L:llä halutun työstötavan vaatimaan notkeuteen. Sivellys ja telaus ohentamattomana. Ruiskutus, riippuen suuttimen koosta ja paineesta, 10 % mutta enintään 20 % ohennettuna ja hyvin sekoitettuna.

Pinnoitus:

Pohjan karkeudesta ja työstötavasta riippuen työstetään joko kerran tai kahdesti siveltimeillä, telalla, ruiskuttamalla tai uppomaalaamalla. On huomioitavaa että metalliset pinnat ovat pohjustuksen jälkeen mahdollisimman huokosettomat ja että kolojen, ulokkeiden ja kulmien pohjustukseen on käytetty riittävästi pohjustetta. Jatkotyöstö on mahdollista esim. Väri-, Kiilto- tai Silkinhimmeällä lakalla, Plioliite – Julkisivumaali L:llä tai vesiohenteisillä akryylilakoilla.

Kuivuminen:

Kuivumisaika on riippuvainen erityisesti ympäristön olosuhteista, pohjan imukyvyistä ja pohjustuksen kerrospaksuudesta. Pohjuste on normaaleissa olosuhteissa 40 – 60 minuutin kuluttua pölykuiva ja aikaisintaan 2 tunnin kuluttua jatkotyöstettävissä.



Yleispohjuste

Menekki:

kertatyöstö n. 100 – 150 ml / m²

Todellinen menekki ilmenee koetyöstöllä.

Kalvopaksuus:

50 – 75 my kuivana

Työvälineiden puhdistus:

Heti käytön jälkeen Puhdistusaine Extra:lla tai Keinohartsiohene L:llä

Toimitus:

2,5 l:n peltiastia

Varomääräykset:

Xi Ärsyttävä.

N Ympäristölle vaarallinen.

Työsuojeluohjeet:

R10 Syttyvää.

R37 Ärsyttää hengityselimiä.

R51/53 Myrkyllistä vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Turvallisuusohjeet:

S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

S38 Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote

S23 Vältettävä höyryn hengittämistä.

Varastointi:

Astiat hyvin suljettuina viileässä ja kuivana. Suojattava suoralta auringonpaisteelta. Ei saa säilyttää lämmityslaitteiden läheisyydessä. Avatut astiat hyvin suljettuina. Liuotinpohjaisten tuotteiden virallisia käyttömääräyksiä on noudatettava.

Jätehuolto:

Yleispohjuste on ongelmajätettä ja hävitettävä sääntöjä noudattavalla tavalla.

Huomioitavaa:

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet ovat annettu yleisinä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Kaikki toimitukset ovat ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan. Värien jälkitoimituksissa voi ilmetä lieviä sävyeroja. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

03.02