

Värilakka, kiiltävä

Fema – Buntlack – Hochglänzend

Art. Nro.: 00956

Ominaisuudet: Säänkestävä, alkydihartsipohjainen pintalakka, joka soveltuu korkealaatuiseen puu- ja metallilakkaukseen. Erinomainen tarttuvuus, täyttää ja peittää hyvin, tasaisesti leviävä. Kiiltävä ja helppo työstää.

Käyttö: Puu- ja metallipinnoille sisä- ja ulkotiloihin. Värilakkaa voidaan levittää sivelemällä, telaamalla, ruiskuttamalla tai upottamalla. Pinnasta tulee mahdollisimman hyvä, jos pohja on tasoitettu, pohjustettu ja/tai hiottu.

Värisävyt: Toimitetaan RAL – Värikartan mukaisesti. Muut värisävyt tilauksesta. Kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa.

Sidonta-aine: Alkydihartsi.

Pigmentti: Titaanioksidi, valon ja säänkestäviä väripigmenttejä.

Ohenne: Keinohartsiohenne L.

Ominaispaino: Noin 0,9 kg/dm³.

Esityöt: Pohjien tulee olla puhtaita, kuivia sekä rasvattomia. Likaantuneet pinnat tulee puhdistaa perusteellisesti. Teräkset ja raudat tulee pohjakäsittellä Ruostesuojalla. Käsittelemätön puu pohjakäsittellään Puupohjusteella ja Pohjalakalla. Vanhojen, kiiltävien, imemättömien pintojen (esim. vanhat öljy- ja alkydilakat) kunnostuksessa tulee pinta kevyesti karhentaa tai hioa, jotta saadaan mahdollisimman hyvä kiinnitys uudelle pinnoitteelle.

Materiaali: Värilakka tulee ohentaa maalaustavan vaatimaan notkeuteen Keinohartsiohenne L:llä. Sekoitettava hyvin ennen maalausta, mutta ei liian suurilla kierroksilla. Eri toimituseristä olevat materiaalit on käytettävä kokonaan erikseen tai sekoitettava keskenään sävyerojen ehkäisemiseksi. Toimituserän numero on painettu etikettiin.

Työstö: Pohjasta, peittävyysasteesta ja maalaustavasta (sively, telaus, ruiskutus, upottaminen) riippuen vaatii Värilakka yhden- tai kahdenkertaisen maalauksen. Pinta voidaan maalata 24 tunnin kuluttua edellisestä maalauksesta.

Kuivuminen: Kuivumisaika riippuu pohjasta, lämpötilasta sekä ilmankosteudesta. +20 °C lämpötilassa ja 60-65% ilmankosteudessa ovat pinnoitetut alueet noin 4 tunnin kuluttua pölykuivia ja noin 8 tunnin kuluttua liimaantumattomia. 24 tunnin päästä pinta on kokonaan kuivunut ja rasitettavissa.

Menekki: Noin 100 - 150 ml/m² yhdenkertaisessa maalauksessa. Tarkka menekki saadaan selville koemaalauksen avulla.

Kalvopaksuus: 30 - 40 µm kuivana.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen Puhdistusaine Extra:lla tai Keinohartsiohenne L:llä.

Pakkaus: 2,5 l:n peltiastia.

Varomääräys: R10 Leimahtavaa.

Turvallisuusmääräyksiä: S7 Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina viileässä, ilmastoidussa tilassa.
S16 Pidettävä erillään sytytyslähteestä. Ei saa polttaa.
S23 Höyryä ei saa hengittää.

Varastointi: Astiat säilytetään hyvin suljettuina suoralta auringonpaisteelta suojattuna. Ei saa säilyttää lämmityslaitteiden välittömässä läheisyydessä. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti. Säilyy oikein varastoituna 2 vuotta.

Väri lakka

Jätehuolto: Jäämämateriaalit on hävitettävä ongelmajätteen mukana.

Huomioitavaa: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia ja kulloiseenkin kohteeseen soveltuvia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyyden vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset on tarkastettava ennen käyttöönottamista oikeellisuudeltaan ja värisävyltään. Jos tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

