

Väripohjuste

FEMA-Color-Grundierfarbe

Art. Nro 00404, 00410

Ominaisuudet: Tarttuvuutta parantava, hyvin täyttävä ja peittävä dispersiopohjuste. Keinohartsi- ja Siliconhartsilaastien sekä Dispersiomaalien pohjustukseen. Väripohjuste on helposti työstettävissä, pehmitteeton, vesihöyrynläpäisevä, viistosadetta ja teollisuusilmastoa kestävä. Kuivuminen tapahtuu puhtaasti fyysikaalisesti veden haihtumisen johdosta.

Käyttö: Väripohjuste ja Väripohjuste rakeistettuna voidaan levittää jokaiselle kiinteälle, puhtaalle, kuivalle ja tarttuvalle pohjalle, kuten esim. betonille, laasteille ja muurauksille. Sekä kuitusementti-, puu- ja kovakuitulevyille, pohjustetulle kevytbetonille, kuten myös pohjustetuille metallisille pinnoille. Sopii myös jo mineraali-, dispersio- tai alkydihartsimaaleilla käsitellyille pinnoille. Huomioitava kulloinkin vaadittava pohjustuskäsittely. Ei sovi käytettäväksi kosteilla pohjilla.

Tuotenro.: 00404, Väripohjuste.
00410, Väripohjuste, rakeistettu.

Värisävyt: Toimitetaan valkoisena ja FEMA värikartan mukaan. Fema täyssävy- ja sävytysvärien kanssa on mahdollista paikallisesti rajoitetussa määrin suorittaa sävytystä.

Sidonta-aine: Akrylaatti - polymerisaattiseos.

Pigmentti: Titaanioksidi, alkalinkestäviä väripigmenttejä.

Ohenne: Vesi.

Ominaispaino: Noin 1,65 kg/dm³

Kulutus: Noin 150 - 250 ml/m²/käsittelykerta. Materiaalin kulutus riippuu pohjan karkeudesta ja imukyvyistä sekä valitusta työmenetelmästä. Todellinen menekki ilmenee koetyöstöllä.

Kalvopaksuus: 100 - 150 µm kuivana.

Pakkaus: 15 l:n muoviasia.

Esityöt: Likaantuneet alueet tulee puhdistaa huolellisesti, pitoa heikentävät osat poistettava niin, että pohja on luja, kiinteä, puhdas ja kuiva. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset, jauhoiset tai liutuuntuneet pohjat vahvistetaan joko vesiohenteisella Syväpohjuste W:llä tai liuotinpohjaisella Syväpohjuste T:llä. Hiekkaiset tai jauhoiset betonipinnat pohjustetaan Betonipohjuste L:llä. Uudistetut kohdat neutralisoidaan ja pestään Fema-Neutralisoinnilla. Pohjat, jotka sisältävät aineita joilla on taipumusta läpilyönteihin, kuten puu-, kovakuitulevyt, oksat, pihkaiset puut sekä vesiläiskät pohjustetaan Peittopohjuste W:llä. Nikotiinista likaantuneet alueet ja tervaläiskät käsitellään liuotinpohjaisella Peittomaalilla.

Kiiltävät ja imemättömät pinnat kuten esim. akryliihartsimaalit karhennetaan hiomalla. Muottiöljyt tai betonin irrotusaineet tulee poistaa sopivilla puhdistusvälineillä huolellisesti, jotta seuraaville pinnoituksille voidaan taata moitteeton kiinnitys.

Materiaali: Väripohjuste ohennetaan vedellä haluttuun notkeuteen. Sekoitetaan ennen työstöä hyvin, mutta ei liian nopeilla kierroksilla.

Työstö: Väripohjuste ohennetaan pohjan imukyvyistä riippuen enintään 20 % vedellä ja harjataan hieroen. Kiiltävillä, sileillä pohjilla käytettävä rakeistettua Väripohjustetta.

Puhdistus: Heti käytön jälkeen vedellä.

Käyttö: Ei saa käyttää alle +5 °C ilman tai alustan lämpötilassa. Suojattava voimakkaalta suoralta auringonpaisteelta ja jäätymisvaaralta.

Kuivuminen: Tuore pinta on suojattava kosteusvaikutuksilta täydelliseen läpikuivumiseen saakka, niin ettei ilmene vesittymistä, ts. hikoamista. Kuivumisaika on riippuvainen lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Se voi korkean ilmakosteuden ja/tai alhaisen lämpötilan johdosta pidentyä. Yleensä pohjustus on 6 - 8 tunnin kuluttua jatkotyöstettävissä.

Varastointi: Astiat hyvin suljettuina, viileässä ja jäätymiseltä, sekä avatut, suoralta auringonloisteelta suojattuna. Avatut astiat peitetään vesikalvolla. Säilyvyys suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään yksi (1) vuosi.

Jätehuolto: Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Kuivumaton materiaali sekoitetaan sementtiin ja annetaan sitoutua ja sen jälkeen hävitetään.

Huomioitava: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Koska työolosuhteet ovat aina erilaiset, ei kaikkia lukuja ja suosituksia voida yleistää. Jälkitoimituksessa ovat värisävyjen vähäiset poikkeavuudet mahdollisia. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan ja värisävyiltään.

Mikäli tuotetta on käytetty väärin tai vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.

Tekninen tuotekortti: Fema Väripohjuste

Maahantuojaja: Kivira Oy

Valmistaja: Fema® Farben + Putze GmbH

Tuotteiden ostajalle ja käyttäjälle antamamme käyttösuositukset perustuvat kokemuksiimme ja ne vastaavat nykyisiä tieteellisiä tuloksia ja käytännön kokemuksia. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia eivätkä perusta sopimusperusteiselle oikeussuhteelle tai kauppasopimuksen perusteella esitettävälle lisävelvoitteille. Ostajalla on edelleen velvollisuus ottaa itse selvälle, sopivatko tuotteemme hänen aikomaansa tarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen tai sen käyttöalueeseen muutoksia tai parannuksia, jotka vastaavat tekniikan kehitystä. Tämän tuoteselosteversion julkaiseminen kumoaa kaikki aikaisemmat versiot. Ajantasaisia tietoja saatte internet-sivuillamme.