



**Ilman
Sementtiä
Hydraulisilla
Kalkkilaasteilla**

Käsittely ohjeita julkisivurappaukseen



Perinteinen kalkkirappaus

Perinteinen kalkkirappaus - Hydraulisella kalkkilaastilla n. 15 - 30 mm

Käsittely-yhdistelmiä julkisivurappaukseen kalkkilaasteilla				
Käsittely yhdistelmät		Betonipinnat	Poltettutuli	Luonnonkivi
Pohjuste ①		Rappauspohjuste, tarvittaessa	Rappauspohjuste, tarvittaessa	ei tarvita
Tartuntarappaus ②		NHL VorSpritzer, sileillä pohjilla MC 55 W, HM 50	NHL VorSpritzer, SV 61	SV 61, HM 50, Multi 61
Täyttörappaus ③		NHL Kone-/käsilaasti, RK 39	NHL Kone-/käsilaasti, RK 39	NHL Kone-/käsilaasti, RK 39
Rappausverkko ④		StarTex, tarvittaessa	StarTex, tarvittaessa	StarTex, tarvittaessa
Pohjuste ⑤		Kalkkilaastille ei tarvita, muille pinlaasteille ks. käytettävän tuotteen tuotekortti	Kalkkilaastille ei tarvita, muille pinlaasteille ks. käytettävän tuotteen tuotekortti	Kalkkilaastille ei tarvita, muille pinlaasteille ks. käytettävän tuotteen tuotekortti
Pintarappaus, mineraalinen ⑥		NHL FeinePutz, RK 70 N	NHL FeinePutz, RK 70 N	NHL FeinePutz, RK 70 N
Pintarappaus ⑥		NanoporTop, SilikatTop	NanoporTop, SilikatTop	NanoporTop, SilikatTop
Pintarappaus, mineraalinen ⑥		MSP, SEP, MRP, KRP	MSP, SEP, MRP, KRP	MSP, SEP, MRP, KRP
ja/tai maalaus*		Kalkkimaali, NanoporColor, SilikatColor	Kalkkimaali, NanoporColor, SilikatColor	Kalkkimaali, NanoporColor, SilikatColor

Pohjusteita

①



Tartuntalaasteja

②



Rappauslaasteja

③



Pintalaasteja, märkätuotteet

⑥



Pintalaasteja, mineraalinen

⑥



Julkisivumaaleja



* tarkista tuotelehdessä onko rappauslaasti sopiva maalauslujaksi



Pohjusteena Pitopohjuste, vahvasti tai normaalisti imevile mineraaliseille pohjille.

Tuote vesiohenteinen pohjuste
Ohennus 1:3 - 1:6
Menekki n. 0,04 - 0,08 l/m²
Asialla 125 - 250 m²
Astiakoko 10 l



Tartuntalaastina NHL VorSpritzer, ruiskutettuna tai käsin lyötynä peittovyydellä 50 - 100% riippuen alustasta. DIN EN 998-1: GP, CSI, W0.

Tuote hydraulinen kalkkilaasti
Menekki n. 5-10 kg/m²
Säkistä laastia n. 13 l
Säkkikoko 25 kg



Tartuntalaastina SV 61, ruiskutettuna tai käsin lyötynä peittovyydellä 50 - 100% riippuen alustasta. DIN V 18550: P III; DIN EN 998-1: GP, CS IV, W 1.

Tuote hydraulinen kalkkilaasti
Menekki n. 5-10 kg/m²
Säkistä laastia n. 18 l
Säkkikoko 35 kg



Tartuntalaastina MC 55 W, ruiskutettuna tai käsin levitettynä, täysin peittävänä sileille tai imemättömille pohjille. DIN V 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS II, W 2.

Tuote kuivalaasti
Menekki n. 1,0 kg/m²/mm
Säkistä laastia n. 24 l
Säkkikoko 25 kg



Täyttörappaus NHL-Konelaasti ruiskutettuna tai NHL-Käsilaastilla käsin levitettynä. Kerrospaksuus 10 -25 mm/kerta. DIN EN 998-1: GP, CSI, W0.

Tuote hydraulinen kalkkilaasti
Menekki n. 1,4 kg/m²/mm
Säkistä laastia n. 17 l
Säkkikoko 25 kg



Pintarappaus NHL-FeinPutz, koneella tai käsin levitettynä, pinta hierrettynä tai strukturoituna, kuten slammatuna. Kerrospaksuus 2-3 mm. DIN EN 998-1: GP, CSI, W0.

Tuote hydraulinen kalkkilaasti
Menekki n. 1,25 kg/m²/mm
Säkistä laastia n. 20 l
Säkkikoko 25 kg





**Tieto
Taito
Tuote**



Lisätietoja:
Puhelin: 09 - 7742720
Sähköposti: info@kivira.fi
Web: www.kivira.fi

Näkemys tulevaisuudesta.

