







Luonnollisesti Luonnosta Savilaastit



EDUT

- Säätölee sisäilmaa.
- Sitoo epäpuhtauksia ilmasta.
- Perustuu luonnonraaka-aineisiin ilman lisäaineita.

	Poltettutiili	Kevytbetoni / Siporex	Kalkkihiekkatiili
Alusta Materiaali			
Pohjustus	1 Kevyt, peittävä ruiskutus tai slammi VitonHaft	1 VitonHaft	1 MC 55 W tartunnaksi ja kevy peittävä ruiskutus VitonHaft
Täyttörappaus	2 Kostelle pohjalaastille VitonGrob	2 Kostelle pohjalaastille VitonGrob	2 Kostelle pohjalaastille VitonGrob
Pintarappaus	3 VitonFein tai 5 Savimaali	3 VitonFein tai 5 Savimaali	3 VitonFein tai 5 Savimaali
Viimeistely	4 Divina Silikat/ArtLine VitaPro 6 VitonFestiger	4 Divina Silikat/ArtLine VitaPro 6 VitonFestiger	4 Divina Silikat/ArtLine VitaPro 6 VitonFestiger

	Betoni/Kevytsoraharkko	Sekatiili	Kipsilevy
Alusta Materiaali			
Pohjustus	1 Betonille ja Kevytsoraharkolle HM 50, MC 55 W, RK 70 N annetaan kuivua min. 3 vrk. ennen jatkokäsittelyä. 2 Pohjustus VitonHaft	1 Vahvasti imeville pohjille tartuntarappaus ja tarvittaessa verkotettuna, MC 55 W laastilla. 2 Pohjustus VitonHaft	1 Kipsilevyt on saumatava saumavahvikkeen kassa, primeriksi DG 27/ UniPrimer.
Täyttörappaus	3 Kostelle pohjalaastille VitonGrob	3 Kostelle pohjalaastille VitonGrob	Ei välttämätön
Pintarappaus	4 VitonFein/VitonGrob ja 6 Savimaali	4 VitonFein/VitonGrob ja 6 Savimaali	2 VitonFein ja 4 Savimaali
Viimeistely	5 Divina Silikat/ArtLine VitaPro 7 VitonFestiger	4 Divina Silikat/ArtLine VitaPro 6 VitonFestiger	3 Divina Silikat/ArtLine VitaPro 5 VitonFestiger

Viton Savilaastit sisäkäyttöön

VitonHaft



Korkealaatuinen Savilaasti pohjan käsittelyyn lähes kaikille pohjille ja tarvittaessa eri Savilaasti kerrosten tartuntaan. Kone- ja käsikäyttöön.

Kivikoko: 0 - 1,2 mm.
 Menekki: n. 1,1 kg/m²/mm.
 Säkiästä: n. 22 l laastia, n. 11 m²/2 mm paksuudella.
 Pakkaus: 25 kg säkki.



VitonGrob



Savilaasti oikaisurappaukseen ja pintalaastiksi lähes kaikille pinnoille. Minimaallinen halkeilu riski. Kone- ja käsikäyttöön.

Kivikoko: 0 - 3 mm.
 Menekki: n. 1,7 kg/m²/mm.
 Säkiästä: n. 15 l laastia, n. 1,5 m²/10 mm paksuudella.
 Pakkaus: 25 kg säkki.



VitonFein



Savilaasti pintarappaukseen, homogeeninen tasaine pinta. Pintalaasti hienolla struktuurilla. Kone- ja käsikäyttöön.

Kivikoko: 0 - 1,2 mm.
 Menekki: n. 1,7 kg/m²/mm.
 Säkiästä: n. 15 l laastia, n. 3 m²/5 mm paksuudella.
 Pakkaus: 25 kg säkki.



VitonFestiger



Pintanvahvistus mineraalisille pinnoille, erityisesti Viton Savilaastasteille. Puhdasta kaliumsilikaattia, lisää kulutuskestävyyttä ja ehkäisee liituuntumista ja pölyämistä. Laimennussuhde: vähintään 1:2 vedellä.

Menekki: n. 0,06 l/m² (seoksessa)
 Pakkaus: 10 l kanisteri. (laimennettuna seoksena)
 Kanisterilla: 160 m².



3au
fi

Tieto
Taito
Tuote



Lisätietoja:
Puhelin: 09 - 7742720
Sähköposti: info@kivira.fi
Web: www.kivira.fi

Näkemys tulevaisuudesta.

 **KIVIRA**
Kanssasi Rakentaen

8/2020