

Tyypillinen julkisivun kolmikerrosrappaus hydraulisella kalkkilaastilla.

Tarkista - korjaa

Ennen rappausta tarkista rappauspohja. Vaihda tarvittaessa rikkoutuneet tiilet, täytä avonaiset saumat ja suuremmat reiät.

Käytä korjausiin samaa laastia mitä käytät pohjarappauksessa.

Tarkista ja tarvittaessa kiinnitä rappaukseen liittyvät pellitykset tukevasti paikoilleen.

Rappausta edeltävänä päivänä kastele rappauspohjat hyvin runsaalla vedellä.

Pohjarappaus

Kastele alusta ennen rappausta, alustan tulee olla märkä, mutta imevä.

Pohjarappaus tehdään alusta ja olosuhteet huomioiden joko NHL5 1:1,5 0–4 mm laastilla, tai NHL3.5 1:1,5 0–4 mm laastilla. Kerrospaksuus 5–10 mm.

Jätä pinta mahdollisimman karheaksi, jotta seuraavalle kerrokselle saadaan riittävä tartunta.

Kostuta rappausta, olosuhteet huomioiden 2–3 päivää, vähintään kerran tai useammin päivässä, ensimmäinen kostutus voi olla tarpeen jo rappauspäivänä.

Anna rappauksen kuivua 2–5 päivää ennen seuraavaa rappauserrosta.

Täyttörappaus

Tehdään kostutetulle alustalle NHL5 1:2 0–4 mm laastilla voimakkaan rasituksen kohteissa, normaalin rasituksen kohteissa NHL3.5 1:2 0–4 mm laastilla.

Rappauksen kerrospaksuus kerratäyttönä 10–15 mm, jätä karheaksi, jotta seuraavalle kerrokselle saadaan riittävä tartunta.

Kostuta rappausta, olosuhteet huomioiden 2–3 päivää, vähintään kerran tai useammin päivässä, ensimmäinen kostutus voi olla tarpeen jo rappauspäivänä.

Anna rappauksen kuivua vähintään 2–3 päivää ennen seuraavaa rappauserrosta tai pintarappausta.

Pintarappaus

Tehdään kostutetun täyttörappauksen päälle NHL3.5 1:2,5 0–1 mm laastilla, joka antaa kauniin rakenteellisen pinnan.

Rappauksen kerrospaksuus n. 3 mm, viimeistely haluamasi/suunnitellut käsittelyn mukaan.

Lista ja alueet, jotka haluat aivan sileäksi, käsittele NHL2 1:2,5 0–0,4 mm laastilla, pintarappauksen jälkeen, aivan ohuena kerroksen, jotta saat pintarappauksen rakeisuuden umpeen.

Kostuta rappausta, olosuhteet huomioiden 2–3 päivää, vähintään kerran tai useammin päivässä, ensimmäinen kostutus voi olla tarpeen jo rappauspäivänä.

Pintarappaus voidaan tehdä myös värillisenä, tai viimeistele rappaus [Kalkkimaalilla](#) tai aidolla [Silikaattimaalilla](#).

Hydraulisilla kalkkilaasteilla työskenneltäessä on lämpötilan oltava, laastilla sekä materiaalilla ja ilmalla, vähintään + 5 °C työaikana ja 3 viikkoa työn päättymisen jälkeen.

*Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset ja ohjeet perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden ohjeiden julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot.*