

Maalarinteipit

300 Maalarinteippi

Perusmaalanteippi

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-28-24-24



301 Maalarinteippi

Erikoismaalarinteippi

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-28-24-24

303 Kreppiteippi

Erikoismaalarinteippi
kaarteisiin, ikkunoihin jne.

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-30-24-18



305 Maalarinteippi

Standardmaalanteippi

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-28-24-54

306 Uuniteippi

Erikoismaalarinteippi
lämmönkesto 120 °C

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-28-24-24



307 Maalarinteippi

Erikoismaalarinteippi
myös ulkokäyttöön.
(UV-säteilykestävä)

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 48-36-28-24-24

TEKNISET TIEDOT

2

Nro	Materiaali	Paksuus mm	Vetolujuus	Veny-mä	Tartunta	Liima-aine	Käyttö-lämpötila	Käyttöikä
300	sileä, kyllästetty	0,145	20,685 N/10 mm	7 %	3,99 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	lyhytaikainen
301	sileä, kyllästetty	0,160	37,922 N/10 mm	8 %	4,52 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	80 °C	lyhytaikainen
303	kreppi, kyllästetty	0,340	45 N/25 mm	30 %	4,5 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	80 °C	lyhytaikainen
305	sileä, kyllästetty	0,132	36,199 N/10 mm	9 %	4,31 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	lyhytaikainen
306	sileä, kyllästetty	0,165	36,200	10 %	3,12 N/10 mm	luonnonkumi (kautsu)	120 °C	lyhytaikainen
307	sileä, kyllästetty	0,150	43,09	7 %	2,37 N/10 mm	akryyli	60 °C	1 viikko

Maalarinteipit



309 Maalarinteippi

Tapettiteippi, **LILA**
- erityisesti paperi-, tapetti-
jne. -alustoille.

Rullanpituus: 55 m
Leveydet: 24 - 48
Laatikossa: 36 - 24 rll



308 Maalarinteippi

Hienolinjateippi, **keltainen**
- erityisesti tarkkoihin
rajauksiin.

Rullanpituus: 50 m
Leveydet: 19-25-30-38-50
Laatikossa: 24-24-16-12-12

TEKNISEET TIEDOT

3

Nro	Materiaali	Paksuus mm	Vetolujuus	Veny- mä	Tartunta	Liima-aine	Käyttö- lämpötila	Käyttöikä
308	sileä, kyllästetty	0,145	20,685 N/10 mm	7 %	3,99 N/10 mm	onnonkumi (kaut:	60 oC	lyhytaikainen
309	sileä, kyllästetty	0,160	37,922 N/10 mm	8 %	4,52 N/10 mm	onnonkumi (kaut:	80 oC	lyhytaikainen

315 PVC Teippi

Standardilaatu, sileä
Rappaus, maalaus, stucco

Pituus: 33 m
Leveys: 30 - 50 mm

315-15 30 mm, keltainen
315-15 50 mm, keltainen
315-23 30 mm, harmaa
315-25 50 mm, harmaa
315-55 30 mm, valkoinen
315-55 50 mm, valkoinen
315-63 30 mm, oranssi
315-65 50 mm, oranssi



317 PVC Teippi

Standardilaatu, sileä
Rappaus, maalaus, stucco

Pituus: 33 m
Leveys: 30 - 50 mm

317-43 30 mm, harmaa
317-45 50 mm, harmaa
317-53 30 mm, valkoinen
317-55 50 mm, valkoinen
317-63 30 mm, oranssi
317-65 50 mm, oranssi





318 PVC Teippi

Standardilaatu, sileä
Rappaus, maalaus, stucco

Pituus: 33 m
Leveys: 30 - 50 mm

318-13 30 mm, keltainen
318-15 50 mm, keltainen
318-53 30 mm, valkoinen
318-54 38 mm, valkoinen
318-55 50 mm, valkoinen



319 PE Teippi

Standardilaatu, sileä
Rappaus, maalaus, stucco

Pituus: 33 m
Leveys: 50 mm

319-53 30 mm, valkoinen
319-55 50 mm, valkoinen



TEKNISEET TIEDOT

4

Nro	Materiaali	Paksuus mm	Vetolujuus	Veny- mä	Tartunta	Liima-aine	Käyttö- lämpötila	Käyttöikä
315	PVC	0,130	65 N/25 mm	140 %	4,0 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	6 viikkoa
317	PVC	0,130	45 N/25 mm	150 %	3,9 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	80 °C	6 viikkoa
318	PVC	0,160	65 N/25 mm	120 %	3,44 N/25 mm	luonnonkumi (kautsu)	60 °C	6 viikkoa
319	PE-muovi	0,100	50 N/25 mm	280 %	0,43 kg/25	akrylaatti	45 °C	6 viikkoa

PE-muovi ei sisällä ympäristöä vahingoittavia aineita, kierrätyskelpoinen, pohjavesineutraali ja palaessa vaaraton.
319 - korkealaatuinen, helppo käyttää, pehmitteetön, pitkäaikaiseen käyttöön.

Kip 319: polyeteenimuovi, vesipohjainen akrylaattiliima. Teippiä on helppo repiä myös käsin. Liimalla on hyvä pitävyys ja soveltuu eri ammattikuntien käyttöön. Soveltuu myös keinokuitupohjille.