

## AS Grund-pohjuste

### Tuote

Hieno, imukykyä säätelevä ja tarttuvuutta lisäävä, pigmentoitu kvartsipohjuste sisäkäyttöön AS CalSil-levyille.

### Käyttö

Pitopohjuste ja tartuntapohjuste erityisesti AS CalSil-levyille ennen ohuita, mineraalisia rappauserroksia.

### Koostumus

Orgaanisia sideaineita, kvartsisjauhoa, täyteaineita, lisäaineita, vettä, pigmenttejä.

### Ominaisuudet

Imukyvyn vähentämiseen ja tartunnan parantamiseen AS CalSil-levyille. Hyvä täyttämiskoivu, valkoiseksi pigmentoitu alustan optiseksi tasoittamiseksi, mikrohuokoinen, hyvin vesihöyryä läpäisevä (luokka 1), jännitteetön ja hiilidioksidia läpäisevä. Hyvin hienon kvartsirakeensa ansiosta hyvin halkeamia täyttävä. Soveltuu vain sisäseinäpinoille.

### Tekniset tiedot

Olomuoto: pastamainen  
Väri: valkoinen  
Tiheys: noin 1,7 kg/dm<sup>3</sup>  
EU:n raja-arvo: Katteisuus g (Wb); 30 g/l (2010)  
- Tosiarvo: < 30 g/l VOC  
Menekki: noin 0,2-0,3 l/m<sup>2</sup> sivelyä kohden (riippuu alustasta)  
Riittäisyys: noin 17-25 m<sup>2</sup> /ämpäri

### Pakkaus

Muoviämpärit, sisältö 5 l, (64 ämpäriä kuormalavalla = 320 kg)

### Varastointi

Suljetussa ämpäriässä, viileässä, muttei alle + 5 °C. Varastointiaika ei saisi ylittää 12 kuukautta.

### Laadunvarmistus

Säännöllinen laadunvalvonta- ja tarkastus ja kaikkien raaka-aineiden tiukka vastaanottotarkastus. Yrityksellä on TÜV-hyväksytty ja sertifioitu, maailmanlaajuisesti voimassa olevan normin DIN EN ISO 9001 mukainen laatuvarmistusjärjestelmä sekä TÜV-hyväksytty ja sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä, maailmanlaajuisesti voimassa olevan normin DIN EN ISO 14001 mukaisesti.

Kemikaalilain mukainen luokitus

Varoitusmerkki: Ei edellytä tunnistemerkintää

S-lausekkeet: S 2: Ei lasten ulottuville.  
S 24/25: Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.  
S 26: Silmiin joutuessa huuhdeltava heti hyvin vedellä, ja mentävä lääkäriin.  
S 37/39: Käytä työssä sopivia suojakäsineitä ja suojalaseja / kasvojen suojainta.  
S 46: Ainetta nieltäessä mentävä heti lääkäriin ja näytettävä pakkaus tai etiketti.

### Alusta

Soveltuva alusta on erityisesti AS-homeenestojärjestelmään kuuluva AS Calsil-levy.  
Levyt on asennettava asianmukaisesti ennen AS Grund-pohjusteen levittämistä ja levyn liitoskohdat hiottava tasaiseksi.

### Työstö

Sekoita pohjuste hitaasti sekoittavalla sekoituskoneella perusteellisesti. Älä sekoita sekaan mitään muita aineita. Mahdollisesti voidaan tehdä tasainen, enintään 5 %:n ohennus vedellä.

Imukyvyn tasoitus tehdään AS CalSil-levyjen liimauksessa AS Grund-pohjusteella 1:5 suhteessa vedellä ohentamalla ja levitetään levyn muotoillulle puolelle (liimapuoli).

Liimatuille ja hiotuille AS CalSil-levyille levitetään AS Grund-pohjustetta ohentamattomana tai enintään 5 % vedellä ohennettuna sivelemällä, ruiskuttamalla tai telaamalla kauttaaltaan ja tasaisesti. Kuivumisen jälkeen

AS Grund-pohjuste (vähimmäiskuivumisaika 60 minuuttia), voidaan levyt rapata, esim. Kalkin Glätt W:llä tai AS 2 in 1 Rappauslaastilla.

Mikäli levyille on aiottu levittää savilaastirappaus, kaksinkertainen, kyllästävä sively AS Grund-pohjustella on välttämätön. Savirappaus, esim. Viton Color:illa, pohjustus ennen rappausten levittämistä ei saa olla täysin kuivunut.

#### **Ohjeita**

Suuri ilman kosteus ja matalat lämpötilat voivat pidentää kuivumisaikaa huomattavasti. Käsiteltävien pintojen ympäristö, erityisesti lasi, keramiikka, klinkkeri, luonnonkivi, lakka ja metalli on suojattava. Huuhtelee roiskeet heti runsaalla vedellä. Älä odota kovettumista. Pese työvälineet heti käytön jälkeen vedellä.

Älä päästä maahan, vesistöön tai jäteveteen. Pohjustetta työstettäessä ja sen kuivuessa aineen-, alustan- ja ulkoilman lämpötila saa olla alhaisimmillaan +5 °C ja korkeintaan +30 °C. Normeja DIN V 18550 ja DIN 18350 (VOB, osa C; Saksa) on noudatettava.

Valmistaja: Baunit GmbH

Tekninen tuotelehti 02-03/12

Maahantuojat: Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniiset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot.

Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme. Kaikissa kauppoissa sovelletaan voimassa olevia toimitus- ja myyntiehtojamme.