



## Baunit MosaikTop

### Tuote

Käyttövalmis, orgaanisesti sitoutuva pintalaasti.

### Koostumus

Keinohartsi pohjaisia sideaineita, värjättyä kvartsihiekkää, lisäaineet, vesi.

### Ominaisuudet

Vettä hylkivä, säänkestävä, vesihöyryä läpäisevä ja pestävä, mekaanista kulutusta kestävä, helposti työstettävä.

### Käyttö

Vettä hylkivä, erityisen hyvin säänkestävä, värikäs kivilaasti ulos, erityisesti sokkelin alueelle.

### Tekniset tiedot

Raekoko:	noin 2 mm
Kuiva-ainepitoisuus:	noin 80 %
Täyteaine:	värjättyä kvarstsihiekkää
μ-arvo:	noin 110 - 140
pH-arvo:	noin 8,5
Sd-arvo:	noin 0,22 - 0,28 m (2 mm kerroksella)
w-arvo:	< 0,15 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
VOC- arvo:	< 40 g/l VOC
EU-Raja-arvo:	40 g/l
Menekki:	noin 5,5 kg/m <sup>2</sup>
Lämmönjohtavuus:	noin 0,7 W / (mK)
Paloluokka:	B, s1, d0 DIN EN 15824 mukaan
Värit:	katso Baunitin <a href="#">värimallistoa</a>

### Kemikaalilain mukainen luokitus

Tarkan, kemikaalilain mukaisen luokituksen saat käyttöturvallisuustiedotteesta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artikkelista 31 ja liitteestä II, 18.12.2006) kotisivulta [www.baunit.com](http://www.baunit.com) tai pyydä käyttöturvallisuustiedote Kivira Oy:ltä.

### Varastointi

Voidaan varastoida kuivassa, viileässä, pakkaselta suojattuna, suljettuna vähintään 12 kuukautta.

### Laadunvarmistus

Tehtaan laboratorion oma valvonta.

**Pakkaus**     Ämpäri: 25 kg

### Alusta

Rappauspinnan tarkastamisen tulee tapahtua normin ÖNORM B 2230 ja B 3346 mukaan. Alustan on oltava puhdas, kuiva, jäätön, pölytön, ei vettä hylkivä, kantava, eikä siinä saa olla vuotoja eikä irtonaisia osia. Ympäristönvalvontajärjestelmä kansainvälinen standardi DIN EN ISO 14001.

Soveltuu:

- kalkki/sementti - ja sementtirappaukset hierrettyinä
- betoni ja muut mineraaliset alustat

Soveltuu erityisen hyvin:

eristysrappausjärjestelmissä sokkeli alueella (noudata valoisuuskanavia)

Ei sovellu:

- puhtaasti kalkkirappauksille

- lämpörappauksille

### Ohjeita alustan esikäsittelystä

Alustan esikäsittely:

- Pohjusta liituuntuneet tai hiukan hiotut pinnat esim. Baumit Syväpohjusteella, kuivumisaika: (vähintään 12 tuntia)
- Poista sintraumat mekaanisesti
- Poista muottiöljyjäämät betonista kuumalla höyryllä tai erityisillä, kaupallisesti yleisillä muottiöljynpoistajilla
- Puhdista likaantuneet pinnat
- Käsittele leväiset alustat erikoisaineella (esim. Baumit Saneerauspesulla)
- Poista huonosti tarttuvat, sään kuluttamat maalit mekaanisesti
- Päällystä vioittuneet tai halkeilleet mineraaliset pinnat tasoitusmassalla (esim. Baumit Liima-laastilla/-tasoitteella) ja lujita tarvittaessa Baumit rappausverkolla.

Kaikki alustat on käsiteltävä Baumit UniPrimer pohjusteella ennen pinnoitusta.  
(Kuivumisaika: vähintään 24 tuntia)

### Työstö

Sekoita MosaikTop-laasti perusteellisesti hitaasti sekoittavalla sekoituskoneella. Levitä Baumit MosaikTop -laasti ruostumattomalla teräslipalla noin 1,5-kertaisella raekoolla ja vielä märkänä hierrä/tasoita aukottomasti aina samaan suuntaan. Älä sekoita/lisää laastiin muita aineita. Työstä tasaisesti ja ilman keskeytystä.

### Kerrosrakenne

1 x Baumit UniPrimer-pohjuste tai Baumit GranoporColor -maali (täysin peittävä!)  
1 x Baumit MosaikTop -laasti

Värisävy muutoksia voi tulla, jos käytetyt värihiekat ovat epätasaisia ja jos käytetään eri eriä. Suosittelemme käyttämään vain yhtä erää ja sekoittamaan yksittäiset erät ennen käyttöä.

Jotta voitaisiin taata täydellinen väriloisto, suosittelemme käyttämään seuraavia värinumeroita yhdellä esisivelyllä Baumit GranoporColor -maalilla, jossa on sama värisävy.

### Ohjeita ja yleistä

Ilman-, aineen- ja alustan peruslämpötilojen on oltava työstön ja sitoutumisen aikana  $\geq +5^{\circ}\text{C}$ .

Suojaa julkisivu suoralta auringonsäteilyltä, sateelta tai voimakkaalta tuulelta (esim. telineverkolla). Juuri levitetyn Baumit MosaikTop -laastin maitoinen väri häviää kuivuessaan pois.

Korkea ilmankosteus ja/tai matalat lämpötilat (esim. myöhäisyys) voivat pidentää kuivumisaikaa huomattavasti. Kosteuden vaikutuksesta "maitoisuus" voi kuivumisen jälkeen lyhytaikaisesti myös ilmetä myöhemmin. Alustan kosteuskuormitukset on estettävä (tukimuurit, aidat, räystäälueet jne.) Baumit MosaikTop -laasti ei sovellu vaakasuorien pintojen pinnoitukseen.

### Turvallisuusmääräykset

Silmät, iho ja päällystuspintojen ympäristö, erityisesti lasi, keramiikka, klinkkeri, luonnonkivi, lakka ja metalli on suojattava. Huuhtelee roiskeet tarvittaessa runsaalla vedellä. Älä odota kuivumista ja kovettumista.

Pese työvälineet ja laitteet heti käytön jälkeen perusteellisesti vedellä. Jättekoodi 17 09 04.

Tekninen tuotekortti: Baumit MosaikTop 05/14  
Valmistaja: Baumit GmbH  
Maahantuonti: Kivira Oy

*Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.*