



DivinaReneo

Tuote

Käyttövalmis, erittäin peittävä dispersiomaali DIN EN 13300 mukaan sisäkäyttöön.

Käyttökohteet

- Pintamaalina uudis- ja korjausrakentamisessa, seinä- ja kattopinnoilla.
- Soveltuu hyvin vanhoille ja uusille pohjille, kuten esim. mineraaliset- ja dispersiopohjaiset laastit, emulsiomaalit, kipsilevyt ja puukuitutapetit.
- Erittäin peittävä eri tyyppisillä pohjilla, yleensä yksi maalauskerro riittää.

Ominaisuudet

- Helposti työstettävä, hajuton sisämaali, hyvällä täyttö ominaisuudella ja erittäin korkealla peittokyvyllä.
- Yleisesti yksikerrosmaalina.
- Sively, telaus tai ruiskutus ilmattomalla maaliruiskulla.
- Kuivettuaan täysin matta ja pesunkestävä pinta (DIN 53778).
- Liuotin ja pehmitin vapaa, näin saavutettu alhaiset päästöt (ELF).
- Valkoisena tai sävytettyinä.

Menekki

Riittoisuus: noin 120 m²/15 l:n astia
 Menekki/m²: noin 0,125 litraa/maalauskerro (riippuu alustan karkeudesta)

Tekniset tiedot

Kiiltoaste: matta DIN EN 13300:n mukaan
 Kivikoko: hieno, DIN EN 13300:n mukaan
 Tiheys: noin 1,46 kg/dm³ (väristä riippuen)
 VOC: EU:n raja-arvo: Kirjain A: Katteus a (Wb); 30 g/l (2010)
 - Tosiarvo: < 30 g/l
 pH-arvo: n. 8
 s_d-arvo: n. 0,1 m, erittäin hyvä vesihöyryn läpäisy DIN EN ISO 7782-2:n mukaan
 Kontrastisuhte: luokka 1, 8 m²/l, DIN EN 13300:n mukaan
 Märkähankaus: luokka 2, DIN EN 13300:n mukaan

Koostumus

Orgaaninen sideaine (DIN 55947:n mukaan), väriaineet, täyteaineet, lisäaineet ja vesi.

Alusta

Sopivia alustoja mineraaliset rappaukset, muut sementtipohjaisten rakennusmateriaalien, kipsilaastit, tasoitteet ja tapetit, hyvin kiinnioivat mineraali- ja dispersiomaalit ja laastit.
 Alustan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva. Ei saa olla pohjan altistumista kosteudelle.
 Rapattujen pohjien on oltava kuivat ja kiinteät (rappaus kuivunut vähintään 7 päivää). Kaikki irtomainen aines on poistettava ja paikattava sopivalla laastilla tai tasoitteella ennen maalausta.
 Vanhat maalipinnat pestävä ennen maalausta, liitumaalit poistettava tai pohjustettava.
 Vahvasti imevät ja/tai hiekkaiset alustat pohjustettava Baunit Hydrosol tai Baunit Tiefgrund

pohjusteella (kuivumisaika vähintään 1 päivä) tai PutzFestiger (kuivumisaika vähintään 2 - 3 vrk) Kipsilevyt esikäsitellään SperrGrund, Hydrosol, tai Tiefgrund pohjusteella ennen maalausta. Alueet, joita maalata, suojataan peittämällä.

Käyttö

Sekoita ennen työstöä hitaasti sekoittavalla sekoituskoneella perusteellisesti ja ohenna tarvittaessa työstökoostumukseen vedellä (enintään 5 %). Liika ohentaminen johtaa peitto-ongelmiin, laikunmuodostukseen ja lisääntyneeseen menekkiin. Astiat, joiden erien numerot ovat erilaiset, on sekoitettava keskenään, jottei tule värisävy muutoksia. Älä sekoita muita aineita (poikkeuksena sävytyspastat, täysväreillä sävytettäessä enintään 20% pastoja). Maali levitetään sivelemällä, telalla tai ruiskulla (suuttimen läpimitta 0,5–0,6 mm) koko alueelle yhtä tasaisesti. Työstö tapahtuu yleensä yhdellä levityksellä, jos tarvitaan useampia levitys kertoja, on levitysten välillä oltava 12 tunnin kuivumisaika.

Ohjeita

Suuri ilman kosteus ja matalat lämpötilat voivat pidentää kuivumisaikaa huomattavasti. Suojaa vaarassa olevat alueet (lasi, puu, metalli jne.). Huuhtelee roiskeet heti puhtaalla vedellä. Älä odota kovettumista. Pese työvälineet heti käytön jälkeen vedellä. Jätä taukojen ajaksi laitteet maaliin välttääksesi kuivumiset.

Tilaa värimuutosten välttämiseksi tarvittava määrä maalia koko kohdetta varten kerralla.

Jälkitoimituksessa on sekoitettava ensin toimitettuun tuotteeseen.

Lopullinen kulutuskestävyys saavutetaan maalin ollessa täysin kuiva. Kuivamisominaisuudet on ilmoitettu + 20 °C lämpötilassa ja 55% suhteellisessa kosteudessa ja ne voivat vaihdella, joskus merkittävästi, muissa olosuhteissa.

Tuotekoodi: M-DF 01 EAK / AVV jättekoodi: 08 01 12

Maalia työstettäessä ja sen kuivuessa aineen-, alustan- ja ilman lämpötila saa olla alhaisimmillaan + 5 °C ja korkeintaan 30 °C. Erityisesti normeja DIN 18550 ja DIN 18350, sekä hyvää rakennustapaa on noudatettava. Tarvitessasi lisätietoja ota yhteyttä maahantuojaan.

Pakkaus

Ovaali muoviasia, 15 l (lavalla 24 astiaa = 360 l)

Varastointi

Suljetussa astiassa, viileässä, muttei pakkasessa. Varastointiaika vähintään 12 kuukautta. Sulje avatut astiat heti käytön jälkeen ja käytä avatut astiat loppuun mahdollisimman nopeasti, kuitenkin 4 viikon kuluessa.

Laadunvarmistus

Säännöllinen laadunvalvonta- ja tarkastus ja kaikkien raaka-aineiden tiukka vastaanottotarkastus. Yrityksellä on TÜV-hyväksytty ja sertifioitu, maailmanlaajuisesti voimassa olevan normin DIN EN ISO 9001 mukainen laatujärjestelmä sekä TÜV-hyväksytty ja sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä, maailmanlaajuisesti voimassa olevan normin DIN EN ISO 14001 mukaisesti.

Tekninen ohjelehti: DivinaReneo 01-02/16

Valmistaja: Baumit GmbH, Saksa

Maahantuoja: Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniiset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.