


 **FINTEX®**


TARMO TIILIKATTOMAALI

Vesiohenteinen akrylaattimaali kiviaineskatoille huoltomaalaukseen ulkokäyttöön.

Käyttöohjeet:

Maalattava pinta tulee puhdistaa hyvin rapautuneesta irtaaineksesta, sammaleesta, jäkälästä ja muista epäpuhtauksista. Pesu suoritetaan kohteeseen soveltuvalla pesuaineella ja painepesurilla tai alustalle sopivalle mekaanisella puhdistuksella. Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Tuote ei sovellu pelkälle bitumikatteelle tai -pinnalle. Sateen tai yökasteen uhkaa ei saa olla maalauksen aikana. Maalauslämpötilan tulee olla yli +5 °C ja alle 30 °C, sekä ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Maalauksen määrä on kaksi: Ensimmäinen kerros ohennetulla tuotteella, max. 40 %. Maalauksen annetaan kuivua 2-8 h, kunnes maali on täysin kuivunut. Toinen maalauskerros suoritetaan ohentamattomalla maalilla. Maali voidaan levittää pensselillä, telalla tai ruiskuttamalla. Ruiskutuksen ja telaamisen jälkeen pinta tulee käsitellä vielä pensselillä hyvän pinnan takaamiseksi. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Huom! Vanhoissa kattopinnoissa voi olla asbestia, mikä tulee huomioida työskentelyolosuhteissa sekä kohteeseen tarvittavalla suojauksella, VN päätökset 1380/1994, 318/2006 sekä 863/2010.

Soveltuvuus:

- Tiili- ja mineriittikatot
- Kuitukivi/varttikatteet
- Kiviaineksella pinnoitetut huopakatteet

Ominaisuudet:

- Elastinen, ei kovetu vanhetessaan
- Erinomainen UV-kesto
- Sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä
- Soveltuu myös aikaisemmin maalatuille kattopinnoille

Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila yli + 5°C

Pakkauskoost: 2,7l ja 9l

Kuljetus: Ei VAK-luokiteltu, suojeltava jäätymiseltä

Säilytys: Ulkomaalivärikarttojen sävyihin



Käyttöturvallisuus:

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto:

Nestemäinen maalijäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.



Tekniset tiedot:

Kulva-ainepitoisuus	n. 53 p-%
Tiheys	n. 1,2 kg/l
Kiiltoryhmä	himmeä 5 (RT-luokitus)
Maalaustarvikeryhmä	(2012) 419
Kulutuksen kesto	hyvä
Ohenne	vesi
Välineiden pesu	vesi
Tulenarkuus	ei palava
EU VOC raja-arvo:	cat. A/i 140 g/l (2010)
	Käyttövalmiin tuotteen VOC < 140g/l

Riittoisuus: 3-6 m²/l

Kuivumisaika: +20°C, RH <60 %
Kosketuskuiva 40-80 min
Päällemaalattavissa 2-6 h