



Kaseiinipohjuste



11.10.2019

Yleistä

Monipuolinen, väritön, läpinäkyvä pohjuste kaseiini- ja savimaaleille, pinnoiteille, sekä kalkkimaaleille ja kalkillaasteille sisätiloissa.

Kreidezeit kaseiinipohjusteella ei ole alentavaa vaikutusta laastien höyryn imeytymiseen (sD-arvo < 0,01m), joten se on ihanteellinen pohjuste erityisesti savi- ja kalkkituotteille.

Käyttö

Soveltuu kaikille käsittelemättömille ja imukykyisille pinnoille, kuten savi, kalkki, kalkkisementti, kipsi, kipsilevy ja kipsikuitulevyt, kivi, betoni.

Suosittelaa vanhojen imukykyisten maalien pohjustukseen ennen remonttia: esim. Kreidezeit kaseiinimaalit, savimaalit, kalkkimaalit ja emulsiomaalit.

Ei sovellu ei-imukykyisille pinnoille eikä pysyvästi kosteille pinnoille.

Korjauskohteissa on tarpeen luoda testialueita, pohjusteen sopivuuden varmistamiseksi.

Kaseiinipohjusteen käyttö eri Kreidezeitin maali- ja rappaustuotteissa on kuvattu tuotteiden tuotetiedoissa.

Ominaisuudet

Jauhe sekoitettavaksi veteen, tasaa erittäin imukykyisten pintojen imukyvyn alaspäin ja kompensoi pinnan erilaista imukykyä, kiinteyttää hieman hiekkaisia alustoja, erittäin hyvä tunkeutumiskyky, väritön läpinäkyvä, helppo käsitellä, erittäin tuottoisa, erittäin hajaantuva, ilman säilöntäaineita, pohjuste-lijäät voidaan kompostoida.

Koostumus (täydellinen ilmoitus)

Kaseiini, sooda.

Sopivat työkalut

Sopivia työkaluja ovat luonnonharjaksista valmistetut hyvät julkisivu- ja kattoharjat. Älä ruiskuta kaseiinipohjustetta tai levitä sitä telalla. Valikoimastamme löydät hyvät julkisivu- ja kattoharjat

Alustan vaatimukset

Alustan tulee olla vakaa, imukykyinen, pölytön, puhdas, kuiva, kiinteä, rasvaton ja vailla läpäiseviä ja tahraavia aineita.

Alustan valmistelu

Pese vanhat liimamaalit ja muut liituuntuvat tai epävakaa vanhat maalit perusteellisesti pois. Poista irtonaiset vanhat pinnoitteet. Pese tapettiliimajäämät perusteellisesti pois alustalta. Harjaa hiekkapinnat perusteellisesti pois. Poista rappauspinnat kertyneet sideaine- ja sintrauspinnat.

Poista muottiöljyjäämät betonista.

Poista irtonaiset laasti- ja seinäosat ja korjaa vastaavalla materiaalilla. Puhdista homeen saastuttamat mineraalialustat soodalla tai käsittele homeenpoistoaineella.

Sekoitus

Kaseiinipohjamaalin sekoittamiseen soveltuvat parhaiten 10 litran ämpäri ja sekoitin (pora + vispilä). Lisää pussi kaseiinijauhetta (250 g) sisältö 3 litraan puhdasta kylmää vettä jatkuvasti sekoittaen. Varmista, että kaikki kokkareet sekoittuvat. Noin 30 minuutin turpoamisajan jälkeen sekoita uudelleen voimakkaasti ja laimenna 5 litralla vettä.

Käsittely

Levitä kaseiinipohjuste tasaisesti ja paksusti.

Levitä vain sen verran nestettä kuin pintaan imeytyy. Muista poistaa ylimääräinen materiaali (määrät kiiltävät alueet) liinalla ennen kuivaamista. Käsittelylämpötila vähintään 8°C.

Sekoitettu pohjamaali on levitettävä samana päivänä. Älä missään tapauksessa jatka pahalle haisevan tai mädäntyneen pohjusteen käyttöä: on olemassa pitkäaikaisten hajuongelmien riski myös sen kuivumisen jälkeen!

Kreidezeit Kaseiinipohjuste

Kuivuminen

Kuivuu n. 8 tunnin kuluttua 20 °C:ssa ja voidaan jatkotyöstää kalkki- tai kaseiinipohjaisilla maaleilla tai laasteilla.

Sekoitettu pohjuste tulee käyttää samana päivänä (24h). Pahalle haisevaa tai pilaatunutta pohjustetta ei saa missään tapauksessa käyttää: pitkäkestoisten hajuongelmien vaara myös kuivumisen jälkeen!

Työkalujen puhdistus: heti käytön jälkeen vedellä.

Tuotejäämien hävittäminen

Älä kaada tuotejäämiä jäteveteen. Pohjustejäämät voidaan kompostoida epäröimättä tai lisätä kotitalousjätteiden joukkoon kuivana. Vie tyhjät pakkaukset kierrätyskeräykseen.

Varastointi

Säilytetty viileässä ja kuivassa jauhetta voidaan säilyttää vähintään 2 vuotta.

Vaarat

Kiinnitä huomiota mahdollisiin luonnontuoteallergioihin. Käytetyt luonnolliset raaka-aineet aiheuttavat tuotteelle tyypillisen hajun, joka katoaa ajan myötä kuivassa ympäristössä!

Säilytä poissa lasten ulottuvilta.

Kulutus

Pinnan imukyvyistä riippuen 250 g jauhetta riittää noin 40 - 60 m².
250 g:n jauhepussista saadaan 8 litraa pohjustetta.

Varoitusmerkinnät

Tarpeeton. Ei sisällä vaarallisia aineita.

Merkinnät ChemVOCFarbV:n mukaan

VOC enimmäispitoisuus (Kat. A/a): 30 g/l (2010), tuote sisältää enintään 1 g/l VOC

Kreidezeit Kaseiinipohjuste Tuotelehti: 11.10.2019

Valmistaja: Kreidezeit GmbH

Maahantuonti: Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusosoitusta suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.